Tectyl™ 800-D BF

Compus de prevenire a coroziunii, pe bază de ulei premium, fără bariu, de uz general

Tectyl 800-D BF este un ulei de prevenire a coroziunii, cu vâscozitate scăzută, care înlocuiește apa. Filmul este ușor, transparent și uleios. Tectyl 800-D BF este recomandat pentru protecția și lubrifierea armelor ușoare și a armelor automate, echipamentelor industriale, uneltelor, controlului pneumatic și mașinilor și motoarelor de mică capacitate în condiții umede și reci. Tectyl 800-D BF servește ca un conservant pentru fire de mici dimensiuni și ca un strat de acoperire pentru expedierea și stocarea sub acoperire.

Aprobări / Niveluri de performanță

Tectyl™ 800-D BF	
Grosimea recomandată a stratului uscat pe profil metalic	7 µm
Spray de sare Spray de sare; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 2 zile
Umiditate Umiditate; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 40 zile
Standard federal SUA STD 791-3007	PASS
Protecție interioară (min. luni)	min. 24 luni
Protecție exterior (min. luni)	min. 12 luni

Aplicații

Pregătirea suprafeței

Performanța maximă a Tectyl 800-D BF poate fi obținută doar atunci când suprafețele metalice care trebuie protejate sunt curate, uscate și libere de rugină, ulei și zgură de laminare. CorPro recomandă o temperatură a substratului de 10-35 °C în momentul aplicării produsului.

Aplicare

Tectyl 800-D BF este formulat pentru a fi utilizat așa cum este furnizat. CorPro recomandă ca temperatura ambientală și a produsului să fie între 10-35 °C în momentul aplicării produsului. Nu diluați Tectyl 800-D BF. Tectyl 800-D BF poate fi aplicat prin pulverizare cu aer la presiune mică, lubrifianți pentru linii sau prin imersie. Detalii despre aplicare pot fi găsite în tabelul de aplicare.

Îndepărtare

În faza umedă și uscată, Tectyl 800-D BF poate fi îndepărtat cu Tectyl Biocleaner sau Tectyl 150.

Caracteristici și avantaje

Protecție superioară

La DFT recomandat, rezistența la apă și deplasarea asigură o protecție excepțională împotriva coroziunii.

Procesare

Tectyl 800-D BF este un strat de protecție ușor de aplicat.

Mediu

Tectyl 800-D BF este complet fără bariu.

Economic

Datorită peliculei subțiri necesare, suprafețe mari pot fi protejate cu puțin produs.

De încredere din 1930

Din 1930, revătuirile de protecție Tectyl™ prelungesc durata de viață operațională a autoturismelor, camioanelor, autobuzelor și altor vehicule și echipamente. Numele Tectyl este sinonim cu vopsele de calitate, ușor de aplicat, de lungă durată și ușor de îndepărtat când nu mai sunt necesare.

Pentru mai multe informații despre produsele, programele și serviciile Tectyl, vizitați www.tectyleurope.com.

Sănătate și siguranță

Acest produs nu este probabil să prezinte riscuri semnificative pentru sănătate sau siguranță atunci când este utilizat corect în aplicația recomandată și se mențin standarde bune de igienă personală. Se face referire la Foaia de Date de Securitate (SDS) care este disponibilă la cerere prin intermediul biroului local de vânzări.

Protejați mediul

Respecta reglementările locale. Nu deversa în canalizări, sol sau apă.

CorPro Gmbh
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Marcă înregistrată a CorPro, înregistrată în diverse țări © 2022

Tectyl™ 800-D BF

Proprietăți tipice

Caracteristicile tipice se bazează pe producția actuală. Deși producția viitoare va respecta specificațiile Tectyl, pot apărea variații.

Tectyl™ 800-D BF	
Punct de inflamare	140°C PMCC
Densitate @ 20°C	0.87 kg/ltr
Acoperire teoretică @ Grosimea recomandată a stratului uscat	155 sqm/ltr
Vâscozitate @ 40°C	14 mm²/s
Timp de vindecare @ 20°C Interval	2 - 3 ore
Temperatura de stocare	10 - 35°C
Temperatura de aplicare	10 – 35°C
Conținut VOC ISO 11890-2 (10.4)	20 g/ltr

https://tectyleurope.com

Depozitare

Tectyl 800-D BF trebuie păstrat la temperaturi între 10-35 °C. Nu congelați Tectyl 800-D BF. Agitație ușoară este recomandată înainte de utilizare. Datorită compoziției sale, Tectyl 800-D BF poate fi supus modificărilor de vâscozitate postproducție în timpul stocării. În condiții de stocare corespunzătoare, Tectyl 800-D BF este cel mai bun înainte de 36 de luni după data producerii.

Atenție

Consultați Foaia de Date de Securitate pentru informații suplimentare despre manipulare și prim ajutor.

Notă

Adăugarea oricărui produs peste acest strat nu este posibilă și nu se recomandă utilizarea unui grund. Utilizarea unor acoperiri suplimentare ar putea duce la incompatibilitate chimică, afectând astfel performanța acestei acoperiri, după cum se menționează în secțiunea Nivel de performanță. Dacă este necesar un grund, altul decât un produs recomandat de CorPro, trebuie obținută o autorizație scrisă de la CorPro.

Starea informațiilor

November 09, 2026

Valabilitate

Aceste informații se aplică numai produselor fabricate în următoarele regiuni: Europa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Marcă înregistrată a CorPro, înregistrată în diverse țări © 2022