

Премиум на масляной основе, без бария, универсальное, коррозионно-защитное средство

Tectyl 800-D BF является водоотталкивающим, низковязким, смазочным антикоррозийным маслом. Пленка легкая, прозрачная и масляная. Tectyl 800-D BF рекомендуется для защиты и смазки стрелкового оружия и автоматического оружия, промышленного оборудования, инструментов, пневматических устройств и легких машин и моторов в сырых, холодных условиях. Tectyl 800-D BF служит в качестве консерванта для легкой проволоки и покрытия для труб для скрытой отправки и хранения.

Одобрения / Уровни производительности

Tectyl™ 800-D BF	
Рекомендуемая толщина сухой пленки над металлическим профилем	7 µm
Соляной туман Солевой аэрозоль; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 2 дней
Влажность Влажность; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 40 дней
Федеральный стандарт США STD 791-3007	PASS
Защита в помещении (мин. месяцев)	min. 24 месяцев
Защита на улице (мин. месяцев)	min. 12 месяцев

Применение

Подготовка поверхности

Максимальная производительность Tectyl 800-D BF может быть достигнута только при условии, что металлические поверхности, подлежащие защите, чистые, сухие и свободные от ржавчины, масла и окалины. CorPro рекомендует температуру подложки 10-35 °C в момент нанесения продукта.

Нанесение

Tectyl 800-D BF предназначен для использования в поставляемом виде. CorPro рекомендует, чтобы температура окружающей среды и продукта составляла 10-35 °C во время применения продукта. Не разбавляйте Tectyl 800-D BF. Tectyl 800-D BF можно наносить с помощью низкого давления распылителя, смазочных линий или погружения. Подробности о применении можно найти в таблице применения.

Характеристики и преимущества

Превосходная защита

При рекомендованном DFT водостойкость и водовытеснение обеспечивают исключительную защиту от коррозии.

Обработка

Tectyl 800-D BF - это легко наносимое защитное покрытие.

Окружающая среда

Tectyl 800-D BF полностью не содержит бария.

Экономичность

Благодаря тонкой пленке можно защитить большую площадь при небольшом количестве продукта.

Надёжность с 1930 года

С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ продлевают срок службы легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой техники. Имя Tectyl является синонимом качественных покрытий, которые легко наносятся, долговечны и легко удаляются, когда больше не нужны.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Tectyl посетите www.tectyleurope.com.

Здоровье и безопасность

Этот продукт, вероятно, не представляет собой значительных рисков для здоровья или безопасности при правильном использовании в рекомендуемом применении и соблюдении хороших стандартов личной гигиены. Ссылаемся на Паспорт безопасности (SDS), который доступен по запросу через ваш местный офис продаж.

Защитите окружающую среду

Соблюдайте местные нормы. Не сбрасывайте в стоки, почву или воду.

Типичные свойства

Типичные свойства основаны на текущем производстве. Хотя будущее производство будет соответствовать спецификациям Tectyl, возможны отклонения.

Tectyl™ 800-D BF	
Температура вспышки	140°C PMCC
Плотность @ 20°C	0.87 kg/ltr
Теоретический охват @ Рекомендуемая толщина сухой пленки	155 sqm/ltr
Вязкость @ 40°C	14 mm²/s
Время отверждения @ 20°C Диапазон	2 - 3 часов
Температура хранения	10 - 35°C
Температура нанесения	10 - 35°C
Содержание ЛОС ISO 11890-2 (10.4)	20 g/ltr

Хранение

Tectyl 800-D BF должен храниться при температуре от 10 до 35 °C. Не замораживайте Tectyl 800-D BF. Рекомендуется легкое перемешивание перед использованием. Из-за своего состава Tectyl 800-D BF может подвергаться изменениям вязкости после производства во время хранения. При правильных условиях хранения Tectyl 800-D BF лучше всего использовать до 36 месяцев после даты производства.

Осторожно

Смотрите в Паспорт безопасности для получения дополнительной информации по обращению и первой помощи.

Примечание

Добавление каких-либо продуктов поверх этого покрытия невозможно, а использование грунтовки не рекомендуется. Использование дополнительных покрытий может привести к химической несовместимости, что повлияет на характеристики данного покрытия, указанные в разделе "Уровень эффективности". Если требуется грунтовка, отличная от рекомендованного компанией CorPro продукта, необходимо получить письменное разрешение от CorPro.

Актуальность информации

July 10, 2026

Срок действия

Данная информация применима только к продуктам, произведённым в следующих регионах: Европа



<https://tectyleurope.com>