

Førsteklasses løsemiddelbasert korrosjonshindrende middel

Tectyl 846-K-19 er en løsemiddelbeskyttet, voksbasert, universal korrosjonsbeskyttelse som oppfyller ytelseskravene i den militære spesifikasjonen MIL-PRF-16173D, klasse 4, klasse 1. Tectyl 846-K-19 er utmerket for langtidsbeskyttelse av metalliske overflater mot korrosjon ved innendørs og utendørs eksponering under nasjonale og internasjonale forsendelser. Tectyl 846-K-19 anbefales for beskyttelse av generelle maskiner, maskinruller/verktøy, automatiske deler, matriser, rør og reservedeler. Tectyl 846-K-19 herder til en mørk ravfarget, voksaktig, gjennomskinnelig og fast film.

Godkjenninger / Ytelsesnivåer

Tectyl™ 846-K-19	
Anbefalt tørrfilmtykkelse over metallprofil	50 µm
Saltspray Saltspray; 5 % NaCl ved 35 °C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 40 dager
Luftfuktighet Fuktighet; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Typ R, ASTM A1008)	min. 100 dager
MIL-PRF-16173E Militær spesifikasjon	4/1
Beskyttelse innendørs (min. måneder)	min. 51 måneder
Beskyttelse utendørs (min. måneder)	min. 24 måneder

Anvendelser

Overflateforberedelse

Tectyl 846-K-19 gir maksimal ytelse bare når metalloverflatene som skal beskyttes, er rene, tørre og fri for rust, olje og avleiringer. CorPro anbefaler en temperatur på underlaget på 10-35 °C ved påføring av produktet.

Påføring

Tectyl 846-K-19 er formulert for å brukes slik det leveres. CorPro anbefaler at omgivelsestemperaturen og produkttemperaturen er 10-35 °C ved påføring av produktet. På grunn av sammensetningen kan Tectyl 846-K-19 være utsatt for viskositetsendringer og/eller voksutfelling etter produksjon. Sørg alltid for homogen konsistens ved å røre produktet før bruk. Hvis produktet tykner på grunn av kjølelagring eller tap av løsemiddel under bruk, kan det tynnes med maks. 1-2 % Tectyl 150 for å oppnå ønsket konsistens. Feil fortykning vil påvirke filmoppbygging, tørketid og produktets ytelse. Tectyl 846-K-19 kan påføres med airless spray, lavtrykksluftspray eller pensel. Detaljer om påføring finnes i påføringstabellen.

Egenskaper & Fordeler

Overlegen beskyttelse

Ved anbefalt DFT vil Tectyl 846-K-19 beskytte mot korrosjon under lagring, innenlands- og utenlandstransport.

Økonomisk

Med en DFT på bare 50 mikrometer kan Tectyl 846-K-19 beskytte en stor overflate med bare en liten mengde av produktet.

Behandling

Tectyl 846-K-19 er lett å påføre og lett å fjerne når det ikke lenger er behov for det.

Betrodd siden 1930

Siden 1930 har Tectyl™ beskyttende belegg forlenget driftslevetiden til biler, lastebiler, busser og andre kjøretøy og utstyr. Navnet Tectyl er synonymt med kvalitetsbelegg som er enkle å påføre, langvarige og enkle å fjerne når de ikke lenger er nødvendige.

For mer informasjon om Tectyl-produkter, programmer og tjenester, besøk www.tectyleurope.com.

Helse & Sikkerhet

Dette produktet utgjør sannsynligvis ingen betydelig helse- eller sikkerhetsrisiko når det brukes på riktig måte og i henhold til anbefalt bruk og god personlig hygiene. Det henvises til sikkerhetsdatabladet (SDS) som er tilgjengelig på forespørsel via ditt lokale salgskontor.

Beskytt miljøet

Følg lokale forskrifter. Må ikke slippes ut i avløp, jord eller vann.

Typiske egenskaper

Typiske egenskaper er basert på gjeldende produksjon. Fremtidig produksjon vil overholde Tectyl-spesifikasjonene, men variasjoner kan forekomme.

Tectyl™ 846-K-19	
Flammepunkt	40°C PMCC
Tetthet @ 20°C	0.87 kg/ltr
Teoretisk dekning @ Anbefalt tørrfilmtykkelse	9.4 sqm/ltr
Ikke-flyktig vekt	53%
Tørr ved berøring @ 20°C	2 timer
Herdetid @ 20°C	24 timer
Lagringstemperatur	10 - 35°C
Påføringstemperatur	10 – 35°C
VOC-innhold ISO 11890-2 (10.4)	406 g/ltr

Lagring

Tectyl 846-K-19 skal oppbevares ved temperaturer mellom 10-35 °C. Tectyl 846-K-19 må ikke fryses. Mild omrøring anbefales før bruk. På grunn av sammensetningen kan Tectyl 846-K-19 være utsatt for endringer i viskositeten under lagring. Under riktige lagringsforhold er Tectyl 846-K-19 best før 36 måneder etter produksjonsdato.

Forsiktig

Tilstrekkelig ventilasjon er nødvendig for herding og for å sikre mot dannelse av brennbar væske. Den delvis herdete filmen skal ikke utsettes for antenneskilder som fakler, flammer, gnister, overdreven varme eller fakler. Se sikkerhetsdatabladet for ytterligere informasjon om håndtering og førstehjelp.

Merknad

Det anbefales ikke å legge noe produkt over eller under dette belegget. Bruk av ytterligere belegg kan resultere i kjemisk inkompatibilitet, og dermed påvirke ytelsen til dette belegget som angitt i avsnittet Ytelsesnivå. Hvis det er behov for en annen primer enn et CorPro-anbefalt produkt, må det innhentes skriftlig tillatelse fra CorPro.

Informasjonens tilstand

July 10, 2026

Gyldighet

Denne informasjonen gjelder bare for produkter produsert i følgende regioner: Europa



<https://tectyleurope.com>