

Unsoare EP multifuncțională de înaltă calitate, rezistentă la apă și care previne coroziunea. Dezvoltată pentru automobile, construcții și echipamente industriale.

Tectyl 858-F este o unsoare omogenă cu grad de consistență NLGI numărul 2 și pentru prevenirea coroziunii. Tectyl 858-F poate fi utilizat pentru lubrifierea și protecția împotriva coroziunii de suprafață a echipamentelor industriale și echipamente auto care funcționează la temperaturi cuprinse între -30° și 120 °C. Tectyl 858-F dă o peliculă grasă, chihlimbarie și semitransparentă.

Aprobări / Niveluri de performanță

Tectyl™ 858-F	
Clasă NLGI ASTM D217	2
DIN 51502	KP2K-30
ISO 12924	L-XC(F)CHB2
Spălare cu apă @ 79°C ISO 11009 Range	max. 10%
SKF R2F B @ 120°C	1 ore
Sarcina de sudare cu patru bile DIN 51350-4	285 N

Aplicații

Pregătirea suprafeței

Performanța maximă a Tectyl 858-F poate fi obținute numai atunci când suprafețele metalice care trebuie protejate sunt curate, uscate și lipsite de rugină, ulei și calcar. CorPro recomandă ca temperatura substratului metalic este de -18°C - +49 °C în momentul aplicării produsului aplicare a produsului.

Aplicare

Tectyl 858-F este formulat pentru a fi utilizat așa cum este furnizat. Nu nu diluați Tectyl 858-F. Tectyl 858-F poate fi aplicat cu mână, pistol de ungere sau pompă. Aplicați Tectyl 858-F între -18°C și +49°C. Detalii privind aplicarea pot fi găsite în diagrama de aplicare. Tectyl 858-F poate fi utilizat în aplicații în care Unsoare de consistență NLGI numărul 2 cu rezistență la oxidare rezistentă la oxidare și proprietăți de prevenire a coroziunii necesare. Tectyl 858-F nu este destinat utilizării pe utilaje care vin în contact cu produsele alimentare.

Caracteristici și avantaje

Performanță excelentă la temperaturi scăzute

Tectyl 858-F este o unsoare sintetică modernă de înaltă performanță performantă, potrivită atât pentru aplicații industriale și auto și în sistemele centralizate de lubrifiere.

Stabilitate mecanică foarte bună

Uleiul sintetic special cu vâscozitate redusă conferă produsului produsului cupluri de pornire și de funcționare foarte scăzute făcându-l potrivit pentru aplicații la temperaturi ridicate și scăzute aplicații la temperaturi ridicate și joase.

Protecție bună împotriva coroziunii

Unsoarea conține antioxidanți, inhibitori de coroziune și aditivi EP/AW și poate fi utilizată în condiții nefavorabile condiții de lucru nefavorabile, cum ar fi atmosfera umedă sau împrejurimi.

Potrivit pentru aplicații de mare viteză

Unsoarea este potrivită și pentru rulmenții care funcționează la viteză mare.

De încredere din 1930

Din 1930, revăturile de protecție Tectyl™ prelungesc durata de viață operațională a autoturismelor, camioanelor, autobuzelor și altor vehicule și echipamente. Numele Tectyl este sinonim cu vopsele de calitate, ușor de aplicat, de lungă durată și ușor de îndepărtat când nu mai sunt necesare.

Pentru mai multe informații despre produsele, programele și serviciile Tectyl, vizitați www.tectyleurope.com.

Sănătate și siguranță

Acest produs nu este susceptibil de a prezenta pentru sănătate sau siguranță atunci când este utilizat corect în aplicarea recomandată și dacă sunt respectate bunele standarde de igienă personală sunt menținute. Se face trimitere la fișa cu date de securitate (FDS) care este disponibilă la cerere prin intermediul biroului dvs. local biroul local de vânzări sau prin internet.

Protejați mediul

Respectați reglementările locale. Nu evacuați în canalizare, sol sau apă.

Proprietăți tipice

Caracteristicile tipice se bazează pe producția actuală. Deși producția viitoare va respecta specificațiile Tectyl, pot apărea variații.

Tectyl™ 858-F	
Densitate @ 20°C	0.905 kg/ltr
Temperatura de stocare	10 - 35°C
Temperatura de aplicare	-18 – 49°C
Temperatura de utilizare (unsoare)	max. 120°C
Temp. max. de utilizare (unsoare)	130°C
Tip de săpun	Lithium
Textură	netedă
Protection Indoor Months Na	PASS
Protection Outdoor Months Na	PASS
Punct de picurare	180°C

Depozitare

Tectyl 858-F trebuie depozitat la temperaturi între 10-35 °C și să nu depășească niciodată 60 °C. Evitați lumina directă a soarelui sau condițiile de îngheț. Datorită compoziției sale compoziției, Tectyl 858-F poate fi supus modificări de vâscozitate postproducție în timpul depozitării. În condiții adecvate de depozitare, Tectyl 858-F este optim înainte de 24 de luni de la data producției.

Atenție

Este necesară o ventilație adecvată pentru vindecare și pentru asigurarea împotriva formării de lichid combustibil. Filmul parțial polimerizat nu trebuie expus la surse de aprindere, cum ar fi torțe, flăcări, scântei, căldură excesivă sau torțe. Consultați fișa de siguranță pentru informații suplimentare privind manipularea și primul ajutor de prim ajutor.

Notă

Adăugarea oricărui produs sub acest strat nu este recomandată. Utilizarea de acoperiri suplimentare ar putea duce la incompatibilitate chimică, afectând astfel performanțele acestui strat, astfel cum se menționează în secțiunea Nivel de performanță. Dacă se utilizează un grund, altul decât un produs recomandat de CorPro trebuie obținută o autorizație scrisă de la CorPro.

Starea informațiilor

July 09, 2026

Valabilitate

Aceste informații se aplică numai produselor fabricate în următoarele regiuni: Europa



<https://tectyleurope.com>