Tectyl™ 858-F

Высококачественная многоцелевая водостойкая и предотвращающая коррозию смазка EP. Разработана для автомобильного, строительного и промышленного оборудования.

Tectyl 858-F - это гомогенная многоцелевая консистентная смазка NLGI номер 2 и антикоррозионный состав. Tectyl 858-F может использоваться для смазывания и защиты от коррозии поверхностей промышленного и автомобильного оборудования, работающего в диапазоне температур от -30° до 120 °C. Tectyl 858-F образует жирную, янтарную и полупрозрачную пленку.

Одобрения / Уровни производительности

Tectyl™ 858-F	
Класс NLGI ASTM D217	2
DIN 51502	KP2K-30
ISO 12924	L-XC(F)CHB2
Вымывание водой @ 79°C ISO 11009 Range	max. 10%
SKF R2F B @ 120°C	1 часов
Нагрузка сварки четырёхшариковым методом DIN 51350-4	285 N

Применение

Подготовка поверхности

Максимальная эффективность Tectyl 858-F может быть достигнута Максимальная эффективность Tectyl 858-F достигается только в том случае, если защищаемые металлические поверхности чистые, сухие и свободные от ржавчины, масла и окалины. окалины. КорПро рекомендует, чтобы температура металлической подложки температура металлической основы должна составлять -18°C - +49°C в момент нанесения продукта нанесения.

Нанесение

Tectyl 858-F предназначен для использования в соответствии с инструкцией. Не Не разбавляйте Tectyl 858-F. Tectyl 858-F может наноситься вручную, шприцем или насосом. Наносите Tectyl 858-F при температуре от -18°C до +49°C. Подробности применения можно найти в таблице применения. Tectyl 858-F может использоваться в тех случаях, когда Консистентная смазка NLGI номер 2 с окислительными устойчивостью к окислению и антикоррозионными свойствами требуется. Tectyl 858-F не предназначен для использования на оборудовании которые контактируют с пищевыми продуктами.

Характеристики и преимущества

Отличные низкотемпературные характеристики

Tectyl 858-F - это современная высокоэффективная синтетическая смазка, подходящая как для промышленных, так и для автомобильных и в централизованных системах смазки.

Очень хорошая механическая стабильность

Специальное синтетическое масло с низкой вязкостью обеспечивает очень низкий пусковой и рабочий крутящий момент что делает его пригодным для использования в теплых и низких температурах применения.

Хорошая защита от коррозии

Смазка содержит антиоксиданты, ингибиторы коррозии и присадки EP/AW и может использоваться в неблагоприятных условиях работы, таких как влажная атмосфера или пыльная окружающая среда.

Подходит для высокоскоростных применений

Смазка также подходит для подшипников, работающих на высокой скорости.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

™ Торговая марка CorPro, зарегистрированная в различных странах © 2022

Tectyl™ 858-F

Надёжность с 1930 года

С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ продлевают срок службы легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой техники. Имя Tectyl является синонимом качественных покрытий, которые легко наносятся, долговечны и легко удаляются, когда больше не нужны.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Tectyl посетите www.tectyleurope.com.

Здоровье и безопасность

Этот продукт не представляет значительной не представляет значительной опасности для здоровья или безопасности при правильном использовании в рекомендованном применении и соблюдении надлежащих соблюдении норм личной гигиены. Обратитесь к паспорту безопасности (SDS), который можно получить по запросу в местном местный офис продаж или через Интернет.

Защитите окружающую среду

Соблюдайте местные нормы и правила. Не сбрасывайте в стоки, почву или воду.

Типичные свойства

Типичные свойства основаны на текущем производстве. Хотя будущее производство будет соответствовать спецификациям Tectyl, возможны отклонения.

Tectyl™ 858-F	
Плотность @ 20°C	0.905 kg/ltr
Температура хранения	10 - 35°C
Температура нанесения	-18 – 49°C
Температура применения (смазка)	max. 120°C
Макс. температура применения (смазка)	130°C
Тип мыла	Lithium
Текстура	гладкий
Protection Indoor N/A	PASS
Protection Outdoor N/A	PASS
Температура каплепадения	180°C

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Торговая марка CorPro, зарегистрированная в различных странах © 2022

Tectyl™ 858-F

Хранение

Tectyl 858-F следует хранить при температуре 10-35 °C и не превышать 60 °C. Избегайте прямых солнечных лучей или замораживания. Из-за своего состава, Tectyl 858-F может быть подвержен изменения вязкости после производства во время хранения. При надлежащих условиях хранения Tectyl 858-F лучше всего использовать в течение 24 месяцев после даты производства.

Осторожно

Необходима достаточная вентиляция для отверждения и чтобы предотвратить образование горючей жидкости. Частично отвержденная пленка не должна подвергаться воздействию источникам воспламенения, таким как факелы, пламя, искры, чрезмерное тепло или факелы. Обратитесь к паспорту безопасности Паспорт безопасности для получения дополнительной информации по обращению и оказанию первой помощи информацию.

Примечание

Добавление каких-либо продуктов под это покрытие не рекомендуется. Использование дополнительных покрытий может привести к химической несовместимости, что что повлияет на характеристики данного покрытия, как указано в разделе "Уровень эффективности". Если используется грунтовка, кроме рекомендованного компанией CorPro продукта необходимо получить письменное разрешение от компании CorPro.

Актуальность информации

November 09, 2026

Срок действия

Данная информация применима только к продуктам, произведённым в следующих регионах: Европа

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Торговая марка CorPro, зарегистрированная в различных странах © 2022