

Visokokakovostna večnamenska vodoodporna in protikorozijska mast EP. Razvita za avtomobilsko, gradbeno in industrijsko opremo.

Tectyl 858-F je homogena večnamenska mazalna tekočina s stopnjo konsistence NLGI številka 2 in za preprečevanje korozije. Tectyl 858-F se lahko uporablja za mazanje in površinsko protikorozijsko zaščito industrijskih in avtomobilske opreme, ki deluje pri temperaturah od -30 °C do 120 °C. Tectyl 858-F ustvarja masten, jantaren in polprozoren film.

Odobritve / Ravni zmogljivosti

Tectyl™ 858-F	
Razred NLGI ASTM D217	2
DIN 51502	KP2K-30
ISO 12924	L-XC(F)CHB2
Izpiranje z vodo @ 79°C ISO 11009 Range	max. 10%
SKF R2F B @ 120°C	1 ur
Obremenitev varjenja s štirimi kroglicami DIN 51350-4	285 N

Aplikacije

Priprava površine

Najvišja učinkovitost zdravila Tectyl 858-F je lahko dosežemo le, če so kovinske površine, ki jih je treba obdelati, so čiste, suhe in brez rje, olja in olj. kamna. CorPro priporoča, da kovinska podlaga je temperatura podlage -18 °C do +49 °C v času uporabe izdelka. nanosu izdelka.

Nanos

Tectyl 858-F je oblikovan tako, da se uporablja, kot je priložen. Ali Tectyla 858-F ne redčite. Tectyl 858-F se lahko uporablja z ročno, z mazalno pištolo ali črpalko. Nanesite Tectyl 858-F med -18 °C in +49 °C. Podrobnosti o uporabi lahko najdete v preglednici uporabe. Tectyl 858-F se lahko uporablja v primerih, ko mazivo s konsistenco NLGI številka 2 z oksidacijo z odpornostjo proti koroziji in protikorozijskimi lastnostmi, ki so potrebne za zaščito pred oksidacijo. Tectyl 858-F ni namenjen za uporabo na strojih ki prihajajo v stik z živili.

Lastnosti in prednosti

Odlično delovanje pri nizkih temperaturah

Tectyl 858-F je sodobna visoko zmogljiva sintetična maziva, primerno tako za industrijsko kot avtomobilsko industrijo. uporabo in v centraliziranih sistemih za mazanje.

Zelo dobra mehanska stabilnost

Posebno sintetično olje z nizko viskoznostjo zagotavlja zelo nizke zagonske in obratovalne navorne momente. zaradi česar je primerno za uporabo pri toplih in nizkih temperaturah. za uporabo pri nizkih temperaturah.

Dobra zaščita pred korozijo

Mazivo vsebuje antioksidante, zaviralce korozije in EP/AW dodatke in se lahko uporablja v neugodnih razmerah delovnih pogojev, kot so vlažno ozračje ali prašna okolici.

Primerno za uporabo pri visokih hitrostih

Mazivo je primerno tudi za ležaje, ki delujejo pri visoki hitrosti.

Zaupanja vreden od leta 1930

Od leta 1930 zaščitni premazi Tectyl™ podaljšujejo delovno dobo osebnih avtomobilov, tovornjakov, avtobusov in drugih vozil in opreme. Ime Tectyl je sinonim za kakovostne premaze, ki so preprosti za nanos, dolgotrajni in enostavno odstranjivi, ko niso več potrebni.

Za več informacij o izdelkih, programih in storitvah Tectyl obiščite www.tectyleurope.com.

Zdravje in varnost

Ni verjetno, da bi ta izdelek predstavljal kakršen koli pomemben nevarnosti za zdravje ali varnost, če se pravilno uporablja v priporočeni uporabi in ob dobrem Osebna higiena se izvaja v skladu s standardi osebne higiene. Sklic na varnostni list (SDS), ki je na zahtevo na voljo prek lokalnega prodajni pisarni ali prek spleta.

Zaščitite okolje

Upoštevajte lokalne predpise. Ne izpuščajte v kanalizacijo, tla ali vodo.

Tipične lastnosti

Tipične lastnosti temeljijo na trenutni proizvodnji. Čeprav bo prihodnja proizvodnja ustrezala specifikacijam Tectyl, so možna odstopanja.

Tectyl™ 858-F	
Gostota pri 20°C	0.905 kg/ltr
Temperatura shranjevanja	10 - 35°C
Temperatura nanašanja	-18 – 49°C
Temperatura uporabe (mast)	max. 120°C
Maks. temperatura uporabe (mast)	130°C
Vrsta mila	Lithium
Tekstura	gladko
Protection Indoor Months Na	PASS
Protection Outdoor Months Na	PASS
Točka kapanja	180°C

Shranjevanje

Tectyl 858-F je treba shranjevati pri temperaturah med 10 in 35 °C in nikoli ne sme presegati 60 °C. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi ali zmrzovanju. Zaradi svoje lahko Tectyl 858-F zaradi svoje sestave med skladiščenjem lahko pride do sprememb viskoznosti po proizvodnji. Pod ustreznimi pogoji skladiščenja je Tectyl 858-F najboljši pred 24 meseci po datumu proizvodnje.

Previdnost

Ustrezno prezračevanje je potrebno za ozdravitev in da se prepreči nastanek vnetljive tekočine. Delno strjena folija ne sme biti izpostavljena virom vžiga, kot so plameni, ogenj in iskre, prekomerna vročina ali gorilniki. Oglejte si varnostne informacije podatkovni list za dodatno ravnanje in prvo pomoč informacije.

Opomba

Dodajanje katerega koli izdelka pod to prevleko je ni priporočljivo. Uporaba dodatnih premazov lahko povzroči kemijsko nezdružljivost, zato se lahko kar bi vplivalo na delovanje tega premaza, kot je navedeno v razdelku Stopnja učinkovitosti. Če se uporabi temeljni premaz, razen priporočenega izdelka CorPro, se uporabi temeljni premaz. je potrebno pridobiti pisno dovoljenje. od družbe CorPro.

Stanje informacij

July 10, 2026

Veljavnost

Te informacije veljajo samo za izdelke, proizvedene v naslednjih regijah: Evropa



<https://tectyleurope.com>