Tectyl™ 915W40

Hochwertiges Korrosionsschutzmittel auf Ölbasis

Tectyl 915W40 ist ein Korrosionsschutzöl für Verbrennungsmotoren gemäß API CH-4/SJ und SAE 15W-40, das die Korrosionsschutzanforderungen von MIL-L-21260 erfüllt. Tectyl 915W40 eignet sich hervorragend als Konservierungs- und Einlauföl für Hubkolbenmotoren mit Fremd- und Selbstzündung in allen Arten von bodengebundenen Maschinen und Fahrzeugen.

Zulassungen / Leistungsstufen

Tectyl™ 915W40	
MIL-L-2104	PASS
MIL-L-21260	PASS
MIL-L-46152 Militärspezifikation	PASS
MIL-PRF-21260E Militärspezifikation	PASS
API CH-4/SJ SAE 15W-40	PASS

Anwendungen

Anwendung

Tectyl 915W40 sollte als Erstbefüllungs- und Einlauföl für alle neuen und überholten Motoren verwendet werden. Es handelt sich um ein voll einsatzfähiges Öl für Motoren aktueller Bauart, das die Anforderungen von MIL-L-21260D erfüllt und erst beim ersten vom Motorenhersteller vorgeschriebenen Ölwechsel gewechselt werden muss.

Eigenschaften & Vorteile

Schmieröl mit militärischen Spezifikationen

Tectyl 915W40 ist ein Schmieröl für Verbrennungsmotoren, das die Korrosionsschutzanforderungen von MIL-L-21260, L-2104 und L-46152 erfüllt.

Vertrauen seit 1930

Seit 1930 verlängern Tectyl™-Schutzlacke die Betriebslebensdauer von Pkw, Lkw, Bussen und anderen Fahrzeugen und Geräten. Der Name Tectyl steht für hochwertige Beschichtungen, die einfach aufzutragen, langlebig und bei Bedarf leicht zu entfernen sind.

Weitere Informationen zu Tectyl-Produkten, Programmen und Dienstleistungen finden Sie unter www.tectyleurope.com.

Gesundheit & Sicherheit

Dieses Produkt ist wahrscheinlich nicht mit erheblichen Gesundheits- oder Sicherheitsrisiken verbunden, wenn es ordnungsgemäß in der empfohlenen Anwendung verwendet wird und gute Standards der persönlichen Hygiene eingehalten werden. Es wird auf das Sicherheitsdatenblatt (SDS) verwiesen, das auf Anfrage über Ihr örtliches Verkaufsbüro erhältlich ist.

Umwelt schützen

Halten Sie sich an die lokalen Vorschriften. Entsorgen Sie nicht in Abflüsse, Boden oder Wasser.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Warenzeichen von CorPro, in verschiedenen Ländern eingetragen © 2022

Tectyl™ 915W40

Typische Eigenschaften

Die typischen Eigenschaften basieren auf der aktuellen Produktion. Obwohl zukünftige Produktion den Tectyl-Spezifikationen entsprechen wird, können Abweichungen auftreten.

Tectyl™ 915W40	
Lagerungstemperatur	10 - 35°C
Anwendungstemperatur	10 – 35°C
TBN ASTM D 2896	9.7 mg KOH/g
Viskositätsindex ASTM D 2270	123
Viskosität ASTM D 445 @ 40°C	106 mm²/s
Viskosität ASTM D 445 @ 100°C	14.3 mm²/s
Spezifisches Gewicht ASTM D 4052 @ 15,6°C	0.885
Viskosität (CCS) ASTM D 5293 @ -20°C Max	7000 mPa·s

https://tectyleurope.com

Lagerung

Tectyl 915W40 sollte bei Temperaturen zwischen 10 und 35 °C gelagert werden. Tectyl 915W40 nicht einfrieren. Vor Gebrauch wird leichtes Aufrühren empfohlen. Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit von Tectyl 915W40 36 Monate ab Produktionsdatum.

Vorsicht

Eine angemessene Belüftung ist erforderlich für die Aushärtung und um die Bildung von brennbaren Flüssigkeiten zu verhindern. Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen zur Handhabung und Erster Hilfe.

Hinweis

Die Hinzufügung eines Produkts über diese Beschichtung ist nicht möglich. Die Verwendung von zusätzlichem Öl oder Beschichtung könnte zu chemischer Unverträglichkeit führen, wodurch die Leistung dieses Öls gemäß dem Leistungsniveau beeinträchtigt wird. Wenn ein anderes Produkt, Öl oder eine Beschichtung als ein von CorPro empfohlenes Produkt erforderlich ist, muss eine schriftliche Genehmigung von CorPro eingeholt werden.

Stand der Informationen

November 09, 2026

Gültigkeit

Diese Informationen gelten nur für Produkte, die in folgenden Regionen hergestellt werden: Europa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Warenzeichen von CorPro, in verschiedenen Ländern eingetragen © 2022