

Premium corrosiewerend middel op oliebasis

Tectyl 915W40 is een API CH-4/SJ SAE 15W-40 corrosiewerende olie voor verbrandingsmotoren, die voldoet aan de corrosie-eigenschappen van MIL-L-21260. Tectyl 915W40 is een uitstekende conserverings- en inbraakolie voor zuigermotoren met vonkontsteking en compressieontsteking in alle soorten grondapparatuur.

Goedkeuringen / Prestatieniveaus

Tectyl™ 915W40	
Mil L 2104	PASS
Mil L 21260	PASS
MIL-L-46152 Militaire specificatie	PASS
MIL-PRF-21260E Militaire specificatie	PASS
API CH-4/SJ SAE 15W-40	PASS

Toepassingen

Toepassing

Tectyl 915W40 moet worden gebruikt als fabrieksvulling en inloopolie voor alle nieuwe en gereviseerde motoren. Dit is een volledig operationele olie voor huidige productie motoren die voldoet aan de eisen van MIL-L-21260D en hoeft niet te worden vervangen totdat de eerste geplande oliewissel die door de motorfabrikant is opgegeven.

Kenmerken & Voordelen

Smeerolie met militaire eigenschappen

Tectyl 915W40 is een smerende verbrandingsolie die voldoet aan de corrosie-eigenschappen van MIL-L-21260, L-2104 en L-46152.

Vertrouwd sinds 1930

Sinds 1930 verlengen Tectyl™ beschermende coatings de operationele levensduur van auto's, vrachtwagens, bussen en andere voertuigen en apparatuur. De naam Tectyl staat voor kwaliteitscoatings die eenvoudig aan te brengen, duurzaam en gemakkelijk te verwijderen zijn.

Voor meer informatie over Tectyl producten, programma's en diensten kunt u terecht op www.tectyleurope.com.

Gezondheid & Veiligheid

Dit product zal waarschijnlijk geen significante gezondheids- of veiligheidsrisico's opleveren wanneer het correct wordt gebruikt in de aanbevolen toepassing en goede normen van persoonlijke hygiëne worden gehandhaafd. Er wordt verwezen naar het Veiligheidsinformatieblad (VIB) dat op verzoek beschikbaar is via uw lokale verkoopkantoor.

Bescherm het milieu

Voldoe aan lokale regelgeving. Loos niet in afvoeren, grond of water.

Typische eigenschappen

Typische eigenschappen zijn gebaseerd op de huidige productie. Hoewel toekomstige productie zal voldoen aan de Tectyl-specificaties, kunnen variaties optreden.

Tectyl™ 915W40	
Opslagtemperatuur	10 - 35°C
Toepassingstemperatuur	10 – 35°C
TBN ASTM D 2896	9.7 mg KOH/g
Viskositeitsindex ASTM D 2270	123
Viscositeit ASTM D 445 @ 40°C	106 mm²/s
Viscositeit ASTM D 445 @ 100°C	14.3 mm²/s
Soortelijk gewicht ASTM D 4052 @ 15.6°C	0.885
Viscositeit (CCS) ASTM D 5293 @ -20°C Max	7000 mPa·s

Opslag

Tectyl 915W40 moet worden opgeslagen bij temperaturen tussen 10-35 °C. Bevries Tectyl 915W40 niet. Milde agitatie wordt aanbevolen voor gebruik. Onder de juiste opslagomstandigheden is Tectyl 915W40 het beste voor 36 maanden na de productiedatum.

Voorzichtig

Voldoende ventilatie is vereist voor uitharding en om de vorming van ontvlambare vloeistof te voorkomen. Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie over omgang en eerste hulp.

Opmerking

De toevoeging van enig product bovenop deze coating is niet mogelijk. Het gebruik van extra olie of coating kan leiden tot chemische incompatibiliteit, waardoor de prestaties van deze olie zoals vermeld in het Prestatie-niveau worden beïnvloed. Als enig ander product, olie of coating dan een door CorPro aanbevolen product vereist is, moet schriftelijke toestemming worden verkregen van CorPro.

Stand van de informatie

July 10, 2026

Geldigheid

Deze informatie is uitsluitend van toepassing op producten die in de volgende regio's zijn vervaardigd: Europa



<https://tectyleurope.com>