Tectyl™ 930

Premium ulje na bazi zaštitni spoj protiv korozije

Tectyl 930 je API CH-4/SJ SAE 30 zaštitno ulje protiv korozije, ulje za unutarnje izgaranje, koje zadovoljava svojstva korozije MIL-L-21260. Tectyl 930 je izvrstan konzervans i ulje za početno korištenje u reciprocirajućim motorima s paljenjem svjećice i motorima s kompresijskim paljenjem u svim vrstama terenske opreme.

Odobrenja / Razine učinkovitosti

Tectyl™ 930	
MIL-L-2104	PASS
MIL-L-21260	PASS
MIL-L-46152 Vojna specifikacija	PASS
MIL-PRF-21260E Vojna specifikacija	PASS
API CH-4/SJ SAE 30	PASS

Primjene

Primjena

Tectyl 930 treba koristiti kao ulje za punjenje u tvornici i ulje za razdoblje probnog rada za sve nove i obnovljene motore. Ovo je potpuno operativno ulje za motore u trenutnoj proizvodnji koje ispunjava zahtjeve MIL-L-21260D i ne treba ga mijenjati do prvog zakazanog mijenjanja ulja koje navodi proizvođač motora.

Značajke i prednosti

Ulje za podmazivanje s vojnim svojstvima

Tectyl 930 je ulje za podmazivanje unutarnjih izgaranja, koje zadovoljava svojstva otpornosti na koroziju MIL-L-21260 MIL-2104 i MIL-L-46152.

Pouzdanost od 1930.

Od 1930. zaštitne prevlake Tectyl™ produžuju radni vijek osobnih automobila, kamiona, autobusa i ostale vozila i opreme. Ime Tectyl sinonim je za kvalitetne prevlake koje su jednostavne za nanošenje, dugotrajne i lako uklonjive kada više nisu potrebne.

Za više informacija o Tectyl proizvodima, programima i uslugama posjetite www.tectyleurope.com.

Zdravlje i sigurnost

Ovaj proizvod vjerojatno neće predstavljati nikakve značajne zdravstvene ili sigurnosne opasnosti kada se pravilno koristi u preporučenoj primjeni i kada se održavaju dobri standardi osobne higijene. Upućuje se na Tehnički list o sigurnosti (SDS) koji je dostupan na zahtjev putem vašeg lokalnog prodajnog ureda.

Zaštitite okoliš

Poštujte lokalne propise. Ne ispuštajte u odvode, tlo ili vodu.

CORPRO

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Zaštitni znak tvrtke CorPro, registriran u raznim zemljama © 2022

Tectyl™ 930

Tipična svojstva

Tipična svojstva temelje se na trenutnoj proizvodnji. Iako će buduća proizvodnja biti u skladu s Tectyl specifikacijama, mogu se javiti odstupanja.

Tectyl™ 930	
Zapalna točka (COC) Cleveland Open Cup	236°C
Temperatura skladištenja	10 - 35°C
TBN ASTM D 2896	10.1 mg KOH/g
Viskoznost ASTM D 2896	10.1
Viskoznost ASTM D 2896	10.1 mg KOH/g
Indeks viskoznosti ASTM D 2270	101
Viskoznost ASTM D 445 @ 40°C	99 mm²/s
Viskoznost ASTM D 445 @ 100°C	11.4 mm²/s
Specifična težina ASTM D 4052 @ 15.6°C	0.889
Viskoznost (CCS) ASTM D 5293 @ -15°C	6600 mPa·s

https://tectyleurope.com

Skladištenje

Tectyl 930 treba čuvati na temperaturama između 10-35 °C. Ne smrzavati Tectyl 930. Preporučuje se blago miješanje prije upotrebe. Pod pravilnim uvjetima skladištenja Tectyl 930 može imati rok trajanja od minimalno 36 mjeseci.

Oprez

Adekvatan ventilacija je potrebna za stvrdnjavanje i za osiguranje protiv formiranja zapaljive tekućine. Pogledajte Listu sigurnosnih podataka za dodatne informacije o rukovanju i prvoj pomoći.

Napomena

Dodavanje bilo kojeg proizvoda preko ovog premaza nije moguće. Korištenje dodatnog ulja ili premaza može rezultirati kemijskom inkompatibilnošću, čime se može utjecati na performanse ovog ulja kako je navedeno u razini performansi. Ako je potreban bilo koji drugi proizvod, ulje ili premaz, osim proizvoda koji preporučuje CorPro, potrebno je dobiti pisanu autorizaciju od CorPro.

Stanje informacija

November 09, 2026

Valjanost

Ove informacije odnose se samo na proizvode izrađene u sljedećim regijama: Europa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Zaštitni znak tvrtke CorPro, registriran u raznim zemljama © 2022