Tectyl™ Bodysafe

Prémiová všeobecná, protikorozní sloučenina

Tectyl Bodysafe je rozpouštědlová vosková/asfaltová základna, thixotropní protikorozní sloučenina. **Tectyl Bodysafe** je vhodný k aplikaci na spodní části vozidel. **Tectyl Bodysafe** vytvrzuje na relativně pevný, černý, odolný, tvrdý film.

Schválení / Výkonnostní úrovně

Tectyl™ Bodysafe	
Doporučená tloušťka suchého filmu nad kovovým profilem	250 µm
Sůl Spray Sůl Sprcha; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Typ R, ASTM A1008)	min. 40 dny
Vlhkost Vlhkost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 100 dny
Ochrana v interiéru (min. měsíce)	min. 36 měsíce
Ochrana venku (min. měsíce)	min. 18 měsíce

Aplikace

Příprava povrchu

Maximální výkon **Tectyl Bodysafe** lze dosáhnout pouze tehdy, když jsou chráněné kovové povrchy čisté, suché a bez rzi, oleje a povrchových nečistot. CorPro doporučuje teplotu substrátu 10-35 °C v době aplikace produktu. Vyhněte se přímému kontaktu produktu s PVC kvůli možné materiálové inkompatibilitě.

Aplikace

Tectyl Bodysafe je formulován k použití tak, jak je dodáván. Doporučuje se, aby teplota okolí a produktu byla 10-35 °C v době aplikace produktu. Nepoužívejte **Tectyl Bodysafe** na mechanicky pohyblivé části nebo na katalyzátory. **Tectyl Bodysafe** lze aplikovat štětcem. Podrobnosti o aplikaci naleznete v aplikační tabulce.

Odstranění

Ve vlhké fázi **Tectyl Bodysafe** může být odstraněn pomocí **Tectyl Biocleaner**, Tectyl 150 nebo nízkotlakého páry. Pokud je vysušen a vytvrzen, **Tectyl Bodysafe** může být odstraněn pomocí **Tectyl Biocleaner** nebo Tectyl 150.

Vlastnosti & Výhody

Superior Protection

Při doporučeném DFT {{Tectyl Bodysafe}} poskytuje mimořádnou ochranu proti odštěpování kamínků a korozi.

Multi-functional

{{Tectyl Bodysafe}} může být aplikován na mnoho různých vozidel, jako jsou automobily, nákladní vozy, autobusy, karavany, ale také přívěsy a karavany.

Processing

{{Tectyl Bodysafe}} je snadno aplikovatelný, elastický, ochranný nátěr podvozku.

Multiple substrates

Nátěr podvozku lze také použít na různých substrátech, jako je dřevěný spodní díl karavanu nebo obytného vozu.

Důvěryhodný od roku 1930

Od roku 1930 prodlužují ochranné nátěry Tectyl™ provozní životnost automobilů, nákladních vozidel, autobusů a dalších vozidel a zařízení. Jméno Tectyl je synonymem kvalitních nátěrů, které jsou snadné na nanášení, dlouhotrvající a snadno odstranitelné, když již nejsou potřeba.

Pro více informací o produktech, programech a službách Tectyl navštivte www.tectyleurope.com.

Zdraví & Bezpečnost

Tento produkt pravděpodobně nepředstavuje žádná významná zdravotní nebo bezpečnostní rizika, pokud je správně používán v doporučené aplikaci a jsou dodržovány dobré standardy osobní hygieny. Odkazuje se na Bezpečnostní list (SDS), který je k dispozici na vyžádání prostřednictvím vaší místní prodejny.

Chraňte životní prostředí

Dodržujte místní předpisy. Nevyhazujte do odpadů, půdy nebo vody.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Ochranná známka CorPro, registrovaná v různých zemích © 2022

Tectyl™ Bodysafe

Typické vlastnosti

Typické vlastnosti jsou založeny na aktuální výrobě. Přestože budoucí výroba bude odpovídat specifikacím Tectyl, mohou se vyskytnout odchylky.

Tectyl™ Bodysafe	
Bod vzplanutí	40°C PMCC
Hustota @ 20°C	0.91 kg/ltr
Teoretické pokrytí @ Doporučená tloušťka suchého filmu	2.1 sqm/ltr
Neodpařitelná hmotnost	60%
Suchý na dotek @ 20°C	4 hodiny
Čas vytvrzování @ 20°C	24 hodiny
Teplota skladování	10 - 35°C
Teplota aplikace	10 – 35°C
VOC Obsah ISO 11890-2 (10.4)	362 g/ltr

https://tectyleurope.com

Skladování

Tectyl Bodysafe by měl být skladován při teplotách mezi 10-35 °C. Nenechávejte **Tectyl Bodysafe** zmrznout. Před použitím se doporučuje mírné protřepání. Vzhledem k jeho složení může být **Tectyl Bodysafe** během skladování vystaven změnám viskozity po výrobě. Při správných skladovacích podmínkách je **Tectyl Bodysafe** nejlepší do 24 měsíců po datu výroby.

Pozor

Adekvátní ventilace je vyžadována pro vytvrzení a k zajištění proti vzniku hořlavé kapaliny. Částečně vytvrzený film by neměl být vystaven zdrojům zapálení, jako jsou světlice, plameny, jiskry, nadměrné teplo nebo pochodně. Odkazujte na bezpečnostní list pro další informace o manipulaci a první pomoci.

Poznámka

Přidání jakéhokoli produktu na tento nátěr není možné. Použití dalších nátěrů může vést k chemické inkompatibilitě, což by mohlo ovlivnit výkon tohoto nátěru, jak je uvedeno v části Úroveň výkonu. Pokud je vyžadována základní nátěr, který není doporučeným produktem CorPro, musí být získáno písemné povolení od společnosti CorPro.

Stav informací

November 09, 2026

Platnost

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyráběné v následujících regionech: Evropa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Ochranná známka CorPro, registrovaná v různých zemích © 2022