Tectyl™ Bodysafe

Ensiluokkainen yleiskäyttöinen, korroosiota ehkäisevä yhdiste

Tectyl Bodysafe on liuottimella leikattava vaha/asfalttipohjainen, tiksotrooppinen korroosionestoyhdiste. **Tectyl Bodysafe** soveltuu käytettäväksi ajoneuvojen alapinnoille. **Tectyl Bodysafe** kovettuu suhteellisen kiinteäksi, mustaksi, joustavaksi ja sitkeäksi kalvoksi.

Hyväksynnät / Suoritustasot

Tectyl™ Bodysafe	
Suositeltu kuivan kalvon paksuus metalliprofiilin yli	250 µm
Suolasumu Suolasumu; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 40 päivää
Kosteus Kosteus; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 100 päivää
Sisätilojen suojaus (min. kuukautta)	min. 36 kuukautta
Suojaus ulkona (min. kuukautta)	min. 18 kuukautta

Käyttökohteet

Pinnan esikäsittely

Tectyl Bodysafe voi toimia parhaalla mahdollisella tavalla vain, kun suojattavat metallipinnat ovat puhtaita, kuivia ja vapaita ruostesta, öljystä ja kalkista. CorPro suosittelee, että alustan lämpötila on 10-35 °C tuotteen levittämishetkellä. Vältä tuotteen suoraa kosketusta PVC:n kanssa mahdollisen materiaalien yhteensopimattomuuden vuoksi.

Levitys

Tectyl Bodysafe on tarkoitettu käytettäväksi toimitetussa muodossa. Ympäristön ja tuotteen lämpötilan suositellaan olevan 10-35 °C tuotteen levityshetkellä. Älä levitä **Tectyl Bodysafe** mekaanisiin liikkuviin osiin tai katalysaattoreihin. **Tectyl Bodysafe** voidaan levittää siveltimellä. Yksityiskohtaiset tiedot levityksestä löytyvät levitystaulukosta.

Poisto

Märkävaiheessa **Tectyl Bodysafe** voidaan poistaa **Tectyl Biocleaner**, Tectyl 150 tai matalapainehöyryllä. Jos **Tectyl Bodysafe** on kuivattu ja kovetettu, se voidaan poistaa **Tectyl Biocleaner** tai Tectyl 150:llä.

Ominaisuudet & Hyödyt

Superior Protection

{{Tectyl Bodysafe}} Suositellulla DFT-arvolla antaa poikkeuksellisen hyvän suojan kiven lohkeilua ja korroosiota vastaan.

Käsittely

{{Tectyl Bodysafe}} on helposti levitettävä, joustava, suojaava aluslattiapinnoite.

Monikäyttöinen

{{Tectyl Bodysafe}} voidaan käyttää moniin eri ajoneuvoihin, kuten henkilöautoihin, kuorma-autoihin, linja-autoihin, matkailuautoihin, mutta myös perävaunuihin ja asuntovaunuihin.

Useita alustoja

Aluskatteen pinnoitetta voidaan käyttää myös erilaisilla alustoilla, kuten matkailuauton tai -vaunun puisella alapinnalla.

Luotettu vuodesta 1930

Vuodesta 1930 lähtien Tectyl™ suojaavat pinnoitteet ovat pidentäneet autojen, kuorma-autojen, bussien ja muiden ajoneuvojen käyttöikää. Tectyl-nimi on synonyymi laadukkaille pinnoitteille, jotka ovat helppoja levittää, pitkäkestoisia ja helposti poistettavia tarvittaessa.

Lisätietoja Tectyl-tuotteista, ohjelmista ja palveluista saa osoitteesta www.tectyleurope.com.

Terveys & Turvallisuus

Tämä tuote ei todennäköisesti aiheuta merkittäviä terveys- tai turvallisuusriskejä, kun sitä käytetään asianmukaisesti suositellussa käyttötarkoituksessa ja noudatetaan hyvää henkilökohtaista hygieniaa. Viitataan käyttöturvallisuustiedotteeseen (SDS), joka on saatavissa pyynnöstä paikallisesta myyntikonttorista.

Suojele ympäristöä

Noudata paikallisia määräyksiä. Ei saa päästää viemäriin, maaperään tai veteen.

CORPRO

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

™ CorPro:n tavaramerkki, rekisteröity eri maissa © 2022

Tectyl™ Bodysafe

Tyypilliset ominaisuudet

Tyypilliset ominaisuudet perustuvat nykyiseen tuotantoon. Vaikka tuleva tuotanto noudattaa Tectyl-spesifikaatioita, vaihteluja voi esiintyä.

Tectyl™ Bodysafe	
Leimahduspiste	40°C PMCC
Tiheys @ 20°C	0.91 kg/ltr
Teoreettinen kattavuus @ Suositeltu kuivan kalvon paksuus	2.1 sqm/ltr
Haihtumaton osa	60%
Kosketuskuiva @ 20°C	4 tuntia
Kuivumisaika @ 20°C	24 tuntia
Säilytyslämpötila	10 - 35°C
Käyttölämpötila	10 – 35°C
VOC-pitoisuus ISO 11890-2 (10.4)	362 g/ltr

https://tectyleurope.com

Varastointi

Tectyl Bodysafe on säilytettävä 10-35 °C:n lämpötilassa. Älä pakasta **Tectyl Bodysafe**. Lievää sekoittamista suositellaan ennen käyttöä. Koostumuksestaan johtuen **Tectyl Bodysafe** viskositeetti voi muuttua valmistuksen jälkeen varastoinnin aikana. Asianmukaisissa säilytysolosuhteissa **Tectyl Bodysafe** säilyy parhaiten 24 kuukautta valmistuspäivän jälkeen.

Varoitus

Riittävä ilmanvaihto on tarpeen kovettumisen varmistamiseksi ja palavan nesteen muodostumisen estämiseksi. Osittain kovettunutta kalvoa ei saa altistaa syttymislähteille, kuten soihtuille, liekeille, kipinöille, liialliselle kuumuudelle tai taskulampuille. Katso lisätietoja käsittelystä ja ensiaputoimista käyttöturvallisuustiedotteesta.

Huomautus

Minkä tahansa tuotteen lisääminen tämän pinnoitteen päälle ei ole mahdollista. Lisäpinnoitteiden käyttö voi aiheuttaa kemiallista yhteensopimattomuutta, mikä vaikuttaa tämän pinnoitteen suorituskykyyn, kuten kohdassa Suoritustaso on mainittu. Jos tarvitaan muuta kuin CorPro:n suosittelemaa pohjamaalia, siihen on saatava kirjallinen lupa CorPro:lta.

Tietojen tila

November 09, 2026

Voimassaolo

Nämä tiedot koskevat vain seuraavilla alueilla valmistettuja tuotteita: Eurooppa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM CorPro:n tavaramerkki, rekisteröity eri maissa © 2022