Tectyl™ Bodysafe

Антикоррозийный состав общего назначения премиум-класса

Tectyl Bodysafe представляет собой растворимый воск/асфальтовую основу, тиксотропный антикоррозионный состав. **Tectyl Bodysafe** подходит для нанесения на днище автомобилей. **Tectyl Bodysafe** Отверждается в относительно прочную, черную, эластичную, жесткую пленку.

Одобрения / Уровни производительности

Tectyl™ Bodysafe	
Рекомендуемая толщина сухой пленки над металлическим профилем	250 μm
Соляной туман Солевой аэрозоль; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 40 дней
Влажность Влажность; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 100 дней
Защита в помещении (мин. месяцев)	min. 36 месяцев
Защита на улице (мин. месяцев)	min. 18 месяцев

Применение

Подготовка поверхности

Максимальная эффективность **Tectyl Bodysafe** достигается только в том случае, если защищаемые металлические поверхности чистые, сухие, без ржавчины, масла и окалины. CorPro рекомендует температуру основания 10-35 °C во время нанесения продукта. Избегайте прямого контакта продукта с ПВХ из-за возможной несовместимости материалов.

Нанесение

Tectyl Bodysafe предназначен для использования в готовом виде. Рекомендуется, чтобы температура окружающей среды и продукта составляла 10-35 °C во время нанесения продукта. Не наносите **Tectyl Bodysafe** на механические движущиеся части или на каталитические нейтрализаторы. **Tectyl Bodysafe** можно наносить кистью. Подробная информация о нанесении содержится в таблице по применению.

Удаление

Во влажной фазе **Tectyl Bodysafe** может быть удален с помощью **Tectyl Biocleaner**, Tectyl 150 или пара низкого давления. При высыхании и отверждении **Tectyl Bodysafe** можно удалить с помощью **Tectyl Biocleaner** или Tectyl 150.

Характеристики и преимущества

Превосходная защита

{{Tectyl Bodysafe}} При рекомендованном DFT обеспечивает исключительную защиту от сколов камня и коррозии.

Обработка

{{Tectyl Bodysafe}} это легко наносимое, эластичное, защитное покрытие днища автомобиля.

Многофункциональность

{{Tectyl Bodysafe}} Может применяться на различных транспортных средствах, таких как легковые и грузовые автомобили, автобусы, кемперы, а также прицепы и автофургоны.

Многочисленные подложки

Покрытие для днища кузова можно использовать на различных основаниях, например, на деревянном днище кемпера или автофургона.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Торговая марка CorPro, зарегистрированная в различных странах © 2022

Tectyl™ Bodysafe

Надёжность с 1930 года

С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ продлевают срок службы легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой техники. Имя Tectyl является синонимом качественных покрытий, которые легко наносятся, долговечны и легко удаляются, когда больше не нужны.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Tectyl посетите www.tectyleurope.com.

Здоровье и безопасность

Данный продукт не представляет значительной опасности для здоровья и безопасности при правильном использовании в рекомендуемых целях и соблюдении правил личной гигиены. Обратитесь к паспорту безопасности (SDS), который можно получить по запросу через местный офис продаж.

Защитите окружающую среду

Соблюдайте местные нормы и правила. Не сбрасывайте в стоки, почву или воду.

Типичные свойства

Типичные свойства основаны на текущем производстве. Хотя будущее производство будет соответствовать спецификациям Tectyl, возможны отклонения.

Tectyl™ Bodysafe	
Температура вспышки	40°C PMCC
Плотность @ 20°C	0.91 kg/ltr
Теоретический охват @ Рекомендуемая толщина сухой пленки	2.1 sqm/ltr
Нелетучая масса	60%
Сухой на ощупь @ 20°C	4 часов
Время отверждения @ 20°C	24 часов
Температура хранения	10 - 35°C
Температура нанесения	10 – 35°C
Содержание ЛОС ISO 11890-2 (10.4)	362 g/ltr

Хранение

Tectyl Bodysafe следует хранить при температуре 10-35 °C. Не замораживайте **Tectyl Bodysafe**. Перед использованием рекомендуется легкое перемешивание. Из-за своего состава **Tectyl Bodysafe** может подвергаться постпроизводственным изменениям вязкости во время хранения. При надлежащих условиях хранения **Tectyl Bodysafe** лучше всего хранить до 24 месяцев после даты производства.

Осторожно

Для отверждения и предотвращения образования горючей жидкости необходима достаточная вентиляция. Частично отвержденная пленка не должна подвергаться воздействию источников воспламенения, таких как факелы, пламя, искры, чрезмерное тепло или горелки. Дополнительную информацию по обращению и оказанию первой помощи см. в паспорте безопасности.

Примечание

Добавление каких-либо продуктов поверх этого покрытия невозможно. Использование дополнительных покрытий может привести к химической несовместимости, что повлияет на характеристики данного покрытия, указанные в разделе "Уровень эффективности". Если требуется грунтовка, отличная от рекомендованного компанией CorPro продукта, необходимо получить письменное разрешение от CorPro.

Актуальность информации

November 09, 2026

Срок действия

Данная информация применима только к продуктам, произведённым в следующих регионах: Европа

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Торговая марка CorPro, зарегистрированная в различных странах © 2022