Tectyl™ Bodysafe

Vrhunska antikorozijska spojina za splošne namene

Tectyl Bodysafe je vosek/asfaltna osnova na osnovi topila, ki preprečuje korozijo in je tiksotropna. **Tectyl Bodysafe** je primerna za nanašanje na spodnji del vozil. **Tectyl Bodysafe** strjuje se v razmeroma čvrst, črn, elastičen in čvrst film.

Odobritve / Ravni zmogljivosti

Tectyl™ Bodysafe	
Priporočena debelina suhega filma nad kovinskim profilom	250 µm
Solni sprej Solni sprej; 5 % NaCl @ 35 °C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 40 dni
Vlaga Vlažnost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 100 dni
Zaščita v notranjih prostorih (min. mesecev)	min. 36 mesecev
Zaščita na prostem (min. mesecev)	min. 18 mesecev

Aplikacije

Priprava površine

Največjo učinkovitost **Tectyl Bodysafe** je mogoče doseči le, če so kovinske površine, ki jih je treba zaščititi, čiste, suhe in brez rje, olja in vodnega kamna. CorPro priporoča temperaturo podlage med 10 in 35 °C v času nanašanja izdelka. Izogibajte se neposrednemu stiku izdelka s PVC zaradi morebitne nezdružljivosti materialov.

Nanos

Tectyl Bodysafe je oblikovan tako, da se uporablja v dobavljeni obliki. Priporočljivo je, da sta temperatura okolja in temperatura izdelka v času uporabe izdelka 10-35 °C. Ne nanašajte **Tectyl Bodysafe** na mehanske gibljive dele ali na katalizatorje. **Tectyl Bodysafe** lahko nanašate s čopičem. Podrobnosti o uporabi so na voljo v preglednici uporabe.

Odstranjevanje

V mokri fazi lahko **Tectyl Bodysafe** odstranite s **Tectyl Biocleaner**, Tectylom 150 ali nizkotlačno paro. Če se posuši in strdi, se lahko **Tectyl Bodysafe** odstrani s **Tectyl Biocleaner** ali Tectylom 150.

Lastnosti in prednosti

Vrhunska zaščita

{{Tectyl Bodysafe}} Pri priporočeni debelini nanosa zagotavlja izjemno zaščito pred drobljenjem kamenja in korozijo.

Obdelava

{{Tectyl Bodysafe}} je enostaven za nanašanje, elastičen, zaščitni premaz za podvozje.

Večnamenski

{{Tectyl Bodysafe}} se lahko uporablja na številnih različnih vozilih, kot so avtomobili, tovornjaki, avtobusi, avtodomi, pa tudi prikolice in počitniške prikolice.

Več podlag

Premaz za podvozje se lahko uporablja tudi na različnih podlagah, na primer na leseni spodnji strani avtodoma ali prikolice.

Zaupanja vreden od leta 1930

Od leta 1930 zaščitni premazi Tectyl™ podaljšujejo delovno dobo osebnih avtomobilov, tovornjakov, avtobusov in drugih vozil in opreme. Ime Tectyl je sinonim za kakovostne premaze, ki so preprosti za nanos, dolgotrajni in enostavno odstranjivi, ko niso več potrebni.

Za več informacij o izdelkih, programih in storitvah Tectyl obiščite www.tectyleurope.com.

Zdravje in varnost

Ta izdelek verjetno ne predstavlja večjih nevarnosti za zdravje ali varnost, če se pravilno uporablja v skladu s priporočeno uporabo in če se upoštevajo dobri standardi osebne higiene. Sklicujemo se na varnostni list (SDS), ki je na voljo na zahtevo v lokalni prodajni pisarni.

Zaščitite okolje

Upoštevajte lokalne predpise. Ne izpuščajte v kanalizacijo, tla ali vodo.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Blagovna znamka CorPro, registrirana v različnih državah © 2022

Tectyl™ Bodysafe

Tipične lastnosti

Tipične lastnosti temeljijo na trenutni proizvodnji. Čeprav bo prihodnja proizvodnja ustrezala specifikacijam Tectyl, so možna odstopanja.

Tectyl™ Bodysafe	
Plamenišče	40°C PMCC
Gostota pri 20°C	0.91 kg/ltr
Teoretično pokritje @ Priporočena debelina suhega filma	2.1 sqm/ltr
Nehlapni delež	60%
Suho na dotik @ 20°C	4 ur
Čas utrjevanja @ 20°C	24 ur
Temperatura shranjevanja	10 - 35°C
Temperatura nanašanja	10 – 35°C
Vsebnost VOC ISO 11890-2 (10.4)	362 g/ltr

https://tectyleurope.com

Shranjevanje

Tectyl Bodysafe hraniti pri temperaturi od 10 do 35 °C. Ne zamrzujte **Tectyl Bodysafe**. Pred uporabo je priporočljivo rahlo mešanje. Zaradi svoje sestave je **Tectyl Bodysafe** med skladiščenjem lahko podvržen postprodukcijskim spremembam viskoznosti. Pod ustreznimi pogoji shranjevanja je **Tectyl Bodysafe** najboljše do 24 mesecev po datumu proizvodnje.

Previdnost

Za strjevanje in preprečevanje nastajanja vnetljive tekočine je potrebno ustrezno prezračevanje. Delno strjena folija ne sme biti izpostavljena virom vžiga, kot so plameni, ogenj, iskre, prekomerna vročina ali gorilniki. Za dodatne informacije o ravnanju in prvi pomoči glejte varnostni list.

Opomba

Dodajanje katerega koli izdelka na ta premaz ni mogoče. Uporaba dodatnih premazov bi lahko povzročila kemijsko nezdružljivost in s tem vplivala na učinkovitost tega premaza, kot je navedeno v razdelku Stopnja učinkovitosti. Če je potreben temeljni premaz, ki ni izdelek, ki ga priporoča družba CorPro, je treba od družbe CorPro pridobiti pisno dovoljenje.

Stanje informacij

November 09, 2026

Veljavnost

Te informacije veljajo samo za izdelke, proizvedene v naslednjih regijah: Evropa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Blagovna znamka CorPro, registrirana v različnih državah © 2022