

Премиум антикорозионно съединение на основата на разтворител в аерозол

Tectyl Cavity Wax Amber е антикорозионен препарат на восъчна основа, с кехлибарен цвят, който не съдържа разтворители. Притежава добри водоизместващи и проникващи свойства, което го прави много подходящ като антикорозионна защита за вътрешната страна на автомобилните врати и други кухи части на автомобили и подвижно оборудване. **Tectyl Cavity Wax Amber** Втвърдява се до кехлибарен цвят, восъчен, полутвърд полупрозрачен филм.

Одобрения / Нива на изпълнение

Tectyl™ Cavity Wax Amber	
Препоръчителна дебелина на сухия филм над метален профил	50 µm
Солен спрей Солен спрей; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 21 дни
Влажност Влажност; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 75 дни
Защита на закрито (мин. месеца)	min. 36 месеца
Защита на открито (мин. месеца)	min. 12 месеца

Приложения

Подготовка на повърхността

Максималната ефективност на **Tectyl Cavity Wax Amber** може да бъде постигната само когато металните повърхности, които трябва да бъдат защитени, са чисти, сухи и без ръжда, масло и котлен камък. CorPro препоръчва температура на основата от 10-35 °C по време на нанасянето на продукта.

Нанасяне

Tectyl Cavity Wax Amber дава максимална ефективност, когато се пръска при температура на околната среда и на продукта от 10-25 °C. Разклатете добре кутията преди употреба и пръскайте на разстояние приблизително 30 cm от повърхността.

Характеристики и предимства

Превъзходна защита

{{Tectyl Cavity Wax Amber}} ще предпази от корозия и ще измести водата, където е необходимо.

Силно проникване

Благодарение на силното си проникване {{Tectyl Cavity Wax Amber}} ще предпази повърхността от корозия дори в малки шевове и пукнатини.

Доверен от 1930 г.

От 1930 г. защитните покрития Tectyl™ удължават оперативния живот на автомобили, камиони, автобуси и други превозни средства и оборудване. Името Tectyl е синоним на качествени покрития, лесни за нанасяне, дълготрайни и лесно отстраними, когато вече не са необходими.

За повече информация относно продуктите, програмите и услугите Tectyl, посетете www.tectyleurope.com.

Здраве и безопасност

Няма вероятност този продукт да представлява значителна опасност за здравето или безопасността, когато се използва правилно в препоръчаното приложение и се поддържат добри стандарти за лична хигиена. Направена е препратка към информационния лист за безопасност (ИЛБ), който може да се получи при поискване от местния търговски офис.

Защитете околната среда

Спазвайте местните разпоредби. Да не се изхвърля в канализацията, почвата или водата.

Типични свойства

Типичните характеристики се основават на текущото производство. Въпреки че бъдещото производство ще отговаря на спецификациите на Tectyl, могат да се появят вариации.

Tectyl™ Cavity Wax Amber	
Плътност при 20°C	0.87 kg/ltr
Температура на съхранение	10 - 35°C
Температура на нанасяне	10 – 25°C
Вид на газовия пропелант	Propane / Butane
Съдържание на ЛОС ISO 11890-2 (10.4)	634 g/ltr

Съхранение

Tectyl Cavity Wax Amber трябва да се съхраняват при температури между 10 и 35 °C. Да не се замразява **Tectyl Cavity Wax Amber**. Разклатете добре преди употреба. При подходящи условия на съхранение **Tectyl Cavity Wax Amber** е най-добър преди 36 месеца след датата на производство.

Внимание

Необходима е подходяща вентилация за втвърдяване и за предотвратяване на образуването на запалителна течност. Частично втвърденият филм не трябва да се излага на източници на запалване като пламъци, огън, искри, прекомерна топлина или горелки. За допълнителна информация относно боравенето с продукта и оказването на първа помощ вижте информационния лист за безопасност (ИЛБ).

Забележка

Не се препоръчва добавянето на какъвто и да е продукт върху или под това покритие. Използването на допълнителни покрития може да доведе до химическа несъвместимост, което ще се отрази на експлоатационните характеристики на това покритие, както е посочено в раздела "Ниво на изпълнение". Ако се използва грунд, различен от CorPro препоръчан продукт, трябва да се получи писмено разрешение от CorPro.

Актуалност на информацията

July 10, 2026

Валидност

Тази информация се отнася само за продукти, произведени в следните региони: Европа



<https://tectyleurope.com>