Tectyl™ Cavity Wax Amber

Prémiový rozpouštědlový, protikorozní prostředek v aerosolu

Tectyl Cavity Wax Amber je voskový, rozpouštědlem zředěný, jantarově zbarvený prostředek proti korozi. Má dobré vlastnosti odtlakování vody a penetrace, což ho činí velmi vhodným jako ochranu proti korozi pro vnitřek dveří automobilů a další duté části automobilů a kolejových vozidel. **Tectyl Cavity Wax Amber** vytvrzuje na jantarově zbarvený, voskový, polotuhý průhledný film.

Schválení / Výkonnostní úrovně

Tectyl™ Cavity Wax Amber	
Doporučená tloušťka suchého filmu nad kovovým profilem	50 µm
Sůl Spray Sůl Sprcha; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Typ R, ASTM A1008)	min. 21 dny
Vlhkost Vlhkost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 75 dny
Ochrana v interiéru (min. měsíce)	min. 36 měsíce
Ochrana venku (min. měsíce)	min. 12 měsíce

Aplikace

Příprava povrchu

Maximální výkon **Tectyl Cavity Wax Amber** lze dosáhnout pouze tehdy, když jsou chráněné kovové povrchy čisté, suché a bez rzi, oleje a měřicího povlaku. CorPro doporučuje teplotu substrátu 10-35 °C v době aplikace produktu.

Aplikace

Tectyl Cavity Wax Amber poskytuje maximální výkon, když je stříkán při okolní a produktové teplotě 10-25 °C. Před použitím dobře protřepejte plechovku a stříkejte ze vzdálenosti přibližně 30 cm od povrchu.

Odstranění

Tectyl Cavity Wax Amber lze odstranit ve vlhké fázi pomocí Tectyl Biocleaner, Tectyl 150 nebo nízkotlakého páry. Pokud je zaschlá a vytvrzená, lze **Tectyl Cavity Wax Amber** odstranit pomocí **Tectyl Biocleaner** nebo Tectyl 50.

Vlastnosti & Výhody

Superior Protection

{{Tectyl Cavity Wax Amber}} ochrání proti korozi a vytlačí vodu tam, kde je to potřeba.

Strong penetration

Díky své silné penetraci, {{Tectyl Cavity Wax Amber}} ochrání povrch proti korozi, i v malých spárách a trhlinách.

Důvěryhodný od roku 1930

Od roku 1930 prodlužují ochranné nátěry Tectyl™ provozní životnost automobilů, nákladních vozidel, autobusů a dalších vozidel a zařízení. Jméno Tectyl je synonymem kvalitních nátěrů, které jsou snadné na nanášení, dlouhotrvající a snadno odstranitelné, když již nejsou potřeba.

Pro více informací o produktech, programech a službách Tectyl navštivte www.tectyleurope.com.

Zdraví & Bezpečnost

Tento produkt pravděpodobně nepředstavuje žádná významná zdravotní nebo bezpečnostní rizika, pokud je správně používán v doporučené aplikaci a jsou dodržovány dobré standardy osobní hygieny. Odkazuje se na Bezpečnostní list (SDS), který je k dispozici na požádání prostřednictvím vaší místní prodejní kanceláře.

Chraňte životní prostředí

Dodržujte místní předpisy. Nevyhazujte do kanálů, půdy nebo vody.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Ochranná známka CorPro, registrovaná v různých zemích © 2022

Tectyl™ Cavity Wax Amber

Typické vlastnosti

Typické vlastnosti jsou založeny na aktuální výrobě. Přestože budoucí výroba bude odpovídat specifikacím Tectyl, mohou se vyskytnout odchylky.

Tectyl™ Cavity Wax Amber	
Hustota @ 20°C	0.87 kg/ltr
Teplota skladování	10 - 35°C
Teplota aplikace	10 – 25°C
Povaha pohonné látky	Propane / Butane
VOC Obsah ISO 11890-2 (10.4)	634 g/ltr

https://tectyleurope.com

Skladování

Tectyl Cavity Wax Amber by měl být skladován při teplotách mezi 10-35 °C. Nenechávejte **Tectyl Cavity Wax Amber** zmrznout. Před použitím dobře protřepejte. Při správných skladovacích podmínkách je **Tectyl Cavity Wax Amber** nejlepší spotřebovat do 36 měsíců od data výroby.

Pozor

Adekvátní ventilace je vyžadována pro vytvrzení a k zajištění proti vzniku hořlavé kapaliny. Částečně vytvrzený film by neměl být vystaven zdrojům zapálení, jako jsou světlice, plameny, jiskry, nadměrné teplo nebo pochodně. Odkazujte na bezpečnostní list (SDS) pro další informace o manipulaci a první pomoci.

Poznámka

Přidání jakéhokoli produktu nad nebo pod tímto nátěrem se nedoporučuje. Použití dalších nátěrů by mohlo vést k chemické nekompatibilitě, což by ovlivnilo výkon tohoto nátěru, jak je uvedeno v části Úroveň výkonu. Pokud je potřeba základní nátěr, jiný než produkt doporučený CorPro, musí být získáno písemné povolení od CorPro.

Stav informací

November 09, 2026

Platnost

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyráběné v následujících regionech: Evropa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Ochranná známka CorPro, registrovaná v různých zemích © 2022