Tectyl™ Cavity Wax Amber

Hochwertiges lösemittelbasiertes Korrosionsschutzmittel als Aerosol

Tectyl Cavity Wax Amber ist ein bernsteinfarbenes, lösemittelhaltiges Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis. Es verfügt über gute wasserverdrängende Eigenschaften und ein gutes Eindringvermögen. Dadurch eignet es sich besonders als Korrosionsschutz für die Innenseiten von Fahrzeugtüren sowie andere Hohlräume von Fahrzeugen und rollenden Maschinen. **Tectyl Cavity Wax Amber** härtet zu einem bernsteinfarbenen, wachsartigen, halbfesten und durchscheinenden Schutzfilm aus.

Zulassungen / Leistungsstufen

Tectyl™ Cavity Wax Amber	
Empfohlene Trockenschichtdicke über Metallprofil	50 µm
Salzspray Salzsprühnebel; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 21 Tage
Luftfeuchtigkeit Luftfeuchtigkeit; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 75 Tage
Schutz im Innenbereich (min. Monate)	min. 36 Monate
Schutz im Freien (min. Monate)	min. 12 Monate

Anwendungen

Untergrundvorbereitung

Die maximale Leistungsfähigkeit von **Tectyl Cavity Wax Amber** kann nur erreicht werden, wenn die zu schützenden Metalloberflächen sauber, trocken und frei von Rost, Öl und Zunder sind. CorPro empfiehlt bei der Produktanwendung eine Untergrundtemperatur von 10–35 °C.

Anwendung

Tectyl Cavity Wax Amber erreicht seine maximale Leistungsfähigkeit bei einer Umgebungs- und Produkttemperatur von 10–25 °C während der Spritzanwendung. Die Dose vor Gebrauch gut schütteln und das Produkt aus einem Abstand von etwa 30 cm auf die Oberfläche sprühen.

Entfernung

Im nassen Zustand kann **Tectyl Cavity Wax Amber** mit **Tectyl Biocleaner**, Tectyl 150 oder Niederdruckdampf entfernt werden. Nach dem Trocknen und Aushärten kann **Tectyl Cavity Wax Amber** mit Tectyl Biocleaner oder Tectyl 50 entfernt werden.

Eigenschaften & Vorteile

Hervorragender Schutz

{{Tectyl Cavity Wax Amber}} schützt vor Korrosion und verdrängt bei Bedarf Wasser.

Hohes Eindringvermögen

Dank seines hohen Eindringvermögens schützt {{Tectyl Cavity Wax Amber}} die Oberfläche auch in kleinen Nähten und Spalten vor Korrosion.

Vertrauen seit 1930

Seit 1930 verlängern Tectyl™-Schutzlacke die Betriebslebensdauer von Pkw, Lkw, Bussen und anderen Fahrzeugen und Geräten. Der Name Tectyl steht für hochwertige Beschichtungen, die einfach aufzutragen, langlebig und bei Bedarf leicht zu entfernen sind.

Weitere Informationen zu Tectyl-Produkten, Programmen und Dienstleistungen finden Sie unter www.tectyleurope.com.

Gesundheit & Sicherheit

Bei ordnungsgemäßer Verwendung in der empfohlenen Anwendung und bei Einhaltung guter persönlicher Hygienestandards geht von diesem Produkt keine wesentliche Gefahr für die Gesundheit oder Sicherheit aus. Es wird auf das Sicherheitsdatenblatt (SDS) verwiesen, das auf Anfrage über Ihr örtliches Verkaufsbüro erhältlich ist.

Umwelt schützen

Örtliche Vorschriften einhalten. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen.

CORPRO
CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany
+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Warenzeichen von CorPro, in verschiedenen Ländern eingetragen © 2022

Tectyl™ Cavity Wax Amber

Typische Eigenschaften

Die typischen Eigenschaften basieren auf der aktuellen Produktion. Obwohl zukünftige Produktion den Tectyl-Spezifikationen entsprechen wird, können Abweichungen auftreten.

Tectyl™ Cavity Wax Amber	
Dichte @ 20°C	0.87 kg/ltr
Lagerungstemperatur	10 - 35°C
Anwendungstemperatur	10 – 25°C
Treibmittelart	Propane / Butane
VOC-Gehalt ISO 11890-2 (10.4)	634 g/ltr

https://tectyleurope.com

Lagerung

Tectyl Cavity Wax Amber sollte bei Temperaturen zwischen 10 und 35 °C gelagert werden. **Tectyl Cavity Wax Amber** nicht einfrieren. Vor Gebrauch gut schütteln. Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit von **Tectyl Cavity Wax Amber** 36 Monate ab Produktionsdatum.

Vorsicht

Zur Aushärtung und zur Vermeidung der Bildung brennbarer Flüssigkeiten ist eine ausreichende Belüftung erforderlich. Die teilweise ausgehärtete Folie sollte keinen Zündquellen wie Fackeln, Flammen, Funken, übermäßiger Hitze oder Brennern ausgesetzt werden. Weitere Informationen zur Handhabung und Ersten Hilfe finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDS).

Hinweis

Die Zugabe von Produkten über oder unter dieser Beschichtung wird nicht empfohlen. Die Verwendung von zusätzlicher Beschichtungen könnte zu chemischer Unverträglichkeit führen und damit die Leistung dieser Beschichtung dieser Beschichtung beeinträchtigen, wie im Abschnitt "Leistungsniveau" angegeben. Wenn eine andere Grundierung als ein von CorPro empfohlenes Produkt benötigt wird, muss eine schriftliche Genehmigung von CorPro eingeholt werden.

Stand der Informationen

November 09, 2026

Gültigkeit

Diese Informationen gelten nur für Produkte, die in folgenden Regionen hergestellt werden: Europa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Warenzeichen von CorPro, in verschiedenen Ländern eingetragen © 2022