

## Premium otapni, spoj za prevenciju korozije u aerosolu

**Tectyl Cavity Wax Amber** je vosak na bazi, otapalo smanjeno, boje jantara koje sprečava koroziju. Ima dobra svojstva pomicanja vode i penetracije, što ga čini vrlo pogodnim kao zaštitu od korozije za unutrašnjost vrata automobila i druge šuplje dijelove automobila i pokretnog uređaja. **Tectyl Cavity Wax Amber** se stvrdnjava u prozirni, voskasti, polukruti film boje jantara.

## Odobrenja / Razine učinkovitosti

| Tectyl™ Cavity Wax Amber                                                                      |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Preporučena debljina suhog filma</b><br>preko metalnog profila                             | 50 µm              |
| <b>Soli Sprej</b><br>Soli sprej; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008) | min. 21 dani       |
| <b>Vlažnost</b><br>Vlažnost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)   | min. 75 dani       |
| <b>Zaštita unutarnjih prostora</b><br>(min. mjeseci)                                          | min. 36<br>mjeseci |
| <b>Zaštita na otvorenom</b><br>(min. mjeseci)                                                 | min. 12<br>mjeseci |

## Primjene

### Priprema površine

Maksimalna učinkovitost **Tectyl Cavity Wax Amber** može se postići samo kada su metalne površine koje treba zaštititi čiste, suhe i bez hrđe, ulja i otpadnog materijala. CorPro preporučuje temperaturu podloge od 10-35 °C u trenutku primjene proizvoda.

### Primjena

**Tectyl Cavity Wax Amber** daje maksimalne performanse kada se prska na temperaturi okoline i proizvoda od 10-25 °C. Dobro protresite limenku prije upotrebe i prskajte na udaljenosti od otprilike 30 cm od površine.

## Značajke i prednosti

### Superior Protection

{{Tectyl Cavity Wax Amber}} će zaštititi od korozije i istisnuti vodu gdje je to potrebno.

### Strong penetration

Sa svojom jakom penetracijom, {{Tectyl Cavity Wax Amber}} će zaštititi površinu od korozije, čak i u malim šavovima i pukotinama.

## Pouzdanost od 1930.

Od 1930. zaštitne prevlake Tectyl™ produžuju radni vijek osobnih automobila, kamiona, autobusa i ostale vozila i opreme. Ime Tectyl sinonim je za kvalitetne prevlake koje su jednostavne za nanošenje, dugotrajne i lako uklonjive kada više nisu potrebne.

Za više informacija o Tectyl proizvodima, programima i uslugama posjetite [www.tectyleurope.com](http://www.tectyleurope.com).

## Zdravlje i sigurnost

Ovaj proizvod vjerojatno neće predstavljati nikakve značajne zdravstvene ili sigurnosne rizike kada se pravilno koristi u preporučenoj primjeni i kada se održavaju dobri standardi osobne higijene. Upućuje se na Listu podataka o sigurnosti (SDS) koja je dostupna na zahtjev putem vaše lokalne prodajne kancelarije.

## Zaštitite okoliš

Poštujte lokalne propise. Ne ispuštajte u odvodne sustave, tlo ili vodu.

## Tipična svojstva

Tipična svojstva temelje se na trenutnoj proizvodnji. Iako će buduća proizvodnja biti u skladu s Tectyl specifikacijama, mogu se javiti odstupanja.

| Tectyl™ Cavity Wax Amber       |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Gustoća @ 20°C                 | 0.87 kg/ltr      |
| Temperatura skladištenja       | 10 - 35°C        |
| Temperatura primjene           | 10 – 25°C        |
| Vrsta pogonskog goriva         | Propane / Butane |
| VOC Sadržaj ISO 11890-2 (10.4) | 634 g/ltr        |

## Skladištenje

**Tectyl Cavity Wax Amber** treba čuvati na temperaturama između 10-35 °C. Ne smrzavati **Tectyl Cavity Wax Amber**. Dobro protresite prije upotrebe. Pod pravilnim uvjetima skladištenja **Tectyl Cavity Wax Amber** je najbolji do 36 mjeseci nakon datuma proizvodnje.

## Opres

Adekvatna ventilacija je potrebna za stvrdnjavanje i kako bi se osigurala zaštita od stvaranja zapaljive tekućine. Djelomično stvrdnuti film ne smije biti izložen izvorima paljenja kao što su baklje, plamen, iskrice, pretjerana toplina ili baklje. Pogledajte Listu sigurnosnih podataka (SDS) za dodatne informacije o rukovanju i prvoj pomoći.

## Napomena

Dodavanje bilo kojeg proizvoda iznad ili ispod ovog premaza nije preporučeno. Korištenje dodatnih premaza može rezultirati kemijskom inkompatibilnošću, što može utjecati na performanse ovog premaza kako je navedeno u odjeljku razine performansi. Ako je potrebna temeljna boja, osim preporučenog proizvoda CorPro, potrebno je dobiti pisanu autorizaciju od CorPro.

## Stanje informacija

July 10, 2026

## Valjanost

Ove informacije odnose se samo na proizvode izrađene u sljedećim regijama: Europa



<https://tectyleurope.com>