

Composto anticorrosione premium a base di solventi in aerosol

Tectyl Cavity Wax Amber è un anticorrosivo a base di cera, a taglio di solvente, di colore ambrato. Ha buone proprietà di dislocazione e penetrazione dell'acqua, che lo rendono molto adatto come protettivo anticorrosione per l'interno delle portiere e di altre sezioni cave delle automobili e dei mezzi di trasporto. **Tectyl Cavity Wax Amber** Polimerizza in un film ambrato, ceroso, semidenso e traslucido.

Approvazioni / Livelli di prestazione

Tectyl™ Cavity Wax Amber	
Spessore consigliato del film secco sopra il profilo metallico	50 µm
Spray salino Nebbia salina; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 21 giorni
Umidità Umidità; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 75 giorni
Protezione interna (min. mesi)	min. 36 mesi
Protezione esterna (min. mesi)	min. 12 mesi

Applicazioni

Preparazione della superficie

Le massime prestazioni di **Tectyl Cavity Wax Amber** si ottengono solo quando le superfici metalliche da proteggere sono pulite, asciutte e prive di ruggine, olio e incrostazioni. CorPro raccomanda una temperatura del substrato di 10-35 °C al momento dell'applicazione del prodotto.

Applicazione

Tectyl Cavity Wax Amber offre le massime prestazioni quando viene spruzzato a una temperatura ambiente e del prodotto di 10-25 °C. Agitare bene la bomboletta prima dell'uso e spruzzare a una distanza di circa 30 cm dalla superficie.

Caratteristiche & Vantaggi

Protezione superiore

{{Tectyl Cavity Wax Amber}} protegge dalla corrosione e sposta l'acqua dove necessario.

Forte penetrazione

Grazie alla sua forte penetrazione, {{Tectyl Cavity Wax Amber}} protegge la superficie dalla corrosione, anche in piccole giunture e fessure.

Affidabile dal 1930

Dal 1930, i rivestimenti protettivi Tectyl™ prolungano la vita operativa di auto, camion, autobus e altri veicoli e attrezzature. Il nome Tectyl è sinonimo di rivestimenti di qualità, facili da applicare, duraturi e facili da rimuovere quando non più necessari.

Per ulteriori informazioni sui prodotti, programmi e servizi Tectyl visitare www.tectyleurope.com.

Salute & Sicurezza

Questo prodotto non presenta rischi significativi per la salute o la sicurezza se usato correttamente nell'applicazione raccomandata e se vengono mantenuti buoni standard di igiene personale. Si rimanda alla scheda di sicurezza (SDS), disponibile su richiesta presso l'ufficio vendite locale.

Proteggere l'ambiente

Rispettare le normative locali. Non scaricare nelle fognature, nel terreno o nell'acqua.

Proprietà tipiche

Le caratteristiche tipiche si basano sulla produzione attuale.
Sebbene la produzione futura rispetti le specifiche Tectyl, possono verificarsi variazioni.

Tectyl™ Cavity Wax Amber	
Densità @ 20°C	0.87 kg/ltr
Temperatura di stoccaggio	10 - 35°C
Temperatura di applicazione	10 - 25°C
Natura del propellente	Propane / Butane
Contenuto VOC ISO 11890-2 (10.4)	634 g/ltr

Conservazione

Tectyl Cavity Wax Amber devono essere conservati a temperature comprese tra 10 e 35 °C. Non congelare **Tectyl Cavity Wax Amber**. Agitare bene prima dell'uso. In condizioni di conservazione adeguate, **Tectyl Cavity Wax Amber** si conserva preferibilmente entro 36 mesi dalla data di produzione.

Attenzione

Per la polimerizzazione e per evitare la formazione di liquido combustibile è necessaria un'adeguata ventilazione. La pellicola parzialmente polimerizzata non deve essere esposta a fonti di accensione come razzi, fiamme, scintille, calore eccessivo o torce. Per ulteriori informazioni sulla manipolazione e sul primo soccorso, consultare la Scheda di sicurezza (SDS).

Nota

Si sconsiglia l'aggiunta di qualsiasi prodotto sopra o sotto questo rivestimento. L'uso di rivestimenti aggiuntivi potrebbe causare incompatibilità chimica, compromettendo così le prestazioni di questo rivestimento, come indicato nella sezione Livello di prestazione. Se è necessario un primer diverso da un prodotto CorPro raccomandato, è necessario ottenere un'autorizzazione scritta da parte di CorPro.

Stato delle informazioni

July 09, 2026

Validità

Queste informazioni si applicano solo ai prodotti fabbricati nelle seguenti regioni: Europa



<https://tectyleurope.com>