

Premium corrosiewerend middel in spuitbus op basis van oplosmiddelen

Tectyl Cavity Wax Amber is een amberkleurig corrosiewerend middel op basis van was en oplosmiddel. Het heeft goede waterverplaatsende en penetrerende eigenschappen, waardoor het zeer geschikt is als corrosiewerend middel voor de binnenkant van autodeuren en andere holle delen van auto's en rollend materieel. **Tectyl Cavity Wax Amber** Hardt uit tot een amberkleurige, wasachtige, halfharde doorschijnende film.

Goedkeuringen / Prestatieniveaus

Tectyl™ Cavity Wax Amber	
Aanbevolen droge verlaagdikte over metalen profiel	50 µm
Zoutnevel Zoutnevel; 5% NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 21 dagen
Vochtigheid Vochtigheid; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 75 dagen
Bescherming binnenshuis (min. maanden)	min. 36 maanden
Bescherming buiten (min. maanden)	min. 12 maanden

Toepassingen

Oppervlaktebehandeling

De maximale werking van **Tectyl Cavity Wax Amber** kan alleen worden bereikt als de te beschermen metalen oppervlakken schoon, droog en vrij van roest, olie en walshuid zijn. CorPro adviseert een ondergrondtemperatuur van 10-35 °C op het moment dat het product wordt aangebracht.

Toepassing

Tectyl Cavity Wax Amber geeft een maximale werking wanneer het wordt gespoten bij een omgevings- en producttemperatuur van 10-25 °C. Schud de bus goed voor gebruik en spuit op een afstand van ongeveer 30 cm van het oppervlak.

Kenmerken & Voordelen

Superieure bescherming

{{Tectyl Cavity Wax Amber}} Beschermst tegen corrosie en verdringt water waar nodig.

Sterke penetratie

Met zijn sterke penetratie zal {{Tectyl Cavity Wax Amber}} het oppervlak beschermen tegen corrosie, zelfs in kleine naden en spleten.

Vertrouwd sinds 1930

Sinds 1930 verlengen Tectyl™ beschermende coatings de operationele levensduur van auto's, vrachtwagens, bussen en andere voertuigen en apparatuur. De naam Tectyl staat voor kwaliteitscoatings die eenvoudig aan te brengen, duurzaam en gemakkelijk te verwijderen zijn.

Voor meer informatie over Tectyl producten, programma's en diensten kunt u terecht op www.tectyleurope.com.

Gezondheid & Veiligheid

Het is niet waarschijnlijk dat dit product significante gezondheids- of veiligheidsrisico's met zich meebrengt, mits het op de juiste wijze wordt gebruikt in de aanbevolen toepassing en goede persoonlijke hygiënische normen worden gehandhaafd. Verwezen wordt naar het veiligheidsinformatieblad (SDS) dat op verzoek verkrijgbaar is via uw plaatselijke verkoopkantoor.

Bescherm het milieu

Leef de plaatselijke voorschriften na. Niet lozen in riolering, bodem of water.

Typische eigenschappen

Typische eigenschappen zijn gebaseerd op de huidige productie. Hoewel toekomstige productie zal voldoen aan de Tectyl-specificaties, kunnen variaties optreden.

Tectyl™ Cavity Wax Amber	
Dichtheid @ 20°C	0.87 kg/ltr
Opslagtemperatuur	10 - 35°C
Toepassingstemperatuur	10 – 25°C
Aard van het drijfgas	Propane / Butane
VOC Inhoud ISO 11890-2 (10.4)	634 g/ltr

Opslag

Tectyl Cavity Wax Amber moet worden bewaard bij temperaturen tussen 10-35 °C. Niet invriezen **Tectyl Cavity Wax Amber**. Goed schudden voor gebruik. Onder de juiste opslagomstandigheden is **Tectyl Cavity Wax Amber** het best tot 36 maanden na productiedatum.

Voorzichtig

Voldoende ventilatie is vereist voor het uitharden en om de vorming van brandbare vloeistof tegen te gaan. De gedeeltelijk uitgeharde film mag niet worden blootgesteld aan ontstekingsbronnen zoals fakkels, vlammen, vonken, overmatige hitte of fakkels. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor aanvullende informatie over hantering en eerste hulp.

Opmerking

De toevoeging van een product over of onder deze coating wordt niet aanbevolen. Het gebruik van extra coatings kan chemische incompatibiliteit tot gevolg hebben, waardoor de prestaties van deze coating worden beïnvloed. van deze coating, zoals vermeld in het hoofdstuk over het prestatieniveau. Als een primer, anders dan een door CorPro aanbevolen product nodig is, moet schriftelijke toestemming worden verkregen van CorPro.

Stand van de informatie

July 10, 2026

Geldigheid

Deze informatie is uitsluitend van toepassing op producten die in de volgende regio's zijn vervaardigd: Europa



<https://tectyleurope.com>