Tectyl™ Cavity Wax Amber

Hoogwaardig corrosiebeschermingsmiddel op oplosmiddelbasis in een spuitbus

Tectyl Cavity Wax Amber is een amberkleurig corrosiebeschermingsmiddel op waxbasis, met oplosmiddelen. Het heeft goede waterverdringende eigenschappen en een goed penetratievermogen, waardoor het bijzonder geschikt is voor corrosiebescherming aan de binnenzijde van autodeuren en andere holle ruimtes in auto's en rollend materieel. **Tectyl Cavity Wax Amber** hardt uit tot een halfharde, doorschijnende, waxachtige beschermlaag met een amberkleur.

Goedkeuringen / Prestatieniveaus

Tectyl™ Cavity Wax Amber	
Aanbevolen droge verflaagdikte over metalen profiel	50 µm
Zoutnevel Zoutnevel; 5% NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 21 dagen
Vochtigheid Vochtigheid; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 75 dagen
Bescherming binnenshuis (min. maanden)	min. 36 maanden
Bescherming buiten (min. maanden)	min. 12 maanden

Toepassingen

Oppervlaktebehandeling

De maximale prestaties van **Tectyl Cavity Wax Amber** worden alleen bereikt wanneer de te beschermen metalen oppervlakken schoon, droog en vrij van roest, olie en walshuid zijn. CorPro adviseert een ondergrondtemperatuur van 10–35 °C tijdens het aanbrengen van het product.

Toepassing

Tectyl Cavity Wax Amber levert optimale prestaties wanneer het wordt aangebracht bij een omgevings- en producttemperatuur van 10–25 °C. Schud de spuitbus goed vóór gebruik en spuit vanaf een afstand van ongeveer 30 cm op het oppervlak.

Verwijdering

Tectyl Cavity Wax Amber kan in natte toestand worden verwijderd met **Tectyl Biocleaner**, Tectyl 150 of lagedrukstoom. Na droging en uitharding kan **Tectyl Cavity Wax Amber** worden verwijderd met Tectyl Biocleaner of Tectyl 50.

Kenmerken & Voordelen

Uitstekende bescherming

{{Tectyl Cavity Wax Amber}} beschermt tegen corrosie en verdringt waar nodig water.

Sterk penetratievermogen

Dankzij het sterke penetratievermogen beschermt {{Tectyl Cavity Wax Amber}} oppervlakken tegen corrosie, zelfs in kleine naden en spleten.

Vertrouwd sinds 1930

Sinds 1930 verlengen Tectyl™ beschermende coatings de operationele levensduur van auto's, vrachtwagens, bussen en andere voertuigen en apparatuur. De naam Tectyl staat voor kwaliteitscoatings die eenvoudig aan te brengen, duurzaam en gemakkelijk te verwijderen zijn.

Voor meer informatie over Tectyl producten, programma's en diensten kunt u terecht op www.tectyleurope.com.

Gezondheid & Veiligheid

Het is niet waarschijnlijk dat dit product significante gezondheids- of veiligheidsrisico's met zich meebrengt, mits het op de juiste wijze wordt gebruikt in de aanbevolen toepassing en goede persoonlijke hygiënische normen worden gehandhaafd. Verwezen wordt naar het veiligheidsinformatieblad (SDS) dat op verzoek verkrijgbaar is via uw plaatselijke verkoopkantoor.

Bescherm het milieu

Leef de plaatselijke voorschriften na. Niet lozen in riolering, bodem of water.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Handelsmerk van CorPro, geregistreerd in diverse landen © 2022

Tectyl™ Cavity Wax Amber

Typische eigenschappen

Typische eigenschappen zijn gebaseerd op de huidige productie. Hoewel toekomstige productie zal voldoen aan de Tectyl-specificaties, kunnen variaties optreden.

Tectyl™ Cavity Wax Amber	
Dichtheid @ 20°C	0.87 kg/ltr
Opslagtemperatuur	10 - 35°C
Toepassingstemperatuur	10 – 25°C
Aard van het drijfgas	Propane / Butane
VOC Inhoud ISO 11890-2 (10.4)	634 g/ltr

https://tectyleurope.com

Opslag

Tectyl Cavity Wax Amber moet worden opgeslagen bij temperaturen tussen 10 en 35 °C. Voorkom dat **Tectyl Cavity Wax Amber** bevriest. Schud de spuitbus goed vóór gebruik. Onder de juiste opslagomstandigheden is **Tectyl Cavity Wax Amber** bij voorkeur te gebruiken binnen 36 maanden na de productiedatum.

Voorzichtig

Voldoende ventilatie is vereist voor het uitharden en om de vorming van brandbare vloeistof tegen te gaan. De gedeeltelijk uitgeharde film mag niet worden blootgesteld aan ontstekingsbronnen zoals fakkels, vlammen, vonken, overmatige hitte of fakkels. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor aanvullende informatie over hantering en eerste hulp.

Opmerking

De toevoeging van een product over of onder deze coating wordt niet aanbevolen. Het gebruik van extra coatings kan chemische incompatibiliteit tot gevolg hebben, waardoor de prestaties van deze coating worden beïnvloed. van deze coating, zoals vermeld in het hoofdstuk over het prestatieniveau. Als een primer, anders dan een door CorPro aanbevolen product nodig is, moet schriftelijke toestemming worden verkregen van CorPro.

Stand van de informatie

November 09, 2026

Geldigheid

Deze informatie is uitsluitend van toepassing op producten die in de volgende regio's zijn vervaardigd: Europa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Handelsmerk van CorPro, geregistreerd in diverse landen © 2022