Tectyl™ Cavity Wax Non Solvent

Răşină premium / compus pe bază de ulei, anticoroziv în aerosol

Tectyl Cavity Wax Non Solvent este un produs pe bază de răşină/ulei, maro deschis/gălbui, care previne coroziunea. Proprietăţile sale non-solvent asigură o eficienţă ridicată, un profil de mediu avantajos, aproape fără solvenţi organici şi nu generează aproape niciun miros. **Tectyl Cavity Wax Non Solvent** este dezvoltat pentru aplicaţii industriale, oferind o bună penetrare în falduri, flanşe şi fisuri, precum şi pentru interiorul uşilor auto şi alte secţiuni goale ale automobilelor şi echipamentelor rulante. **Tectyl Cavity Wax Non Solvent** se întăreşte într-o peliculă galben deschis, translucidă, semi-moale.

Aprobări / Niveluri de performanţă

Tectyl™ Cavity Wax Non Solvent	
Grosimea recomandată a stratului uscat pe profil metalic	50 µm
Spray de sare Spray de sare; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 15 zile
Umiditate Umiditate; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 50 zile
Protecţie interioară (min. luni)	min. 60 luni

Aplicaţii

Pregătirea suprafeţei

Performanţa maximă a **Tectyl Cavity Wax Non Solvent** poate fi obţinută numai atunci când suprafeţele metalice care urmează să fie protejate sunt curate, uscate şi lipsite de rugină, ulei şi calcar. CorPro recomandă o temperatură a substratului de 10-35 °C la momentul aplicării produsului.

Aplicare

Tectyl Cavity Wax Non Solvent oferă o performanţă maximă atunci când este pulverizat la o temperatură ambientală şi a produsului de 10-25 °C. Agitaţi bine cutia înainte de utilizare şi pulverizaţi la o distanţă de aproximativ 30 cm de suprafaţă. **Tectyl Cavity Wax Non Solvent** se usucă rapid, ceea ce poate cauza "înţepături" atunci când se aplică prea gros odată. Se recomandă pulverizarea unui strat pe trecere, aşteptarea timp de 2-3 minute şi apoi pulverizarea unui alt strat. Continuaţi astfel până la obţinerea grosimii necesare a peliculei.

Îndepărtare

Tectyl Cavity Wax Non Solvent poate fi îndepărtat în faza umedă cu **Tectyl Biocleaner, Tectyl 150** sau abur de joasă presiune. Dacă este uscat şi întărit, **Tectyl Cavity Wax Non Solvent** poate fi îndepărtat cu **Tectyl 150 or Tectyl Biocleaner**.

Caracteristici şi avantaje

Protecţie superioară

La DFT recomandat, produsul oferă o protecţie extraordinară împotriva coroziunii în secţiunile goale, chiar şi în cusături şi crăpături mici.

Pătrundere puternică

Cu un DFT de numai 50 microni, Tectyl 4D750 este o protecţie eficientă împotriva coroziunii, protejând o suprafaţă mare cu o cantitate mică de produs.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Marcă înregistrată a CorPro, înregistrată în diverse ţări © 2022

Tectyl™ Cavity Wax Non Solvent

De încredere din 1930

Din 1930, revătuirile de protecție Tectyl™ prelungesc durata de viață operațională a autoturismelor, camioanelor, autobuzelor și altor vehicule și echipamente. Numele Tectyl este sinonim cu vopsele de calitate, ușor de aplicat, de lungă durată și ușor de îndepărtat când nu mai sunt necesare.

Pentru mai multe informații despre produsele, programele și serviciile Tectyl, vizitați www.tectyleurope.com.

Sănătate și siguranță

Acest produs nu este susceptibil de a prezenta riscuri semnificative pentru sănătate sau siguranță atunci când este utilizat în mod corespunzător în aplicația recomandată și sunt menținute standarde bune de igienă personală. Se face trimitere la fișa cu date de securitate (SDS), care este disponibilă la cerere prin intermediul biroului local de vânzări.

Protejați mediul

Respectați reglementările locale. Nu deversați în canalizare, sol sau apă.

Proprietăți tipice

Caracteristicile tipice se bazează pe producția actuală. Deși producția viitoare va respecta specificațiile Tectyl, pot apărea variații.

Tectyl™ Cavity Wax Non Solvent	
Densitate @ 20°C	0.75 kg/ltr
Temperatura de stocare	10 - 35°C
Temperatura de aplicare	10 – 25°C
Natura propulsantului	Propane / Butane
Conținut VOC ISO 11890-2 (10.4)	342 g/ltr
SFS 4086:2006	PASS

Depozitare

Tectyl Cavity Wax Non Solvent trebuie păstrat la temperaturi cuprinse între 10-35 °C. Agitați înainte de utilizare. În condiții adecvate de depozitare, **Tectyl Cavity Wax Non Solvent** este optim înainte de 36 de luni de la data producției. Nu congelați **Tectyl Cavity Wax Non Solvent**.

Atenție

Este necesară o ventilație adecvată pentru întărire și pentru a se asigura împotriva formării de lichid combustibil. Filmul parțial polimerizat nu trebuie expus la surse de aprindere, cum ar fi rachete, flăcări, scântei, căldură excesivă sau torțe. Consultați fișa cu date de securitate (SDS) pentru informații suplimentare privind manipularea și primul ajutor.

Notă

Adăugarea oricărui produs peste acest strat nu este posibilă. Utilizarea oricărui produs sub această acoperire nu este recomandată și ar putea duce la incompatibilitate chimică, afectând astfel performanța acestei acoperiri, așa cum se menționează în secțiunea Nivel de performanță. Dacă este necesar un grund, altul decât un produs recomandat de CorPro, trebuie obținută o autorizație scrisă de la CorPro.

Starea informațiilor

November 09, 2026

Valabilitate

Aceste informații se aplică numai produselor fabricate în următoarele regiuni: Europa

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Marcă înregistrată a CorPro, înregistrată în diverse țări © 2022