Tectyl™ Cavity Wax Non Solvent

Антикоррозийный состав премиум-класса на основе смолы/масла в аэрозоле

Tectyl Cavity Wax Non Solvent представляет собой антикоррозийное средство на основе смолы/масла, светло-коричневого/желтого цвета. Его нерастворяющие свойства обеспечивают высокую эффективность, благоприятный экологический профиль, почти не содержит органических растворителей и практически не выделяет запаха. **Tectyl Cavity Wax Non Solvent** Разработан для промышленного применения, обеспечивает хорошее проникновение в складки, фланцы и трещины, а также для внутренних поверхностей автомобильных дверей и других полых секций автомобилей и прокатного оборудования. **Tectyl Cavity Wax Non Solvent** Отверждается в светло-желтую, полупрозрачную, полумягкую пленку.

Одобрения / Уровни производительности

Tectyl™ Cavity Wax Non Solvent	
Рекомендуемая толщина сухой пленки над металлическим профилем	50 µm
Соляной туман Солевой аэрозоль; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 15 дней
Влажность Влажность; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 50 дней
Защита в помещении (мин. месяцев)	min. 60 месяцев

Применение

Подготовка поверхности

Максимальная эффективность **Tectyl Cavity Wax Non Solvent** достигается только в том случае, если защищаемые металлические поверхности чистые, сухие, без ржавчины, масла и окалины. CorPro рекомендует температуру основания 10-35 °C во время нанесения продукта.

Нанесение

Tectyl Cavity Wax Non Solvent обеспечивает максимальную эффективность при распылении при температуре окружающей среды и продукта 10-25 °C. Перед использованием хорошо встряхните баллон и распыляйте на расстоянии примерно 30 см от поверхности. **Tectyl Cavity Wax Non Solvent** Быстро сохнет, поэтому при нанесении слишком толстым слоем может привести к образованию "штырей". Рекомендуется распылять один слой за один проход, подождать 2-3 минуты и затем распылить еще один слой. Продолжайте так до тех пор, пока не будет достигнута необходимая толщина пленки.

Удаление

Tectyl Cavity Wax Non Solvent может быть удален во влажной фазе с помощью **Tectyl Biocleaner, Tectyl 150** или пара низкого давления. При высушивании и отверждении **Tectyl Cavity Wax Non Solvent** можно удалить с помощью **Tectyl 150 or Tectyl Biocleaner**.

Характеристики и преимущества

Превосходная защита

При рекомендуемом DFT продукт обеспечивает исключительную защиту полых секций, даже в небольших швах и щелях, от коррозии.

Сильное проникновение

При DFT всего 50 микрон Tectyl 4D750 является эффективным средством защиты от коррозии, защищая большую площадь при небольшом количестве продукта.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Торговая марка CorPro, зарегистрированная в различных странах © 2022

Tectyl™ Cavity Wax Non Solvent

Надёжность с 1930 года

С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ продлевают срок службы легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой техники. Имя Tectyl является синонимом качественных покрытий, которые легко наносятся, долговечны и легко удаляются, когда больше не нужны.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Tectyl посетите www.tectyleurope.com.

Здоровье и безопасность

Данный продукт не представляет значительной опасности для здоровья и безопасности при правильном использовании в рекомендуемых целях и соблюдении правил личной гигиены. Обратитесь к паспорту безопасности (SDS), который можно получить по запросу через местный офис продаж.

Защитите окружающую среду

Соблюдайте местные нормы и правила. Не сбрасывайте в стоки, почву или воду.

Типичные свойства

Типичные свойства основаны на текущем производстве. Хотя будущее производство будет соответствовать спецификациям Tectyl, возможны отклонения.

Tectyl™ Cavity Wax Non Solvent	
Плотность @ 20°C	0.75 kg/ltr
Температура хранения	10 - 35°C
Температура нанесения	10 – 25°C
Тип пропеллента	Propane / Butane
Содержание ЛОС ISO 11890-2 (10.4)	342 g/ltr
SFS 4086:2006	PASS

Хранение

Tectyl Cavity Wax Non Solvent следует хранить при температуре 10-35 °C. Перед использованием встряхнуть. При правильных условиях хранения **Tectyl Cavity Wax Non Solvent** лучше всего хранить до 36 месяцев после даты производства. Не замораживайте **Tectyl Cavity Wax Non Solvent**.

Осторожно

Для отверждения и предотвращения образования горючей жидкости необходима достаточная вентиляция. Частично отвержденная пленка не должна подвергаться воздействию источников воспламенения, таких как факелы, пламя, искры, чрезмерное тепло или горелки. Дополнительную информацию по обращению и оказанию первой помощи см. в паспорте безопасности (SDS).

Примечание

Добавление какого-либо продукта поверх этого покрытия невозможно. Использование любого продукта под этим покрытием не рекомендуется и может привести к химической несовместимости, что повлияет на характеристики этого покрытия, указанные в разделе "Уровень эффективности". Если требуется грунтовка, отличная от рекомендованного компанией CorPro продукта, необходимо получить письменное разрешение от компании CorPro.

Актуальность информации

November 09, 2026

Срок действия

Данная информация применима только к продуктам, произведённым в следующих регионах: Европа

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Торговая марка CorPro, зарегистрированная в различных странах © 2022