

Prémiový rozpouštědlový, protikorozní prostředek v aerosolu

Tectyl Multipurpose Amber je voskový, rozpouštědlem zředěný, jantarově zbarvený prostředek proti korozi. Má dobré vlastnosti vytěsňování vody a penetrace, což ho činí velmi vhodným jako univerzální ochranu proti korozi pro širokou škálu aplikací: automobilový, námořní, domácí a průmyslový. **Tectyl Multipurpose Amber** se vytvrzuje na jantarově zbarvený, voskový, polotuhý průhledný film.

Schválení / Výkonnostní úrovně

Tectyl™ Multipurpose Amber	
Doporučená tloušťka suchého filmu nad kovovým profilem	50 µm
Sůl Spray Sůl Sprcha; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Typ R, ASTM A1008)	min. 21 dny
Vlhkost Vlhkost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 75 dny
Ochrana v interiéru (min. měsíce)	min. 36 měsíce
Ochrana venku (min. měsíce)	min. 12 měsíce

Aplikace

Příprava povrchu

Maximální výkon **Tectyl Multipurpose Amber** může být dosažen pouze tehdy, když jsou metalické povrchy, které mají být chráněny, čisté, suché a bez rzi, oleje a povrchových nečistot. CorPro doporučuje teplotu podkladu 10-35 °C v době aplikace produktu.

Aplikace

Tectyl Multipurpose Amber poskytuje maximální výkon, když je stříkán při okolní a produktové teplotě 10-25 °C. Před použitím dobře protřeptejte plechovku a stříkejte ze vzdálenosti přibližně 30 cm od povrchu. **Tectyl Multipurpose Amber** je rychleschnoucí, což může způsobit 'pin-holing', pokud je aplikován příliš silně najednou. Doporučuje se stříkat jednu vrstvu na jeden průchod, počkat 2 až 3 minuty a poté stříknout další vrstvu. Pokračujte takto, dokud nebude dosaženo požadované tloušťky filmu.

Vlastnosti & Výhody

Vynikající ochrana

Při doporučené DFT chrání **Tectyl Multipurpose Amber** proti korozi během skladování, vnitrostátní i zahraniční přepravy.

Zpracování

Tectyl Multipurpose Amber se snadno aplikuje a snadno odstraňuje, když už není potřeba.

Ochrana uvnitř i vně

Tectyl Multipurpose Amber může chránit díly uložené uvnitř i venku.

Úsporné

Díky tloušťce suchého filmu pouhých 50 mikronů může **Tectyl Multipurpose Amber** chránit velký povrch jen s malým množstvím výrobku.

Důvěryhodný od roku 1930

Od roku 1930 prodlužují ochranné nátěry **Tectyl™** provozní životnost automobilů, nákladních vozidel, autobusů a dalších vozidel a zařízení. Jméno Tectyl je synonymem kvalitních nátěrů, které jsou snadné na nanášení, dlouhotrvající a snadno odstranitelné, když již nejsou potřeba.

Pro více informací o produktech, programech a službách Tectyl navštivte www.tectyleurope.com.

Zdraví & Bezpečnost

Tento produkt pravděpodobně nepředstavuje žádná významná zdravotní nebo bezpečnostní rizika, pokud je správně používán v doporučené aplikaci a jsou dodržovány dobré standardy osobní hygieny. Odkazuje se na Bezpečnostní list (SDS), který je k dispozici na vyžádání prostřednictvím vaší místní prodejny.

Chraňte životní prostředí

Dodržujte místní předpisy. Nevyhazujte do odpadů, půdy nebo vody.

Typické vlastnosti

Typické vlastnosti jsou založeny na aktuální výrobě. Přestože budoucí výroba bude odpovídat specifikacím Tectyl, mohou se vyskytnout odchylky.

Tectyl™ Multipurpose Amber	
Hustota @ 20°C	0.87 kg/ltr
Teplota skladování	10 - 35°C
Teplota aplikace	10 – 25°C
Povaha pohonné látky	Propane / Butane
VOC Obsah ISO 11890-2 (10.4)	634 g/ltr

Skladování

Tectyl Multipurpose Amber by měl být skladován při teplotách mezi 10-35 °C. Nenechávejte **Tectyl Multipurpose Amber** zmrznout. Před použitím dobře protřepejte. Při správných skladovacích podmínkách je **Tectyl Multipurpose Amber** nejlepší použít do 36 měsíců po datu výroby.

Pozor

Adekvátní ventilace je vyžadována pro vytvrzení a k zajištění proti vzniku hořlavé kapaliny. Částečně vytvrzený film by neměl být vystaven zdrojům zapálení, jako jsou světlice, plameny, jiskry, nadměrné teplo nebo pochodně. Odkazujte na bezpečnostní list (SDS) pro další informace o manipulaci a první pomoci.

Poznámka

Přidání jakéhokoli produktu nad tento nátěr není možné. Použití jakéhokoli produktu pod tímto nátěrem se nedoporučuje a může vést k chemické nekompatibilitě, čímž by se ovlivnila výkonnost tohoto nátěru, jak je uvedeno v sekci úrovně výkonu. Pokud je vyžadován základní nátěr, který není doporučeným produktem CorPro, musí být získáno písemné povolení od CorPro.

Stav informací

July 08, 2026

Platnost

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyráběné v následujících regionech: Evropa



<https://tectyleurope.com>