# Tectyl™ Multipurpose Amber

## Composé anticorrosion de première qualité en aérosol, à base de solvant

**Tectyl Multipurpose Amber** est un produit anticorrosion de couleur ambre à base de cire et de solvant. Il possède de bonnes propriétés de déplacement et de pénétration de l'eau, ce qui en fait un protecteur anticorrosion polyvalent pour une grande variété d'applications : automobile, marine, domestique et industrielle. **Tectyl Multipurpose Amber** Le produit durcit pour former un film translucide, cireux et semi-ferme de couleur ambre.

## Approbations / Niveaux de performance

| Tectyl™ Multipurpose Amber | |
|---|---|
| **Épaisseur de film sec recommandée**<br>sur profil métallique | 50 µm |
| **Spray salin**<br>Brouillard salin ; 5 % NaCl à 35°C ; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008) | min. 21 jours |
| **Humidité**<br>Humidité ; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008) | min. 75 jours |
| **Protection intérieure**<br>(min. mois) | min. 36 mois |
| **Protection extérieure**<br>(min. mois) | min. 12 mois |

## Applications

### Préparation de la surface

La performance maximale de **Tectyl Multipurpose Amber** ne peut être atteinte que lorsque les surfaces métalliques à protéger sont propres, sèches et exemptes de rouille, d'huile et de calamine. CorPro recommande une température du support de 10 à 35 °C au moment de l'application du produit.

### Application

**Tectyl Multipurpose Amber** donne une performance maximale lorsqu'il est pulvérisé à une température ambiante et à une température du produit de 10 à 25 °C. Bien agiter la bombe avant utilisation et pulvériser à une distance d'environ 30 cm de la surface. **Tectyl Multipurpose Amber** Le séchage est rapide, ce qui peut entraîner un effet de "goupillage" en cas d'application trop épaisse en une seule fois. Il est conseillé de pulvériser une couche par passage, d'attendre 2 à 3 minutes et de pulvériser une autre couche. Continuer ainsi jusqu'à l'obtention de l'épaisseur de film souhaitée.

### Enlèvement

**Tectyl Multipurpose Amber** peut être éliminé en phase humide avec **Tectyl Biocleaner**, Tectyl 150 ou de la vapeur à basse pression. S'il est séché et durci, **Tectyl Multipurpose Amber** peut être éliminé avec Tectyl 150 ou **Tectyl Biocleaner**.

## Caractéristiques & Avantages

### Protection supérieure

Au DFT recommandé, {{Tectyl Multipurpose Amber}} protège contre la corrosion pendant le stockage et le transport national et international.

### Protection intérieure et extérieure

{{Tectyl Multipurpose Amber}} peut protéger les pièces stockées à l'intérieur comme à l'extérieur.

### Traitement

{{Tectyl Multipurpose Amber}} est facile à appliquer et à retirer lorsqu'il n'est plus nécessaire.

### Économique

Avec une épaisseur de film sec de seulement 50 microns, {{Tectyl Multipurpose Amber}} peut protéger une grande surface avec une petite quantité de produit.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh



TM Marque de CorPro, enregistrée dans divers pays © 2022

# Tectyl™ Multipurpose Amber

## De confiance depuis 1930

Depuis 1930, les revêtements de protection Tectyl™ prolongent la durée de vie opérationnelle des voitures, camions, bus et autres véhicules et équipements. Le nom Tectyl est synonyme de revêtements de qualité, faciles à appliquer, durables et faciles à enlever lorsqu'ils ne sont plus nécessaires.

Pour plus d'informations sur les produits, programmes et services Tectyl, veuillez visiter www.tectyleurope.com.

## Santé & Sécurité

Ce produit n'est pas susceptible de présenter des risques significatifs pour la santé ou la sécurité s'il est utilisé correctement dans le cadre de l'application recommandée et si de bonnes normes d'hygiène personnelle sont maintenues. Il est fait référence à la fiche de données de sécurité (FDS) qui est disponible sur demande auprès de votre bureau de vente local.

## Protéger l'environnement

Se conformer aux réglementations locales. Ne pas déverser dans les égouts, le sol ou l'eau.

## Propriétés typiques

*Les caractéristiques typiques sont basées sur la production actuelle. Bien que la production future soit conforme aux spécifications Tectyl, des variations peuvent survenir.*

| Tectyl™ Multipurpose Amber | |
|---|---|
| **Densité @ 20°C** | 0.87 kg/ltr |
| **Température de stockage** | 10 - 35°C |
| **Température d'application** | 10 – 25°C |
| **Nature du propulseur** | Propane / Butane |
| **Teneur en COV ISO 11890-2 (10.4)** | 634 g/ltr |

## Stockage

**Tectyl Multipurpose Amber** doivent être conservés à des températures comprises entre 10 et 35 °C. Ne pas congeler **Tectyl Multipurpose Amber**. Bien agiter avant utilisation. Dans des conditions de stockage adéquates, **Tectyl Multipurpose Amber** est à consommer de préférence avant 36 mois après la date de production.

## Attention

Une ventilation adéquate est nécessaire pour le durcissement et pour éviter la formation de liquide combustible. Le film partiellement durci ne doit pas être exposé à des sources d'inflammation telles que des torches, des flammes, des étincelles, une chaleur excessive ou des chalumeaux. Se référer à la fiche de données de sécurité (FDS) pour plus d'informations sur la manipulation et les premiers soins.

## Remarque

L'ajout de tout produit sur ce revêtement n'est pas possible. L'utilisation de tout produit sous ce revêtement n'est pas recommandée et pourrait entraîner une incompatibilité chimique, affectant ainsi la performance de ce revêtement comme indiqué dans la section Niveau de performance. Si un apprêt, autre qu'un produit recommandé par CorPro, est nécessaire, une autorisation écrite doit être obtenue de CorPro.

### État des informations

November 09, 2026

### Validité

Ces informations s'appliquent uniquement aux produits fabriqués dans les régions suivantes : Europe

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh



TM Marque de CorPro, enregistrée dans divers pays © 2022