Tectyl™ Multipurpose Amber

Premium otapni, zaštitni spoj protiv korozije u aerosolu

Tectyl Multipurpose Amber je vosak na bazi, otapalo smanjeno, boje jantarne korozivne zaštite. Ima dobra svojstva za odbijanje vode i penetraciju, što ga čini vrlo pogodnim kao svestranu korozivnu zaštitu za širok spektar primjena: automobilske, pomorske, kućanske i industrijske. **Tectyl Multipurpose Amber** stvrdnjava se u jantarno obojeni, vosnasti, polukruti prozirni film.

Odobrenja / Razine učinkovitosti

Tectyl™ Multipurpose Amber	
Preporučena debljina suhog filma preko metalnog profila	50 μm
Soli Sprej Soli sprej; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 21 dani
Vlažnost Vlažnost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 75 dani
Zaštita unutarnjih prostora (min. mjeseci)	min. 36 mjeseci
Zaštita na otvorenom (min. mjeseci)	min. 12 mjeseci

Primjene

Priprema površine

Maksimalna izvedba **Tectyl Multipurpose Amber** može se postići samo kada su metalne površine koje treba zaštititi čiste, suhe i bez hrđe, ulja i otpadnog materijala. CorPro preporučuje temperaturu podloge od 10-35 °C u trenutku primjene proizvoda.

Primjena

Tectyl Multipurpose Amber daje maksimalnu učinkovitost kada se nanosi na temperaturi okoline i proizvoda od 10-25 °C. Dobro protresite limenku prije upotrebe i prskajte na udaljenosti od otprilike 30 cm od površine. **Tectyl Multipurpose Amber** brzo se suši, a to može uzrokovati 'pin-holing' kada se nanosi predebljano odjednom. Preporučuje se prskati jedan sloj po prolazu, pričekati 2 do 3 minute, a zatim prskati još jedan sloj. Nastavite tako dok se ne postigne potrebna debljina filma.

Uklanjanje

Tectyl Multipurpose Amber može se ukloniti u vlažnoj fazi s **Tectyl Biocleaner**, Tectyl 150 ili niskotlačnom parom. Ako se osuši i očvrsne, **Tectyl Multipurpose Amber** može se ukloniti s Tectyl 150 ili **Tectyl Biocleaner**.

Značajke i prednosti

Superior Protection

Pri preporučenom DFT-u, {{Tectyl Multipurpose Amber}} će zaštititi od korozije tijekom skladištenja, domaćeg i inozemnog transporta.

Inside and outside protection

{{Tectyl Multipurpose Amber}} može zaštititi dijelove pohranjene unutra kao i vani.

Processing

{{Tectyl Multipurpose Amber}} se lako nanosi i lako uklanja, kada više nije potreban.

Economical

S debljinom suhog filma od samo 50 mikrona, {{Tectyl Multipurpose Amber}} može zaštititi veliku površinu s samo malom količinom proizvoda.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Zaštitni znak tvrtke CorPro, registriran u raznim zemljama © 2022

Tectyl™ Multipurpose Amber

Pouzdanost od 1930.

Od 1930. zaštitne prevlake Tectyl™ produžuju radni vijek osobnih automobila, kamiona, autobusa i ostale vozila i opreme. Ime Tectyl sinonim je za kvalitetne prevlake koje su jednostavne za nanošenje, dugotrajne i lako uklonjive kada više nisu potrebne.

Za više informacija o Tectyl proizvodima, programima i uslugama posjetite www.tectyleurope.com.

Zdravlje i sigurnost

Ovaj proizvod vjerojatno neće predstavljati nikakve značajne zdravstvene ili sigurnosne rizike kada se pravilno koristi u preporučenoj primjeni i kada se održavaju dobri standardi osobne higijene. Upućuje se na Listu sigurnosnih podataka (SDS) koja je dostupna na zahtjev putem vaše lokalne prodajne kancelarije.

Zaštitite okoliš

Sukladite s lokalnim propisima. Ne ispuštajte u odvodne sustave, tlo ili vodu.

Tipična svojstva

Tipična svojstva temelje se na trenutnoj proizvodnji. Iako će buduća proizvodnja biti u skladu s Tectyl specifikacijama, mogu se javiti odstupanja.

Tectyl™ Multipurpose Amber	
Gustoća @ 20°C	0.87 kg/ltr
Temperatura skladištenja	10 - 35°C
Temperatura primjene	10 – 25°C
Vrsta pogonskog goriva	Propane / Butane
VOC Sadržaj ISO 11890-2 (10.4)	634 g/ltr

Skladištenje

Tectyl Multipurpose Amber treba čuvati na temperaturama između 10-35 °C. Ne smrzavati **Tectyl Multipurpose Amber**. Dobro protresite prije upotrebe. Pod pravilnim uvjetima skladištenja **Tectyl Multipurpose Amber** je najbolji do 36 mjeseci nakon datuma proizvodnje.

Oprez

Adekvatan ventilacija je potrebna za stvrdnjavanje i osiguranje protiv stvaranja zapaljive tekućine. Djelomično stvrdnuti film ne smije biti izložen izvorima paljenja, kao što su baklje, plamen, iskrice, pretjerana toplina ili baklje. Pozivamo se na Izvještaj o sigurnosti (SDS) za dodatne informacije o rukovanju i prvoj pomoći.

Napomena

Dodavanje bilo kojeg proizvoda preko ovog premaza nije moguće. Korištenje bilo kojeg proizvoda ispod ovog premaza nije preporučljivo i može rezultirati kemijskom nespojivošću, čime se utječe na performanse ovog premaza kako je navedeno u odjeljku razine performansi. Ako je potrebna osnovna boja, osim proizvoda preporučenog od strane CorPro, potrebno je dobiti pisanu dozvolu od CorPro.

Stanje informacija

November 09, 2026

Valjanost

Ove informacije odnose se samo na proizvode izrađene u sljedećim regijama: Europa

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Zaštitni znak tvrtke CorPro, registriran u raznim zemljama © 2022