Tectyl™ Multipurpose Amber

Hoogwaardig corrosiebeschermingsmiddel op oplosmiddelbasis in spuitbus

Tectyl Multipurpose Amber is een amberkleurig corrosiebeschermingsmiddel op basis van wax, met oplosmiddelen. Het heeft goede waterverdringende en penetrerende eigenschappen, waardoor het zeer geschikt is als veelzijdig corrosiebeschermingsmiddel voor uiteenlopende toepassingen in de automotive sector, de maritieme sector, huishoudens en de industrie. **Tectyl Multipurpose Amber** hardt uit tot een amberkleurige, waxachtige, halfharde en doorschijnende beschermlaag.

Goedkeuringen / Prestatieniveaus

Tectyl™ Multipurpose Amber	
Aanbevolen droge verflaagdikte over metalen profiel	50 µm
Zoutnevel Zoutnevel; 5% NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 21 dagen
Vochtigheid Vochtigheid; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 75 dagen
Bescherming binnenshuis (min. maanden)	min. 36 maanden
Bescherming buiten (min. maanden)	min. 12 maanden

Toepassingen

Oppervlaktebehandeling

De maximale prestaties van **Tectyl Multipurpose Amber** worden alleen bereikt wanneer de te beschermen metalen oppervlakken schoon, droog en vrij van roest, olie en walshuid zijn. CorPro adviseert een ondergrondtemperatuur van 10–35 °C tijdens het aanbrengen van het product.

Toepassing

Tectyl Multipurpose Amber levert optimale prestaties wanneer het wordt gespoten bij een omgevings- en producttemperatuur van 10–25 °C. Schud de spuitbus goed vóór gebruik en spuit vanaf een afstand van ongeveer 30 cm van het oppervlak. **Tectyl Multipurpose Amber** droogt snel, waardoor bij het aanbrengen van een te dikke laag in één keer kleine gaatjes in de beschermlaag kunnen ontstaan. Het wordt aanbevolen om per spuitgang één laag aan te brengen, 2 tot 3 minuten te wachten en vervolgens een volgende laag aan te brengen. Herhaal dit totdat de vereiste laagdikte is bereikt.

Verwijdering

Tectyl Multipurpose Amber kan in natte toestand worden verwijderd met **Tectyl Biocleaner**, Tectyl 150 of lagedrukstoom. Na droging en uitharding kan **Tectyl Multipurpose Amber** worden verwijderd met Tectyl 150 of **Tectyl Biocleaner**.

Kenmerken & Voordelen

Uitstekende bescherming

Bij de aanbevolen droge laagdikte (DFT) beschermt {{Tectyl Multipurpose Amber}} tegen corrosie tijdens opslag, binnenlands transport en overzees transport.

Bescherming binnen en buiten

{{Tectyl Multipurpose Amber}} beschermt onderdelen die zowel binnen als buiten worden opgeslagen.

Verwerking

{{Tectyl Multipurpose Amber}} is eenvoudig aan te brengen en gemakkelijk te verwijderen wanneer de bescherming niet meer nodig is.

Voordelig

Met een droge laagdikte van slechts 50 micrometer kan {{Tectyl Multipurpose Amber}} met een kleine hoeveelheid product een groot oppervlak beschermen.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Handelsmerk van CorPro, geregistreerd in diverse landen © 2022

Tectyl™ Multipurpose Amber

Vertrouwd sinds 1930

Sinds 1930 verlengen Tectyl™ beschermende coatings de operationele levensduur van auto's, vrachtwagens, bussen en andere voertuigen en apparatuur. De naam Tectyl staat voor kwaliteitscoatings die eenvoudig aan te brengen, duurzaam en gemakkelijk te verwijderen zijn.

Voor meer informatie over Tectyl producten, programma's en diensten kunt u terecht op www.tectyleurope.com.

Gezondheid & Veiligheid

Het is niet waarschijnlijk dat dit product significante gezondheids- of veiligheidsrisico's met zich meebrengt, mits het op de juiste wijze wordt gebruikt in de aanbevolen toepassing en goede persoonlijke hygiënische normen worden gehandhaafd. Verwezen wordt naar het veiligheidsinformatieblad (SDS) dat op verzoek verkrijgbaar is via uw plaatselijke verkoopkantoor.

Bescherm het milieu

Leef de plaatselijke voorschriften na. Niet lozen in riolering, bodem of water.

Typische eigenschappen

Typische eigenschappen zijn gebaseerd op de huidige productie. Hoewel toekomstige productie zal voldoen aan de Tectyl-specificaties, kunnen variaties optreden.

Tectyl™ Multipurpose Amber	
Dichtheid @ 20°C	0.87 kg/ltr
Opslagtemperatuur	10 - 35°C
Toepassingstemperatuur	10 – 25°C
Aard van het drijfgas	Propane / Butane
VOC Inhoud ISO 11890-2 (10.4)	634 g/ltr

Opslag

Tectyl Multipurpose Amber moet worden opgeslagen bij temperaturen tussen 10 en 35 °C. Voorkom dat **Tectyl Multipurpose Amber** bevriest. Schud goed vóór gebruik. Onder de juiste opslagomstandigheden is **Tectyl Multipurpose Amber** bij voorkeur te gebruiken binnen 36 maanden na de productiedatum.

Voorzichtig

Voldoende ventilatie is vereist voor het uitharden en om de vorming van brandbare vloeistof tegen te gaan. De gedeeltelijk uitgeharde film mag niet worden blootgesteld aan ontstekingsbronnen zoals fakkels, vlammen, vonken, overmatige hitte of fakkels. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor aanvullende informatie over hantering en eerste hulp.

Opmerking

Toevoeging van een product over deze coating is niet mogelijk. Het gebruik van een ander product onder deze coating wordt niet aanbevolen en kan leiden tot chemische incompatibiliteit, waardoor de prestaties van deze coating, zoals vermeld in het hoofdstuk Prestatieniveau, nadelig beïnvloed kunnen worden. Indien een primer, anders dan een door CorPro aanbevolen product is vereist, dient hiervoor schriftelijke toestemming van CorPro te worden verkregen.

Stand van de informatie

November 09, 2026

Geldigheid

Deze informatie is uitsluitend van toepassing op producten die in de volgende regio's zijn vervaardigd: Europa

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com
TM Handelsmerk van CorPro, geregistreerd in diverse landen © 2022