Tectyl™ Multipurpose Amber

Compus anticoroziv premium pe bază de solvent, în aerosol

Tectyl Multipurpose Amber este un preventiv al coroziunii pe bază de ceară, de culoare chihlimbar, care nu conține solvenți. Are proprietăți bune de deplasare a apei și de penetrare, ceea ce îl face foarte potrivit ca protector versatil împotriva coroziunii pentru o mare varietate de aplicații: auto, marine, casnice și industriale. **Tectyl Multipurpose Amber** Se întărește într-o peliculă translucidă de culoare chihlimbar, ceroasă, semi-firmă.

Aprobări / Niveluri de performanță

Tectyl™ Multipurpose Amber	
Grosimea recomandată a stratului uscat pe profil metalic	50 μm
Spray de sare Spray de sare; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 21 zile
Umiditate Umiditate; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 75 zile
Protecție interioară (min. luni)	min. 36 luni
Protecție exterior (min. luni)	min. 12 luni

Aplicații

Pregătirea suprafeței

Performanța maximă a **Tectyl Multipurpose Amber** poate fi obținută numai atunci când suprafețele metalice care urmează să fie protejate sunt curate, uscate și lipsite de rugină, ulei și calcar. CorPro recomandă o temperatură a substratului de 10-35 °C la momentul aplicării produsului.

Aplicare

Tectyl Multipurpose Amber oferă o performanță maximă atunci când este pulverizat la o temperatură ambientală și a produsului de 10-25 °C. Agitați bine cutia înainte de utilizare și pulverizați la o distanță de aproximativ 30 cm de suprafață. **Tectyl Multipurpose Amber** se usucă rapid, ceea ce poate cauza "înțepături" atunci când se aplică prea gros odată. Se recomandă pulverizarea unui strat pe trecere, așteptarea timp de 2-3 minute și apoi pulverizarea unui alt strat. Continuați astfel până la obținerea grosimii necesare a peliculei.

Îndepărtare

Tectyl Multipurpose Amber poate fi îndepărtat în faza umedă cu **Tectyl Biocleaner**, Tectyl 150 sau abur de joasă presiune. Dacă este uscat și întărit, **Tectyl Multipurpose Amber** poate fi îndepărtat cu Tectyl 150 sau **Tectyl Biocleaner**.

Caracteristici și avantaje

Protecție superioară

La DFT recomandat, {{Tectyl Multipurpose Amber}} va proteja împotriva coroziunii în timpul depozitării, transportului intern și internațional.

Protecție în interior și în exterior

{{Tectyl Multipurpose Amber}} poate proteja piesele depozitate atât în interior, cât și în exterior.

Prelucrarea

{{Tectyl Multipurpose Amber}} este ușor de aplicat și ușor de îndepărtat, atunci când nu mai este necesar.

Economic

Cu o grosime a peliculei uscate de numai 50 microni, {{Tectyl Multipurpose Amber}} poate proteja o suprafață mare cu doar o cantitate mică de produs.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Marcă înregistrată a CorPro, înregistrată în diverse țări © 2022

Tectyl™ Multipurpose Amber

De încredere din 1930

Din 1930, revătuirile de protecție Tectyl™ prelungesc durata de viață operațională a autoturismelor, camioanelor, autobuzelor și altor vehicule și echipamente. Numele Tectyl este sinonim cu vopsele de calitate, ușor de aplicat, de lungă durată și ușor de îndepărtat când nu mai sunt necesare.

Pentru mai multe informații despre produsele, programele și serviciile Tectyl, vizitați www.tectyleurope.com.

Sănătate și siguranță

Acest produs nu este susceptibil de a prezenta riscuri semnificative pentru sănătate sau siguranță atunci când este utilizat în mod corespunzător în aplicația recomandată și sunt menținute standarde bune de igienă personală. Se face trimitere la fișa cu date de securitate (SDS), care este disponibilă la cerere prin intermediul biroului local de vânzări.

Protejați mediul

Respectați reglementările locale. Nu deversați în canalizare, sol sau apă.

Proprietăți tipice

Caracteristicile tipice se bazează pe producția actuală. Deși producția viitoare va respecta specificațiile Tectyl, pot apărea variații.

Tectyl™ Multipurpose Amber	
Densitate @ 20°C	0.87 kg/ltr
Temperatura de stocare	10 - 35°C
Temperatura de aplicare	10 – 25°C
Natura propulsantului	Propane / Butane
Conținut VOC ISO 11890-2 (10.4)	634 g/ltr

Depozitare

Tectyl Multipurpose Amber trebuie păstrate la temperaturi cuprinse între 10-35 °C. Nu congelați **Tectyl Multipurpose Amber**. Agitați bine înainte de utilizare. În condiții adecvate de depozitare **Tectyl Multipurpose Amber** este mai bun înainte de 36 de luni de la data producției.

Atenție

Este necesară o ventilație adecvată pentru întărire și pentru a se asigura împotriva formării de lichid combustibil. Filmul parțial polimerizat nu trebuie expus la surse de aprindere Cum ar fi rachete, flăcări, scântei, căldură excesivă sau torțe. Consultați Fișa cu date de securitate (SDS) pentru informații suplimentare privind manipularea și primul ajutor.

Notă

Adăugarea oricărui produs peste acest strat nu este posibilă. Utilizarea oricărui produs sub această acoperire nu este recomandată și ar putea duce la incompatibilitate chimică, afectând astfel performanța acestei acoperiri, așa cum se menționează în secțiunea Nivel de performanță. Dacă este necesar un grund, altul decât un produs recomandat de CorPro, trebuie obținută o autorizație scrisă de la CorPro.

Starea informațiilor

November 09, 2026

Valabilitate

Aceste informații se aplică numai produselor fabricate în următoarele regiuni: Europa

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Marcă înregistrată a CorPro, înregistrată în diverse țări © 2022