Tectyl™ Multipurpose Amber

Vrhunska zaščitna sredstva proti koroziji na osnovi topil v aerosolu

Tectyl Multipurpose Amber je jantarno obarvano sredstvo za preprečevanje korozije na osnovi voska, ki ne vsebuje topil. Ima dobre lastnosti izpodrivanja vode in penetracije, zato je zelo primeren kot vsestranski protikorozijski zaščitni izdelek za najrazličnejše uporabe: avtomobilsko, pomorsko, gospodinjsko in industrijsko. **Tectyl Multipurpose Amber** Voljen je kot jantarno obarvan, voskast, poltrden prosojen film.

Odobritve / Ravni zmogljivosti

Tectyl™ Multipurpose Amber	
Priporočena debelina suhega filma nad kovinskim profilom	50 µm
Solni sprej Solni sprej; 5 % NaCl @ 35 °C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 21 dni
Vlaga Vlažnost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 75 dni
Zaščita v notranjih prostorih (min. mesecev)	min. 36 mesecev
Zaščita na prostem (min. mesecev)	min. 12 mesecev

Aplikacije

Priprava površine

Največjo učinkovitost **Tectyl Multipurpose Amber** je mogoče doseči le, če so kovinske površine, ki jih je treba zaščititi, čiste, suhe in brez rje, olja in vodnega kamna. CorPro priporoča temperaturo podlage med 10 in 35 °C v času nanašanja izdelka.

Nanos

Tectyl Multipurpose Amber daje največjo učinkovitost, če se brizga pri temperaturi okolja in izdelka od 10 do 25 °C. Pred uporabo pločevinko dobro pretresite in razpršite na razdalji približno 30 cm od površine. **Tectyl Multipurpose Amber** se hitro suši, kar lahko pri predebelem nanosu naenkrat povzroči "ščipanje". Priporočljivo je, da na en prehod nanesete en sloj, počakate 2 do 3 minute in nato nanesete še en sloj. Tako nadaljujte, dokler ne dosežete zahtevane debeline plasti.

Odstranjevanje

Tectyl Multipurpose Amber se lahko odstrani v mokri fazi s **Tectyl Biocleaner**, Tectylom 150 ali nizkotlačno paro. Če se posuši in strdi, se lahko **Tectyl Multipurpose Amber** odstrani s Tectylom 150 ali **Tectyl Biocleaner**.

Lastnosti in prednosti

Vrhunska zaščita

Pri priporočeni DFT bo {{Tectyl Multipurpose Amber}} zaščitila pred korozijo med skladiščenjem, domačim in čezmorskim prevozom.

Obdelava

{{Tectyl Multipurpose Amber}} je enostavna za uporabo in enostavna za odstranitev, ko je ne potrebujete več.

Notranja in zunanja zaščita

{{Tectyl Multipurpose Amber}} lahko zaščiti dele, ki so shranjeni tako znotraj kot zunaj.

Ekonomično

Z debelino suhega filma le 50 mikronov lahko {{Tectyl Multipurpose Amber}} zaščiti veliko površino z majhno količino izdelka.

CORPRO

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Blagovna znamka CorPro, registrirana v različnih državah © 2022

Tectyl™ Multipurpose Amber

Zaupanja vreden od leta 1930

Od leta 1930 zaščitni premazi Tectyl™ podaljšujejo delovno dobo osebnih avtomobilov, tovornjakov, avtobusov in drugih vozil in opreme. Ime Tectyl je sinonim za kakovostne premaze, ki so preprosti za nanos, dolgotrajni in enostavno odstranjivi, ko niso več potrebni.

Za več informacij o izdelkih, programih in storitvah Tectyl obiščite www.tectyleurope.com.

Zdravje in varnost

Ta izdelek verjetno ne predstavlja večjih nevarnosti za zdravje ali varnost, če se pravilno uporablja v skladu s priporočeno uporabo in če se upoštevajo dobri standardi osebne higiene. Sklicujemo se na varnostni list (SDS), ki je na voljo na zahtevo v lokalni prodajni pisarni.

Zaščitite okolje

Upoštevajte lokalne predpise. Ne izpuščajte v kanalizacijo, tla ali vodo.

Tipične lastnosti

Tipične lastnosti temeljijo na trenutni proizvodnji. Čeprav bo prihodnja proizvodnja ustrezala specifikacijam Tectyl, so možna odstopanja.

Tectyl™ Multipurpose Amber	
Gostota pri 20°C	0.87 kg/ltr
Temperatura shranjevanja	10 - 35°C
Temperatura nanašanja	10 – 25°C
Vrsta pogonskega goriva	Propane / Butane
Vsebnost VOC ISO 11890-2 (10.4)	634 g/ltr

Shranjevanje

Tectyl Multipurpose Amber hraniti pri temperaturi od 10 do 35 °C. Ne zamrzujte **Tectyl Multipurpose Amber**. Pred uporabo dobro pretresite. Pod ustreznimi pogoji shranjevanja **Tectyl Multipurpose Amber** je najboljše pred 36 meseci po datumu proizvodnje.

Previdnost

Za strjevanje in preprečevanje nastajanja vnetljive tekočine je potrebno ustrezno prezračevanje. Delno strjena folija ne sme biti izpostavljena virom vžiga, kot so plameni, ogenj, iskre, prekomerna vročina ali gorilniki. Za dodatne informacije o ravnanju in prvi pomoči glejte Varnostni list (SDS).

Opomba

Dodajanje katerega koli izdelka na ta premaz ni mogoče. Uporaba katerega koli izdelka pod tem premazom ni priporočljiva in bi lahko povzročila kemijsko nezdružljivost ter s tem vplivala na učinkovitost tega premaza, kot je navedeno v razdelku Stopnja učinkovitosti. Če je potreben temeljni premaz, ki ni izdelek, ki ga priporoča družba CorPro, je treba od družbe CorPro pridobiti pisno dovoljenje.

Stanje informacij

November 09, 2026

Veljavnost

Te informacije veljajo samo za izdelke, proizvedene v naslednjih regijah: Evropa

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Blagovna znamka CorPro, registrirana v različnih državah © 2022