# Tectyl™ Multipurpose Transparent

## Премиум антикорозионно съединение на основата на разтворител в аерозол

**Tectyl Multipurpose Transparent** е прозрачен антикорозионен препарат на основата на смола с намалено съдържание на разтворители. Той има добри водоизместващи свойства и може да се използва като универсална антикорозионна защита за широк спектър от приложения върху черни и цветни метали: автомобилни, морски, битови и промишлени инструменти, хромирани части (колела на велосипеди). **Tectyl Multipurpose Transparent** осигурява специална защита на промишлени и автомобилни електрически проводници и контакти, като запалителни бобини, проводници и клеми на запалителни свещи. **Tectyl Multipurpose Transparent** втвърдява се до твърд, прозрачен и безцветен филм.

## Одобрения / Нива на изпълнение

| Tectyl™ Multipurpose Transparent | |
|---|---|
| **Препоръчителна дебелина на сухия филм**<br>над метален профил | 50 µm |
| **Влажност**<br>Влажност; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008) | min. 75 дни |
| **Защита на закрито**<br>(мин. месеца) | min. 36 месеца |
| **Защита на открито**<br>(мин. месеца) | min. 6 месеца |

## Приложения

### Подготовка на повърхността

Максималната ефективност на **Tectyl Multipurpose Transparent** може да бъде постигната само когато металните повърхности, които трябва да бъдат защитени, са чисти, сухи и без ръжда, масло и котлен камък. CorPro препоръчва температура на основата от 10-35 °C по време на нанасянето на продукта.

### Нанасяне

**Tectyl Multipurpose Transparent** дава максимална ефективност, когато се пръска при температура на околната среда и на продукта от 10-25 °C. Разклатете добре кутията преди употреба и пръскайте на разстояние приблизително 30 cm от повърхността. **Tectyl Multipurpose Transparent** е бързосъхнещ и това може да доведе до "залепване на щифтове" при нанасяне на твърде голяма дебелина наведнъж. Препоръчително е да се напръска един слой на преминаване, да се изчака 2 до 3 минути и след това да се напръска друг слой. Продължете по този начин, докато се получи необходимата дебелина на слоя.

### Отстраняване

**Tectyl Multipurpose Transparent** могат да бъдат отстранени в мократа фаза с Tectyl Biocleaner, Tectyl 150 или пара с ниско налягане. Ако е изсушен и втвърден, **Tectyl Multipurpose Transparent** може да се отстрани с Tectyl 150.

## Характеристики и предимства

### Превъзходна защита

При препоръчаната DFT {{Tectyl Multipurpose Transparent}} ще предпази от корозия.

### Непроводим

Специалната непроводима формула прави {{Tectyl Multipurpose Transparent}} идеалния продукт за защита на окабеляването в автомобили и промишлени приложения.

### Обработка

{{Tectyl Multipurpose Transparent}} се нанася лесно и се отстранява лесно, когато вече не е необходим.

### Икономичен

С дебелина на сухия филм от само 45 микрона {{Tectyl Multipurpose Transparent}} може да защити голяма повърхност само с малко количество от продукта.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Търговска марка на CorPro, регистрирана в различни държави © 2022

# Tectyl™ Multipurpose Transparent

## Доверен от 1930 г.

От 1930 г. защитните покрития Tectyl™ удължават оперативния живот на автомобили, камиони, автобуси и други превозни средства и оборудване. Името Tectyl е синоним на качествени покрития, лесни за нанасяне, дълготрайни и лесно отстраними, когато вече не са необходими.

За повече информация относно продуктите, програмите и услугите Tectyl, посетете www.tectyleurope.com.

## Здраве и безопасност

Няма вероятност този продукт да представлява значителна опасност за здравето или безопасността, когато се използва правилно в препоръчаното приложение и се поддържат добри стандарти за лична хигиена. Направена е препратка към информационния лист за безопасност (ИЛБ), който може да се получи при поискване от местния търговски офис.

## Защитете околната среда

Спазвайте местните разпоредби. Да не се изхвърля в канализацията, почвата или водата.

## Типични свойства

*Типичните характеристики се основават на текущото производство. Въпреки че бъдещото производство ще отговаря на спецификациите на Tectyl, могат да се появят вариации.*

| Tectyl™ Multipurpose Transparent | |
|---|---|
| **Плътност при 20°C** | 0.9 kg/ltr |
| **Температура на съхранение** | 10 - 35°C |
| **Вид на газовия пропелант** | Propane / Butane |
| **Съдържание на ЛОС ISO 11890-2 (10.4)** | 591 g/ltr |

## Съхранение

**Tectyl Multipurpose Transparent** трябва да се съхраняват при температури между 10 и 35 °C. Да не се замразява **Tectyl Multipurpose Transparent**. Разклатете добре преди употреба. При подходящи условия на съхранение **Tectyl Multipurpose Transparent** е най-добър преди 36 месеца след датата на производство.

## Внимание

Необходима е подходяща вентилация за втвърдяване и за предотвратяване на образуването на запалителна течност. Частично втвърденият филм не трябва да се излага на източници на запалване като пламъци, огън, искри, прекомерна топлина или горелки. За допълнителна информация относно боравенето с продукта и оказването на първа помощ вижте информационния лист за безопасност (ИЛБ).

## Забележка

Не се препоръчва добавянето на какъвто и да е продукт върху или под това покритие. Използването на допълнителни покрития може да доведе до химическа несъвместимост, като по този начин се повлияе на експлоатационните характеристики на това покритие, както е посочено в раздела за ниво на изпълнение. Ако е необходим грунд, различен от препоръчания от CorPro продукт, трябва да се получи писмено разрешение от CorPro.

### Актуалност на информацията

November 09, 2026

### Валидност

Тази информация се отнася само за продукти, произведени в следните региони: Европа

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh



TM Търговска марка на CorPro, регистрирана в различни държави © 2022