Tectyl™ Multipurpose Transparent

Premium otapni, spojni spoj za prevenciju korozije u aerosolnom obliku

Tectyl Multipurpose Transparent je otapalo na bazi smole, prozirno, zaštitno od korozije. Ima dobra svojstva za odvajanje vode i može se koristiti kao svestrana zaštita od korozije za širok spektar primjena na ferosnim i neferosnim metalima: automobilskoj, pomorskoj, kućnoj i industrijskoj, poput alata, dijelova s kromiranim premazom (kotači bicikala). **Tectyl Multipurpose Transparent** pruža posebnu zaštitu industrijskim i auto električnim žicama i kontaktima kao što su svjećice, žice svjećica i terminali. **Tectyl Multipurpose Transparent** stvrdnjava se u tvrdi, prozirni i bezbojni film.

Odobrenja / Razine učinkovitosti

Tectyl™ Multipurpose Transparent	
Preporučena debljina suhog filma preko metalnog profila	50 μm
Vlažnost Vlažnost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 75 dani
Zaštita unutarnjih prostora (min. mjeseci)	min. 36 mjeseci
Zaštita na otvorenom (min. mjeseci)	min. 6 mjeseci

Primjene

Priprema površine

Maksimalna učinkovitost **Tectyl Multipurpose Transparent** može se postići samo kada su metalne površine koje treba zaštititi čiste, suhe i bez hrđe, ulja i otpadaka iz proizvodnje. CorPro preporučuje temperaturu podloge od 10-35 °C u trenutku primjene proizvoda.

Primjena

Tectyl Multipurpose Transparent daje maksimalne performanse kada se nanosi na temperaturi okoline i proizvoda od 10-25 °C. Dobro protresite limenku prije upotrebe i prskajte na udaljenosti od približno 30 cm od površine. **Tectyl Multipurpose Transparent** brzo se suši, a to može uzrokovati 'pin-holing' kada se nanosi predeblje odjednom. Preporučuje se prskati jedan sloj po prolazu, čekati 2 do 3 minute i zatim nanijeti još jedan sloj. Nastavite tako dok ne dobijete potrebnu debljinu filma.

Uklanjanje

Tectyl Multipurpose Transparent može se ukloniti u vlažnoj fazi s Tectyl Biocleaner, Tectyl 150 ili niskotlačnom parom. Ako se osuši i stvrdne, **Tectyl Multipurpose Transparent** može se ukloniti s Tectyl 150.

Značajke i prednosti

Superior Protection

Prihvaćeni DFT {{Tectyl Multipurpose Transparent}} će zaštititi od korozije.

Non-conducting

Specijalna neprovodna formulacija čini {{Tectyl Multipurpose Transparent}} idealnim proizvodom za zaštitu ožičenja u automobilima i industrijskim primjenama.

Processing

{{Tectyl Multipurpose Transparent}} je lako primijeniti i lako ukloniti kada više nije potreban.

Economical

S debljinom suhog filma od samo 45 mikrona, {{Tectyl Multipurpose Transparent}} može zaštititi veliku površinu s samo malom količinom proizvoda.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Zaštitni znak tvrtke CorPro, registriran u raznim zemljama © 2022

Tectyl™ Multipurpose Transparent

Pouzdanost od 1930.

Od 1930. zaštitne prevlake Tectyl™ produžuju radni vijek osobnih automobila, kamiona, autobusa i ostale vozila i opreme. Ime Tectyl sinonim je za kvalitetne prevlake koje su jednostavne za nanošenje, dugotrajne i lako uklonjive kada više nisu potrebne.

Za više informacija o Tectyl proizvodima, programima i uslugama posjetite www.tectyleurope.com.

Zdravlje i sigurnost

Ovaj proizvod vjerojatno neće predstavljati nikakve značajne zdravstvene ili sigurnosne rizike kada se pravilno koristi u preporučenoj primjeni i kada se održavaju dobri standardi osobne higijene. Upućuje se na Listu podataka o sigurnosti (SDS) koja je dostupna na zahtjev putem vaše lokalne prodajne kancelarije.

Zaštitite okoliš

Poštujte lokalne propise. Ne ispuštajte u odvode, tlo ili vodu.

Tipična svojstva

Tipična svojstva temelje se na trenutnoj proizvodnji. Iako će buduća proizvodnja biti u skladu s Tectyl specifikacijama, mogu se javiti odstupanja.

Tectyl™ Multipurpose Transparent	
Gustoća @ 20°C	0.9 kg/ltr
Temperatura skladištenja	10 - 35°C
Vrsta pogonskog goriva	Propane / Butane
VOC Sadržaj ISO 11890-2 (10.4)	591 g/ltr

Skladištenje

Tectyl Multipurpose Transparent treba čuvati na temperaturama između 10-35 °C. Ne smrzavati **Tectyl Multipurpose Transparent**. Dobro protresite prije upotrebe. Pod pravilnim uvjetima skladištenja, **Tectyl Multipurpose Transparent** je najbolji do 36 mjeseci nakon datuma proizvodnje.

Oprez

Adekvatan ventilacija je potrebna za stvrdnjavanje i kako bi se osiguralo protiv stvaranja zapaljive tekućine. Djelomično stvrdnuti film ne smije biti izložen izvorima paljenja kao što su baklje, plamen, iskrice, prekomjerna toplina ili baklje. Pogledajte Listu podataka o sigurnosti (SDS) za dodatne informacije o rukovanju i prvoj pomoći.

Napomena

Dodavanje bilo kojeg proizvoda iznad ili ispod ovog premaza nije preporučljivo. Korištenje dodatnih premaza može rezultirati kemijskom inkompatibilnošću, čime se utječe na performanse ovog premaza kako je navedeno u odjeljku razine performansi. Ako je potreban temeljni premaz, osim preporučenog proizvoda CorPro, potrebno je dobiti pisanu autorizaciju od CorPro.

Stanje informacija

November 09, 2026

Valjanost

Ove informacije odnose se samo na proizvode izrađene u sljedećim regijama: Europa

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Zaštitni znak tvrtke CorPro, registriran u raznim zemljama © 2022