

Premium corrosiewerend middel in spuitbus op basis van oplosmiddelen

Tectyl Multipurpose Transparent is een transparant corrosiewerend middel op harsbasis dat oplosmiddelen verdringt. Het heeft goede waterverplaatsende eigenschappen en kan worden gebruikt als een veelzijdige corrosiebescherming voor een breed scala aan toepassingen op ferro- en non-ferrometalen: auto, scheepvaart, huishoudelijk en industrieel zoals gereedschap, verchroomde onderdelen (wielen van fietsen). **Tectyl Multipurpose Transparent** biedt speciale bescherming aan industriële en auto-elektrische bedrading en contacten zoals bobines, bougiekabels en terminals. **Tectyl Multipurpose Transparent** hardt uit tot een harde, transparante en kleurloze film.

Goedkeuringen / Prestatieniveaus

Tectyl™ Multipurpose Transparent	
Aanbevolen droge verlaagdikte over metalen profiel	50 µm
Vochtigheid Vochtigheid; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 75 dagen
Bescherming binnenshuis (min. maanden)	min. 36 maanden
Bescherming buiten (min. maanden)	min. 6 maanden

Toepassingen

Oppervlaktebehandeling

De maximale werking van **Tectyl Multipurpose Transparent** kan alleen worden bereikt als de te beschermen metalen oppervlakken schoon, droog en vrij van roest, olie en walshuid zijn. CorPro adviseert een ondergrondtemperatuur van 10-35 °C op het moment dat het product wordt aangebracht.

Toepassing

Tectyl Multipurpose Transparent geeft een maximale werking wanneer het wordt gespoten bij een omgevings- en producttemperatuur van 10-25 °C. Schud de bus goed voor gebruik en spuit op een afstand van ongeveer 30 cm van het oppervlak. **Tectyl Multipurpose Transparent** is sneldrogend en dit kan 'pin-holing' veroorzaken als het te dik in één keer wordt aangebracht. Het is aan te raden om één laag per keer te spuiten, 2 tot 3 minuten te wachten en dan nog een laag te spuiten. Ga zo door tot de gewenste laagdikte is bereikt.

Kenmerken & Voordelen

Superieure bescherming

Bij de aanbevolen DFT beschermt **Tectyl Multipurpose Transparent** tegen corrosie.

Verwerking

Tectyl Multipurpose Transparent is gemakkelijk aan te brengen en gemakkelijk te verwijderen als het niet meer nodig is.

Niet-geleidend

De speciale niet-geleidende formulering maakt **Tectyl Multipurpose Transparent** het ideale product om bedrading in auto's en industriële toepassingen te beschermen.

Zuinig

Met een droge filmdikte van slechts 45 micron kan **Tectyl Multipurpose Transparent** een groot oppervlak beschermen met slechts een kleine hoeveelheid van het product.

Vertrouwd sinds 1930

Sinds 1930 verlengen Tectyl™ beschermende coatings de operationele levensduur van auto's, vrachtwagens, bussen en andere voertuigen en apparatuur. De naam Tectyl staat voor kwaliteitscoatings die eenvoudig aan te brengen, duurzaam en gemakkelijk te verwijderen zijn.

Voor meer informatie over Tectyl producten, programma's en diensten kunt u terecht op www.tectyleurope.com.

Gezondheid & Veiligheid

Het is niet waarschijnlijk dat dit product significante gezondheids- of veiligheidsrisico's met zich meebrengt, mits het op de juiste wijze wordt gebruikt in de aanbevolen toepassing en goede persoonlijke hygiënische normen worden gehandhaafd. Verwezen wordt naar het veiligheidsinformatieblad (SDS) dat op verzoek verkrijgbaar is via uw plaatselijke verkoopkantoor.

Bescherm het milieu

Leef de plaatselijke voorschriften na. Niet lozen in riolering, bodem of water.

Typische eigenschappen

Typische eigenschappen zijn gebaseerd op de huidige productie. Hoewel toekomstige productie zal voldoen aan de Tectyl-specificaties, kunnen variaties optreden.

Tectyl™ Multipurpose Transparent	
Dichtheid @ 20°C	0.9 kg/ltr
Opslagtemperatuur	10 - 35°C
Aard van het drijfgas	Propane / Butane
VOC Inhoud ISO 11890-2 (10.4)	591 g/ltr

Opslag

Tectyl Multipurpose Transparent moet worden bewaard bij temperaturen tussen 10-35 °C. Niet invriezen **Tectyl Multipurpose Transparent**. Goed schudden voor gebruik. Onder de juiste opslagomstandigheden is **Tectyl Multipurpose Transparent** het best tot 36 maanden na productiedatum.

Voorzichtig

Voldoende ventilatie is vereist voor het uitharden en om de vorming van brandbare vloeistof tegen te gaan. De gedeeltelijk uitgeharde film mag niet worden blootgesteld aan ontstekingsbronnen zoals fakkels, vlammen, vonken, overmatige hitte of fakkels. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor aanvullende informatie over hantering en eerste hulp.

Opmerking

De toevoeging van een product over of onder deze coating wordt niet aanbevolen. Het gebruik van aanvullende coatings kan resulteren in chemische incompatibiliteit, waardoor de prestaties van deze coating worden beïnvloed, zoals vermeld in het hoofdstuk Prestatieniveau. Als een andere primer dan een door CorPro aanbevolen product nodig is, moet schriftelijke toestemming van CorPro worden verkregen.

Stand van de informatie

July 09, 2026

Geldigheid

Deze informatie is uitsluitend van toepassing op producten die in de volgende regio's zijn vervaardigd: Europa



<https://tectyleurope.com>