

Vrhunska zaščitna sredstva proti koroziji na osnovi topil v aerosolu

Tectyl Multipurpose Transparent je prozoren antikorozijski izdelek na osnovi smole, ki zmanjšuje vsebnost topil. Ima dobre lastnosti izpodirivanja vode in se lahko uporablja kot vsestranski protikorozijski zaščitni pripravek za široko paleto aplikacij na železnih in neželeznih kovinah: avtomobilskih, pomorskih, gospodinjskih in industrijskih, kot so orodja, kromirani deli (kolesa koles). **Tectyl Multipurpose Transparent** zagotavlja posebno zaščito industrijske in avtomobilске električne napeljave in kontaktov, kot so vžigalne tuljave, žice vžigalnih svečk in sponke. **Tectyl Multipurpose Transparent** se strjuje v trden, prozoren in brezbarven film.

Odobritve / Ravni zmogljivosti

Tectyl™ Multipurpose Transparent	
Priporočena debelina suhega filma nad kovinskim profilom	50 µm
Vlaga Vlažnost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 75 dni
Zaščita v notranjih prostorih (min. mesecev)	min. 36 mesecev
Zaščita na prostem (min. mesecev)	min. 6 mesecev

Aplikacije

Priprava površine

Največjo učinkovitost **Tectyl Multipurpose Transparent** je mogoče doseči le, če so kovinske površine, ki jih je treba zaščititi, čiste, suhe in brez rje, olja in vodnega kamna. CorPro priporoča temperaturo podlage med 10 in 35 °C v času nanašanja izdelka.

Nanos

Tectyl Multipurpose Transparent daje največjo učinkovitost, če se brizga pri temperaturi okolja in izdelka od 10 do 25 °C. Pred uporabo pločevinko dobro pretresite in razpršite na razdalji približno 30 cm od površine. **Tectyl Multipurpose Transparent** se hitro suši, kar lahko pri predebelem nanosu naenkrat povzroči "zatikanje". Priporočljivo je, da na en prehod nanesete en sloj, počakate 2 do 3 minute in nato nanesete še en sloj. Tako nadaljujte, dokler ne dosežete zahtevane debeline plasti.

Lastnosti in prednosti

Vrhunska zaščita

Pri priporočeni debelini **Tectyl Multipurpose Transparent** je zaščiten pred korozijo.

Obdelava

Tectyl Multipurpose Transparent je enostaven za nanašanje in enostaven za odstranjevanje, ko ga ne potrebujete več.

Neprevoden

Zaradi posebne neprevodne formulacije je **Tectyl Multipurpose Transparent** idealen izdelek za zaščito ožičenja v avtomobilih in industrijskih aplikacijah.

Ekonomično

Z debelino suhega filma le 45 mikronov lahko **Tectyl Multipurpose Transparent** zaščiti veliko površino z majhno količino izdelka.

Zaupanja vreden od leta 1930

Od leta 1930 zaščitni premazi Tectyl™ podaljšujejo delovno dobo osebnih avtomobilov, tovornjakov, avtobusov in drugih vozil in opreme. Ime Tectyl je sinonim za kakovostne premaze, ki so preprosti za nanos, dolgotrajni in enostavno odstranljivi, ko niso več potrebni.

Za več informacij o izdelkih, programih in storitvah Tectyl obiščite www.tectyleurope.com.

Zdravje in varnost

Ta izdelek verjetno ne predstavlja večjih nevarnosti za zdravje ali varnost, če se pravilno uporablja v skladu s priporočeno uporabo in če se upoštevajo dobri standardi osebne higiene. Sklicujemo se na varnostni list (SDS), ki je na voljo na zahtevo v lokalni prodajni pisarni.

Zaščitite okolje

Upoštevajte lokalne predpise. Ne izpuščajte v kanalizacijo, tla ali vodo.

Tipične lastnosti

Tipične lastnosti temeljijo na trenutni proizvodnji. Čeprav bo prihodnja proizvodnja ustrezala specifikacijam Tectyl, so možna odstopanja.

Tectyl™ Multipurpose Transparent	
Gostota pri 20°C	0.9 kg/ltr
Temperatura shranjevanja	10 - 35°C
Vrsta pogonskega goriva	Propane / Butane
Vsebnost VOC ISO 11890-2 (10.4)	591 g/ltr

Shranjevanje

Tectyl Multipurpose Transparent hraniti pri temperaturi od 10 do 35 °C. Ne zamrzujte **Tectyl Multipurpose Transparent**. Pred uporabo dobro pretresite. Pod ustreznimi pogoji shranjevanja **Tectyl Multipurpose Transparent** je najboljše pred 36 meseci po datumu proizvodnje.

Previdnost

Za strjevanje in preprečevanje nastajanja vnetljive tekočine je potrebno ustrezno prezračevanje. Delno strjena folija ne sme biti izpostavljena virom vžiga, kot so plameni, ogenj, iskre, prekomerna vročina ali gorilniki. Za dodatne informacije o ravnanju in prvi pomoči glejte varnostni list (SDS).

Opomba

Dodajanje katerega koli izdelka nad ali pod ta premaz ni priporočljivo. Uporaba dodatnih premazov bi lahko povzročila kemijsko nezdružljivost in s tem vplivala na učinkovitost tega premaza, kot je navedeno v razdelku Stopnja učinkovitosti. Če je potreben temeljni premaz, ki ni izdelek, ki ga priporoča družba CorPro, je treba od družbe CorPro pridobiti pisno dovoljenje.

Stanje informacij

July 10, 2026

Veljavnost

Te informacije veljajo samo za izdelke, proizvedene v naslednjih regijah: Evropa



<https://tectyleurope.com>