Tectyl™ Multipurpose Waterbased

Ensiluokkainen vesipohjainen, korroosionestoaine aerosolissa.

Tectyl Multipurpose Waterbased on suunniteltu erityisesti käytettäväksi monipuolisena korroosionestoaineena. Se muodostaa erinomaisen suojan korroosiota vastaan rautapohjaisissa ja ei-rautapohjaisissa sovelluksissa, teollisuuden komponenteissa, osissa ja monissa muissa sovelluksissa. **Tectyl Multipurpose Waterbased** kovettuu läpinäkyväksi, kovaksi mutta joustavaksi kalvoksi.

Hyväksynnät / Suoritustasot

Tectyl™ Multipurpose Waterbased	
Suositeltu kuivan kalvon paksuus metalliprofiilin yli	50 µm
Suolasumu Suolasumu; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 13 päivää
Kosteus Kosteus; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 21 päivää
Sääkestävyys PASS (ISO 4892-3)	500 tuntia
Sisätilojen suojaus (min. kuukautta)	min. 36 kuukautta
Suojaus ulkona (min. kuukautta)	min. 24 kuukautta

Käyttökohteet

Pinnan esikäsittely

Tectyl Multipurpose Waterbased voi toimia parhaalla mahdollisella tavalla vain, kun suojattavat metallipinnat ovat puhtaita, kuivia ja vapaita ruostesta, öljystä ja kalkista. CorPro suosittelee, että alustan lämpötila on 10-35 °C tuotteen levittämishetkellä.

Levitys

Tectyl Multipurpose Waterbased antaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn, kun se ruiskutetaan 10-25 °C:n ympäristön ja tuotteen lämpötilassa. Ravista tölkkiä hyvin ennen käyttöä ja ruiskuta noin 30 cm:n etäisyydeltä pinnasta. **Tectyl Multipurpose Waterbased** on nopeasti kuivuva, ja tämä voi aiheuttaa "pin-holing" -ilmiötä, jos sitä levitetään kerralla liian paksuna. On suositeltavaa ruiskuttaa yksi kerros kerrallaan, odottaa 2-3 minuuttia ja ruiskuttaa sitten toinen kerros. Jatka näin, kunnes vaadittu kalvonpaksuus on saavutettu.

Poisto

Tectyl Multipurpose Waterbased voidaan poistaa märkävaiheessa Tectyl Biocleanerilla, Tectyl 150:llä tai matalapainehöyryllä. Jos **Tectyl Multipurpose Waterbased** on kuivattu ja kovetettu, se voidaan poistaa etyyliasetaatilla.

Ominaisuudet & Hyödyt

Ylivoimainen suojaus

{{Tectyl Multipurpose Waterbased}} on erinomainen korroosionestoaine valmiiden ja viimeistelemättömien autonosien varastointiin tai kuljetussuojaukseen.

Helppo levitys

Levittäminen on nopeaa ja helppoa. {{Tectyl Multipurpose Waterbased}} voidaan levittää suoraan metalliin.

Joustava

Fysikaalisten ominaisuuksiensa ansiosta pinta säilyy pitkään suojattuna jopa 180° Mandrell-taivutuksella.

Levittää lähes kaikkialle

Läpinäkyvän, joustavan pinnoitteen ansiosta, joka on myös ylimaalattavissa, {{Tectyl Multipurpose Waterbased}} voidaan käyttää lähes kaikkialla.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

™ CorPro:n tavaramerkki, rekisteröity eri maissa © 2022

Tectyl™ Multipurpose Waterbased

Luotettu vuodesta 1930

Vuodesta 1930 lähtien Tectyl™ suojaavat pinnoitteet ovat pidentäneet autojen, kuorma-autojen, bussien ja muiden ajoneuvojen käyttöikää. Tectyl-nimi on synonyymi laadukkaille pinnoitteille, jotka ovat helppoja levittää, pitkäkestoisia ja helposti poistettavia tarvittaessa.

Lisätietoja Tectyl-tuotteista, ohjelmista ja palveluista saa osoitteesta www.tectyleurope.com.

Terveys & Turvallisuus

Tämä tuote ei todennäköisesti aiheuta merkittäviä terveys- tai turvallisuusriskejä, kun sitä käytetään asianmukaisesti suositellussa käyttötarkoituksessa ja noudatetaan hyvää henkilökohtaista hygieniaa. Viitataan käyttöturvallisuustiedotteeseen (SDS), joka on saatavissa pyynnöstä paikallisesta myyntikonttorista.

Suojele ympäristöä

Noudata paikallisia määräyksiä. Ei saa päästää viemäriin, maaperään tai veteen.

Tyypilliset ominaisuudet

Tyypilliset ominaisuudet perustuvat nykyiseen tuotantoon. Vaikka tuleva tuotanto noudattaa Tectyl-spesifikaatioita, vaihteluja voi esiintyä.

Tectyl™ Multipurpose Waterbased	
Tiheys @ 20°C	1.02 kg/ltr
Säilytyslämpötila	10 - 35°C
Käyttölämpötila	10 – 25°C
Ponneainetyyppi	Dimethylether
VOC-pitoisuus ISO 11890-2 (10.4)	640 g/ltr

Varastointi

Tectyl Multipurpose Waterbased on säilytettävä 10-35 °C:n lämpötilassa. Älä pakasta **Tectyl Multipurpose Waterbased**. Ravista hyvin ennen käyttöä. Asianmukaisissa säilytysolosuhteissa **Tectyl Multipurpose Waterbased** on parasta ennen 36 kuukauden kuluttua valmistuspäivästä.

Varoitus

Riittävä ilmanvaihto on tarpeen kovettumisen varmistamiseksi ja palavan nesteen muodostumisen estämiseksi. Osittain kovettunutta kalvoa ei saa altistaa syttymislähteille, kuten soihtuille, liekeille, kipinöille, liialliselle kuumuudelle tai taskulampuille. Katso lisätietoja käsittelystä ja ensiaputoimista käyttöturvallisuustiedotteesta (SDS).

Huomautus

Tämä tuote on päällystettävissä. Kokeile ensin pienelle alueelle. Lisäpinnoitteiden käyttö voi aiheuttaa kemiallista yhteensopimattomuutta, mikä vaikuttaa tämän pinnoitteen suorituskykyyn, kuten kohdassa Suoritustaso todetaan. Jos tarvitaan muuta kuin CorPro:n suosittelemaa pohjamaalia, siihen on saatava kirjallinen lupa CorPro:lta.

Tietojen tila

November 09, 2026

Voimassaolo

Nämä tiedot koskevat vain seuraavilla alueilla valmistettuja tuotteita: Eurooppa

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

™ CorPro:n tavaramerkki, rekisteröity eri maissa © 2022