# Tectyl™ Multipurpose Waterbased

## Førsteklasses vannbasert, korrosjonsforebyggende middel i aerosol

**Tectyl Multipurpose Waterbased** er spesialutviklet for bruk som et allsidig korrosjonshindrende middel. Det gir en utmerket barriere mot korrosive miljøer for jernholdige og ikke-jernholdige bruksområder, industrielle komponenter, deler og mye mer. **Tectyl Multipurpose Waterbased** Herder til en transparent, hard, men fleksibel film.

## Godkjenninger / Ytelsesnivåer

| Tectyl™ Multipurpose Waterbased | |
|---|---|
| **Anbefalt tørrfilmtykkelse**<br>over metallprofil | 50 µm |
| **Saltspray**<br>Saltspray; 5 % NaCl ved 35 °C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008) | min. 13 dager |
| **Luftfuktighet**<br>Fuktighet; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Typ R, ASTM A1008) | min. 21 dager |
| **Værmotstand**<br>PASS (ISO 4892-3) | 500 timer |
| **Beskyttelse innendørs**<br>(min. måneder) | min. 36 måneder |
| **Beskyttelse utendørs**<br>(min. måneder) | min. 24 måneder |

## Anvendelser

### Overflateforberedelse

For at **Tectyl Multipurpose Waterbased** skal fungere optimalt, må metalloverflatene som skal beskyttes, være rene, tørre og fri for rust, olje og avleiringer. CorPro anbefaler en temperatur på underlaget på 10-35 °C ved påføring av produktet.

### Påføring

**Tectyl Multipurpose Waterbased** gir maksimal ytelse når den sprøytes ved en omgivelses- og produkttemperatur på 10-25 °C. Rist boksen godt før bruk, og spray i en avstand på ca. 30 cm fra overflaten. **Tectyl Multipurpose Waterbased** er hurtigtørkende, og dette kan føre til "pin-holing" når det påføres for tykt på en gang. Det anbefales å sprøyte ett lag per gang, vente i 2 til 3 minutter og deretter sprøyte et nytt lag. Fortsett på denne måten til ønsket filmtykkelse er oppnådd.

### Fjerning

**Tectyl Multipurpose Waterbased** kan fjernes i våtfasen med Tectyl Biocleaner, Tectyl 150 eller lavtrykksdamp. Hvis det er tørket og herdet, kan **Tectyl Multipurpose Waterbased** fjernes med etylacetat.

## Egenskaper & Fordeler

### Overlegen beskyttelse

{{Tectyl Multipurpose Waterbased}} er et utmerket korrosjonsforebyggende middel for lagring eller transportbeskyttelse av ferdige og uferdige bildeler.

### Enkel påføring

Påføringen er rask og enkel. {{Tectyl Multipurpose Waterbased}} kan påføres direkte på metall.

### Fleksibel

På grunn av de fysiske egenskapene vil overflaten være beskyttet i lang tid, selv med en 180° Mandrell Bend.

### Påføres nesten overalt

På grunn av det transparente, fleksible belegget, som også er overmalbart, kan {{Tectyl Multipurpose Waterbased}} brukes nesten overalt.

## Betrodd siden 1930

Siden 1930 har Tectyl™ beskyttende belegg forlenget driftslevetiden til biler, lastebiler, busser og andre kjøretøy og utstyr. Navnet Tectyl er synonymt med kvalitetsbelegg som er enkle å påføre, langvarige og enkle å fjerne når de ikke lenger er nødvendige.

For mer informasjon om Tectyl-produkter, programmer og tjenester, besøk www.tectyleurope.com.

## Helse & Sikkerhet

Dette produktet utgjør sannsynligvis ingen betydelig helse- eller sikkerhetsrisiko når det brukes på riktig måte og i henhold til anbefalt bruk og god personlig hygiene. Det henvises til sikkerhetsdatabladet (SDS) som er tilgjengelig på forespørsel via ditt lokale salgskontor.

## Beskytt miljøet

Følg lokale forskrifter. Må ikke slippes ut i avløp, jord eller vann.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Varemerke tilhørende CorPro, registrert i ulike land © 2022

# Tectyl™ Multipurpose Waterbased

## Typiske egenskaper

*Typiske egenskaper er basert på gjeldende produksjon. Fremtidig produksjon vil overholde Tectyl-spesifikasjonene, men variasjoner kan forekomme.*

| Tectyl™ Multipurpose Waterbased | |
|---|---|
| **Tetthet @ 20°C** | 1.02 kg/ltr |
| **Lagringstemperatur** | 10 - 35°C |
| **Påføringstemperatur** | 10 – 25°C |
| **Drivmiddeltype** | Dimethylether |
| **VOC-innhold ISO 11890-2 (10.4)** | 640 g/ltr |

https://tectyleurope.com

## Lagring

**Tectyl Multipurpose Waterbased** bør oppbevares ved temperaturer mellom 10-35 °C. Ikke frys **Tectyl Multipurpose Waterbased**. Rist godt før bruk. Under riktige oppbevaringsforhold er **Tectyl Multipurpose Waterbased** best innen 36 måneder etter produksjonsdato.

## Forsiktig

Tilstrekkelig ventilasjon er nødvendig for herding og for å sikre mot dannelse av brennbar væske. Den delvis herdede filmen skal ikke utsettes for antennelseskilder som fakler, flammer, gnister, overdreven varme eller fakler. Se sikkerhetsdatabladet (SDS) for ytterligere informasjon om håndtering og førstehjelp.

## Merknad

Dette produktet kan overmales. Prøv først på et lite område. Bruk av andre belegg kan føre til kjemisk inkompatibilitet, og dermed påvirke ytelsen til dette belegget som angitt i avsnittet Ytelsesnivå. Hvis det er behov for en annen primer enn et CorPro-anbefalt produkt, må det innhentes skriftlig tillatelse fra CorPro.

### Informasjonens tilstand

November 09, 2026

### Gyldighet

Denne informasjonen gjelder bare for produkter produsert i følgende regioner: Europa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh



TM Varemerke tilhørende CorPro, registrert i ulike land © 2022