Tectyl™ Multipurpose Waterbased

Hoogwaardig watergebaseerd corrosiebeschermingsmiddel in spuitbus

Tectyl Multipurpose Waterbased is speciaal ontwikkeld als veelzijdig corrosiebeschermingsmiddel. Het vormt een uitstekende barrière tegen corrosieve omgevingsinvloeden bij toepassingen op ferro- en non-ferrometalen, industriële componenten, onderdelen en tal van andere producten. **Tectyl Multipurpose Waterbased** hardt uit tot een transparante, harde maar flexibele beschermlaag.

Goedkeuringen / Prestatieniveaus

Tectyl™ Multipurpose Waterbased	
Aanbevolen droge verflaagdikte over metalen profiel	50 µm
Zoutnevel Zoutnevel; 5% NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 13 dagen
Vochtigheid Vochtigheid; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 21 dagen
Weerbestendigheid PASS (ISO 4892-3)	500 uur
Bescherming binnenshuis (min. maanden)	min. 36 maanden
Bescherming buiten (min. maanden)	min. 24 maanden

Toepassingen

Oppervlaktebehandeling

De maximale prestaties van **Tectyl Multipurpose Waterbased** worden alleen bereikt wanneer de te beschermen metalen oppervlakken schoon, droog en vrij van roest, olie en walshuid zijn. CorPro adviseert een ondergrondtemperatuur van 10–35 °C tijdens het aanbrengen van het product.

Toepassing

Tectyl Multipurpose Waterbased levert optimale prestaties wanneer het wordt gespoten bij een omgevings- en producttemperatuur van 10–25 °C. Schud de spuitbus goed vóór gebruik en spuit vanaf een afstand van ongeveer 30 cm van het oppervlak. **Tectyl Multipurpose Waterbased** droogt snel, waardoor bij het aanbrengen van een te dikke laag in één keer kleine gaatjes in de beschermlaag kunnen ontstaan. Het wordt aanbevolen om per spuitgang één laag aan te brengen, 2 tot 3 minuten te wachten en vervolgens een volgende laag aan te brengen. Herhaal dit totdat de vereiste laagdikte is bereikt.

Verwijdering

Tectyl Multipurpose Waterbased kan in natte toestand worden verwijderd met Tectyl Biocleaner, Tectyl 150 of lagedrukstoom. Na droging en uitharding kan **Tectyl Multipurpose Waterbased** worden verwijderd met ethylacetaat.

Kenmerken & Voordelen

Uitstekende bescherming

{{Tectyl Multipurpose Waterbased}} biedt uitstekende corrosiebescherming voor afgewerkte en onafgewerkte voertuigonderdelen tijdens opslag en transport.

Eenvoudig aan te brengen

Het aanbrengen gaat snel en eenvoudig. {{Tectyl Multipurpose Waterbased}} kan rechtstreeks op metaal worden aangebracht.

Flexibel

Dankzij de fysische eigenschappen blijft het oppervlak langdurig beschermd, zelfs bij een buigproef van 180° over een doorn.

Vrijwel overal toepasbaar

Dankzij de transparante, flexibele en overschilderbare beschermlaag kan {{Tectyl Multipurpose Waterbased}} vrijwel overal worden toegepast.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Handelsmerk van CorPro, geregistreerd in diverse landen © 2022

Tectyl™ Multipurpose Waterbased

Vertrouwd sinds 1930

Sinds 1930 verlengen Tectyl™ beschermende coatings de operationele levensduur van auto's, vrachtwagens, bussen en andere voertuigen en apparatuur. De naam Tectyl staat voor kwaliteitscoatings die eenvoudig aan te brengen, duurzaam en gemakkelijk te verwijderen zijn.

Voor meer informatie over Tectyl producten, programma's en diensten kunt u terecht op www.tectyleurope.com.

Gezondheid & Veiligheid

Het is niet waarschijnlijk dat dit product significante gezondheids- of veiligheidsrisico's met zich meebrengt, mits het op de juiste wijze wordt gebruikt in de aanbevolen toepassing en goede persoonlijke hygiënische normen worden gehandhaafd. Verwezen wordt naar het veiligheidsinformatieblad (SDS) dat op verzoek verkrijgbaar is via uw plaatselijke verkoopkantoor.

Bescherm het milieu

Leef de plaatselijke voorschriften na. Niet lozen in riolering, bodem of water.

Typische eigenschappen

Typische eigenschappen zijn gebaseerd op de huidige productie. Hoewel toekomstige productie zal voldoen aan de Tectyl-specificaties, kunnen variaties optreden.

Tectyl™ Multipurpose Waterbased	
Dichtheid @ 20°C	1.02 kg/ltr
Opslagtemperatuur	10 - 35°C
Toepassingstemperatuur	10 – 25°C
Aard van het drijfgas	Dimethylether
VOC Inhoud ISO 11890-2 (10.4)	640 g/ltr

Opslag

Tectyl Multipurpose Waterbased moet worden opgeslagen bij temperaturen tussen 10 en 35 °C. Voorkom dat **Tectyl Multipurpose Waterbased** bevriest. Schud goed vóór gebruik. Onder de juiste opslagomstandigheden is **Tectyl Multipurpose Waterbased** bij voorkeur te gebruiken binnen 36 maanden na de productiedatum.

Voorzichtig

Voldoende ventilatie is vereist voor het uitharden en om de vorming van brandbare vloeistof tegen te gaan. De gedeeltelijk uitgeharde film mag niet worden blootgesteld aan ontstekingsbronnen zoals fakkels, vlammen, vonken, overmatige hitte of fakkels. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor aanvullende informatie over hantering en eerste hulp.

Opmerking

Dit product is overschilderbaar. Probeer het eerst op een klein oppervlak. Het gebruik van aanvullende coatings kan resulteren in chemische incompatibiliteit, waardoor de prestaties van deze coating worden beïnvloed, zoals vermeld in het hoofdstuk Prestatieniveau. Als een andere primer dan een door CorPro aanbevolen product nodig is, moet schriftelijke toestemming worden verkregen van CorPro.

Stand van de informatie

November 09, 2026

Geldigheid

Deze informatie is uitsluitend van toepassing op producten die in de volgende regio's zijn vervaardigd: Europa

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Handelsmerk van CorPro, geregistreerd in diverse landen © 2022