

Compus anticoroziv premium pe bază de apă, în aerosol

Tectyl Multipurpose Waterbased a fost special conceput pentru a fi utilizat ca agent versatil de prevenire a coroziunii. Acesta oferă o barieră excelentă împotriva mediilor corozive pentru aplicații feroase și neferoase, componente industriale, piese și multe altele. **Tectyl Multipurpose Waterbased** Se întărește într-un film transparent, dur, dar flexibil.

Aprobări / Niveluri de performanță

Tectyl™ Multipurpose Waterbased	
Grosimea recomandată a stratului uscat pe profil metalic	50 μm
Spray de sare Spray de sare; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 13 zile
Umiditate Umiditate; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 21 zile
Rezistență la intemperii PASS (ISO 4892-3)	500 ore
Protecție interioară (min. luni)	min. 36 luni
Protecție exterior (min. luni)	min. 24 luni

Aplicații

Pregătirea suprafeței

Performanța maximă a **Tectyl Multipurpose Waterbased** poate fi obținută numai atunci când suprafețele metalice care urmează să fie protejate sunt curate, uscate și lipsite de rugină, ulei și calcar. CorPro recomandă o temperatură a substratului de 10-35 °C la momentul aplicării produsului.

Aplicare

Tectyl Multipurpose Waterbased oferă o performanță maximă atunci când este pulverizat la o temperatură ambientală și a produsului de 10-25 °C. Agitați bine cutia înainte de utilizare și pulverizați la o distanță de aproximativ 30 cm de suprafață. **Tectyl Multipurpose Waterbased** se uscă rapid, ceea ce poate cauza "înțepături" atunci când se aplică prea gros odată. Se recomandă pulverizarea unui strat pe trecere, așteptarea timp de 2-3 minute și apoi pulverizarea unui alt strat. Continuați astfel până la obținerea grosimii necesare a peliculei.

Caracteristici și avantaje

Protecție superioară

{{Tectyl Multipurpose Waterbased}} este un anticorosiv excelent pentru depozitarea sau protecția în tranzit a pieselor auto finite și nefinisate.

Aplicare ușoară

Aplicarea este rapidă și ușoară. {{Tectyl Multipurpose Waterbased}} poate fi aplicat direct pe metal.

Flexibil

Datorită proprietăților sale fizice, suprafața va fi protejată pentru o perioadă lungă de timp, chiar și cu o îndoire Mandrell de 180°.

Aplicați aproape peste tot

Datorită acoperirii transparente, flexibile, care este, de asemenea, supra-vopsibilă, {{Tectyl Multipurpose Waterbased}} poate fi utilizată aproape peste tot.

De încredere din 1930

Din 1930, revăturile de protecție Tectyl™ prelungesc durata de viață operațională a autoturismelor, camioanelor, autobuzelor și altor vehicule și echipamente. Numele Tectyl este sinonim cu vopsele de calitate, ușor de aplicat, de lungă durată și ușor de îndepărtat când nu mai sunt necesare.

Pentru mai multe informații despre produsele, programele și serviciile Tectyl, vizitați www.tectyleurope.com.

Sănătate și siguranță

Acest produs nu este susceptibil de a prezenta riscuri semnificative pentru sănătate sau siguranță atunci când este utilizat în mod corespunzător în aplicația recomandată și sunt menținute standarde bune de igienă personală. Se face trimitere la fișa cu date de securitate (SDS), care este disponibilă la cerere prin intermediul biroului local de vânzări.

Protejați mediul

Respectați reglementările locale. Nu deversați în canalizare, sol sau apă.

Proprietăți tipice

Caracteristicile tipice se bazează pe producția actuală. Deși producția viitoare va respecta specificațiile Tectyl, pot apărea variații.

Tectyl™ Multipurpose Waterbased	
Densitate @ 20°C	1.02 kg/ltr
Temperatura de stocare	10 - 35°C
Temperatura de aplicare	10 – 25°C
Natura propulsantului	Dimethylether
Conținut VOC ISO 11890-2 (10.4)	640 g/ltr

Depozitare

Tectyl Multipurpose Waterbased trebuie păstrate la temperaturi cuprinse între 10-35 °C. Nu congelați **Tectyl Multipurpose Waterbased**. Agitați bine înainte de utilizare. În condiții adecvate de depozitare **Tectyl Multipurpose Waterbased** este mai bun înainte de 36 de luni de la data producției.

Atenție

Este necesară o ventilație adecvată pentru întărire și pentru a se asigura împotriva formării de lichid combustibil. Filmul parțial polimerizat nu trebuie expus la surse de aprindere, cum ar fi rachete, flăcări, scântei, căldură excesivă sau torțe. Consultați Fișa cu date de securitate (SDS) pentru informații suplimentare privind manipularea și primul ajutor.

Notă

Acest produs poate fi acoperit. Încercați mai întâi pe o suprafață mică. Utilizarea unor acoperiri suplimentare ar putea duce la incompatibilitate chimică, afectând astfel performanțele acestei acoperiri, așa cum se menționează în secțiunea Nivel de performanță. Dacă este necesar un grund, altul decât un produs recomandat de CorPro, trebuie obținută o autorizație scrisă de la CorPro.

Starea informațiilor

July 10, 2026

Valabilitate

Aceste informații se aplică numai produselor fabricate în următoarele regiuni: Europa



<https://tectyleurope.com>