Tectyl™ Multipurpose Waterbased

Премиальный антикоррозийный состав на водной основе в аэрозоле

Tectyl Multipurpose Waterbased специально разработан для использования в качестве универсального антикоррозионного средства. Он обеспечивает превосходный барьер против коррозионной среды для черных и цветных металлов, промышленных компонентов, деталей и многого другого. **Tectyl Multipurpose Waterbased** Отверждается в прозрачную, твердую, но гибкую пленку.

Одобрения / Уровни производительности

Tectyl™ Multipurpose Waterbased	
Рекомендуемая толщина сухой пленки над металлическим профилем	50 µm
Соляной туман Солевой аэрозоль; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 13 дней
Влажность Влажность; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 21 дней
Атмосферостойкость PASS (ISO 4892-3)	500 часов
Защита в помещении (мин. месяцев)	min. 36 месяцев
Защита на улице (мин. месяцев)	min. 24 месяцев

Применение

Подготовка поверхности

Максимальная эффективность **Tectyl Multipurpose Waterbased** достигается только в том случае, если защищаемые металлические поверхности чистые, сухие, без ржавчины, масла и окалины. CorPro рекомендует температуру основания 10-35 °C на момент нанесения продукта.

Нанесение

Tectyl Multipurpose Waterbased обеспечивает максимальную эффективность при распылении при температуре окружающей среды и продукта 10-25 °C. Перед использованием хорошо встряхните баллон и распыляйте на расстоянии примерно 30 см от поверхности. **Tectyl Multipurpose Waterbased** Быстро сохнет, поэтому при нанесении слишком толстым слоем может вызывать "штифтование". Рекомендуется распылять один слой за один проход, подождать 2-3 минуты и затем распылить еще один слой. Продолжайте так до тех пор, пока не будет достигнута необходимая толщина пленки.

Удаление

Tectyl Multipurpose Waterbased можно удалить во влажной фазе с помощью Tectyl Biocleaner, Tectyl 150 или пара низкого давления. При сушке и отверждении **Tectyl Multipurpose Waterbased** можно удалить этилацетатом.

Характеристики и преимущества

Превосходная защита

{{Tectyl Multipurpose Waterbased}} Превосходное антикоррозийное средство для защиты готовых и неготовых автомобильных деталей при хранении или транспортировке.

Гибкость

Благодаря своим физическим свойствам, поверхность будет защищена в течение длительного периода времени, даже при изгибе на 180°.

Простота нанесения

Нанесение происходит быстро и легко. {{Tectyl Multipurpose Waterbased}} можно наносить прямо на металл.

Применять практически везде

Благодаря прозрачному, гибкому покрытию, которое также можно наносить поверх краски, {{Tectyl Multipurpose Waterbased}} можно использовать практически везде.

CORPRO
CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany
+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com
TM Торговая марка CorPro, зарегистрированная в различных странах © 2022

Tectyl™ Multipurpose Waterbased

Надёжность с 1930 года

С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ продлевают срок службы легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой техники. Имя Tectyl является синонимом качественных покрытий, которые легко наносятся, долговечны и легко удаляются, когда больше не нужны.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Tectyl посетите www.tectyleurope.com.

Здоровье и безопасность

Данный продукт не представляет значительной опасности для здоровья и безопасности при правильном использовании в рекомендуемых целях и соблюдении правил личной гигиены. Обратитесь к паспорту безопасности (SDS), который можно получить по запросу через местный офис продаж.

Защитите окружающую среду

Соблюдайте местные нормы и правила. Не сбрасывайте в стоки, почву или воду.

Типичные свойства

Типичные свойства основаны на текущем производстве. Хотя будущее производство будет соответствовать спецификациям Tectyl, возможны отклонения.

Tectyl™ Multipurpose Waterbased	
Плотность @ 20°C	1.02 kg/ltr
Температура хранения	10 - 35°C
Температура нанесения	10 – 25°C
Тип пропеллента	Dimethylether
Содержание ЛОС ISO 11890-2 (10.4)	640 g/ltr

Хранение

Tectyl Multipurpose Waterbased следует хранить при температуре 10-35 °C. Не замораживайте **Tectyl Multipurpose Waterbased**. Перед использованием хорошо встряхните. При правильных условиях хранения **Tectyl Multipurpose Waterbased** лучше всего хранить до 36 месяцев после даты производства.

Осторожно

Для отверждения и предотвращения образования горючей жидкости необходима достаточная вентиляция. Частично отвержденная пленка не должна подвергаться воздействию источников воспламенения, таких как факелы, пламя, искры, чрезмерное тепло или горелки. Дополнительную информацию по обращению и оказанию первой помощи см. в паспорте безопасности (SDS).

Примечание

Этот продукт можно наносить поверх покрытия. Сначала попробуйте на небольшом участке. Использование дополнительных покрытий может привести к химической несовместимости, что повлияет на характеристики данного покрытия, указанные в разделе "Уровень эффективности". Если требуется грунтовка, отличная от рекомендованного компанией CorPro продукта, необходимо получить письменное разрешение от CorPro.

Актуальность информации

November 09, 2026

Срок действия

Данная информация применима только к продуктам, произведённым в следующих регионах: Европа

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com
TM Торговая марка CorPro, зарегистрированная в различных странах © 2022