# Tectyl™ Stone Chipping Black

## Ensiluokkainen kumi/hartsipohjainen, korroosiota ehkäisevä yhdiste aerosolissa.

Tectyl Stone Chipping Black on musta, liuotinohenteinen, kumi/hartsipohjainen korroosionestoaine. Tuote on nopeasti kuivuva, sillä on ääntä vaimentavia ominaisuuksia ja se voidaan maalata yli. Kehitetty erityisesti suojaamaan henkilöautojen, kuorma-autojen, perävaunujen ja muiden ajoneuvojen alusrakenteita korroosiolta ja hankaavilta vaurioilta. Tectyl Stone Chipping Black kovettuu mustaksi, kiinteäksi, kimmoisaksi ja sitkeäksi hankausta kestäväksi kalvoksi.

## Hyväksynnät / Suoritustasot

| Tectyl™ Stone Chipping Black | |
|---|---|
| **Suositeltu kuivan kalvon paksuus**<br>metalliprofiilin yli | 250 µm |
| **Suolasumu**<br>Suolasumu; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008) | min. 20 päivää |
| **Kosteus**<br>Kosteus; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008) | min. 42 päivää |
| **Kiveniskunkestävyys**<br>SAE J400 | 4A - 4B |
| **Sisätilojen suojaus**<br>(min. kuukautta) | min. 18 kuukautta |
| **Suojaus ulkona**<br>(min. kuukautta) | min. 12 kuukautta |
| **Soramittari**<br>SAE J400 | 4A-4B |

## Käyttökohteet

### Pinnan esikäsittely

Tectyl Stone Chipping Blackin maksimaalinen teho saavutetaan vain, kun suojattavat metallipinnat ovat puhtaita, kuivia ja vapaita ruosteesta, öljystä ja kalkista. CorPro suosittelee, että alustan lämpötila on 10-35 °C tuotteen levittämisen aikana.

### Levitys

Tectyl Stone Chipping Black on parhaimmillaan, kun se ruiskutetaan ympäristön ja tuotteen lämpötilassa 10-25 °C. Ravista tölkkiä hyvin ennen käyttöä ja ruiskuta noin 30 cm:n etäisyydeltä pinnasta. Tectyl Stone Chipping Black kuivuu nopeasti, mikä voi aiheuttaa "pin-holing" -ilmiötä, jos sitä levitetään liian paksuna kerralla. On suositeltavaa ruiskuttaa yksi kerros kerrallaan, odottaa 2-3 minuuttia ja ruiskuttaa sitten toinen kerros. Jatka näin, kunnes vaadittu kalvonpaksuus on saavutettu.

### Poisto

Tectyl Stone Chipping Black voidaan poistaa märkävaiheessa Tectyl Biocleanerilla, Tectyl 150:llä tai matalapainehöyryllä. Jos Tectyl Stone Chipping Black on kuivunut ja kovettunut, se voidaan poistaa Tectyl Biocleanerilla tai Tectyl 150:llä.

## Ominaisuudet & Hyödyt

### Vahva ja joustava suoja

{{Tectyl Stone Chipping Black}} suojaa korroosiolta ja luo vahvan ja joustavan kerroksen, joka estää kivien lohkeilun ajoneuvossasi.

### Overcoatable

{{Tectyl Stone Chipping Black}} on overcoatable, joka pitää ajoneuvot upean näköisinä.

## Luotettu vuodesta 1930

Vuodesta 1930 lähtien Tectyl™ suojaavat pinnoitteet ovat pidentäneet autojen, kuorma-autojen, bussien ja muiden ajoneuvojen käyttöikää. Tectyl-nimi on synonyymi laadukkaille pinnoitteille, jotka ovat helppoja levittää, pitkäkestoisia ja helposti poistettavia tarvittaessa.

Lisätietoja Tectyl-tuotteista, ohjelmista ja palveluista saa osoitteesta www.tectyleurope.com.

## Terveys & Turvallisuus

Tämä tuote ei todennäköisesti aiheuta merkittäviä terveys- tai turvallisuusriskejä, kun sitä käytetään asianmukaisesti suositellussa käyttötarkoituksessa ja noudatetaan hyvää henkilökohtaista hygieniaa. Viitataan käyttöturvallisuustiedotteeseen (SDS), joka on saatavissa pyynnöstä paikallisesta myyntikonttorista.

## Suojele ympäristöä

Noudata paikallisia määräyksiä. Ei saa päästää viemäriin, maaperään tai veteen.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

™ CorPro:n tavaramerkki, rekisteröity eri maissa © 2022

# Tectyl™ Stone Chipping Black

## Tyypilliset ominaisuudet

*Tyypilliset ominaisuudet perustuvat nykyiseen tuotantoon. Vaikka tuleva tuotanto noudattaa Tectyl-spesifikaatioita, vaihteluja voi esiintyä.*

| Tectyl™ Stone Chipping Black | |
|---|---|
| **Tiheys @ 20°C** | 1.04 kg/ltr |
| **Teoreettinen kattavuus**<br>@ Suositeltu kuivan kalvon paksuus | 1.4 sqm/ltr |
| **Viskositeetti (Brookfield @ 25°C)**<br>@ 100 RPM | 1300 mPa·s (cP) |
| **Haihtumaton osa** | 48% |
| **Kosketuskuiva @ 20°C** | 45 minuuttia |
| **Kuivumisaika @ 20°C**<br>Alue | 2 - 3 tuntia |
| **Säilytyslämpötila** | 10 - 35°C |
| **Käyttölämpötila** | 10 – 25°C |
| **Ponneainetyyppi** | Dimethylether |
| **VOC-pitoisuus ISO 11890-2 (10.4)** | 676 g/ltr |

https://tectyleurope.com

## Varastointi

**Tectyl Stone Chipping Black** on säilytettävä 10-35 °C:n lämpötilassa. Älä pakasta Tectyl Stone Chipping Black -valmistetta. Ravista hyvin ennen käyttöä. Asianmukaisissa säilytysolosuhteissa Tectyl Stone Chipping Black säilyy parhaiten ennen 36 kuukautta valmistuspäivän jälkeen.

## Varoitus

Riittävä ilmanvaihto on tarpeen kovettumisen varmistamiseksi ja palavan nesteen muodostumisen estämiseksi. Osittain kovettunutta kalvoa ei saa altistaa syttymislähteille, kuten soihtuille, liekeille, kipinöille, liialliselle kuumuudelle tai taskulampuille. Katso lisätietoja käsittelystä ja ensiaputoimista käyttöturvallisuustiedotteesta (SDS).

## Huomautus

Minkään tuotteen lisäämistä tämän pinnoitteen alle ei suositella. Lisäpinnoitteiden käyttö voi aiheuttaa kemiallista yhteensopimattomuutta, mikä vaikuttaa tämän pinnoitteen suorituskykyyn, kuten kohdassa Suoritustaso todetaan. Jos tarvitaan muuta kuin CorPro:n suosittelemaa pohjamaalia, siihen on saatava kirjallinen lupa CorPro:lta.

### Tietojen tila

November 09, 2026

### Voimassaolo

Nämä tiedot koskevat vain seuraavilla alueilla valmistettuja tuotteita: Eurooppa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh



™ CorPro:n tavaramerkki, rekisteröity eri maissa © 2022