Tectyl™ Stone Chipping Black

Hoogwaardig corrosiebeschermingsmiddel op basis van rubber en hars in een spuitbus

Tectyl Stone Chipping Black is een zwart corrosiebeschermingsmiddel op basis van rubber en hars, met oplosmiddelen. Het product is sneldrogend, heeft geluidsdempende eigenschappen en kan worden overgeschilderd. Het is speciaal ontwikkeld om de onderzijde van personenauto's, vrachtwagens, aanhangwagens en andere voertuigen te beschermen tegen corrosie en slijtage. **Tectyl Stone Chipping Black** hardt uit tot een stevige, zwarte, veerkrachtige, sterke en slijtvaste beschermlaag.

Goedkeuringen / Prestatieniveaus

Tectyl™ Stone Chipping Black	
Aanbevolen droge verflaagdikte over metalen profiel	250 µm
Zoutnevel Zoutnevel; 5% NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 20 dagen
Vochtigheid Vochtigheid; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 42 dagen
Steenslagweerstand SAE J400	4A - 4B
Bescherming binnenshuis (min. maanden)	min. 18 maanden
Bescherming buiten (min. maanden)	min. 12 maanden
Gravelometer SAE J400	4A-4B

Toepassingen

Oppervlaktebehandeling

De maximale prestaties van Tectyl Stone Chipping Black worden alleen bereikt wanneer de te beschermen metalen oppervlakken schoon, droog en vrij van roest, olie en walshuid zijn. CorPro adviseert een ondergrondtemperatuur van 10–35 °C tijdens het aanbrengen van het product.

Toepassing

Tectyl Stone Chipping Black levert optimale prestaties wanneer het wordt aangebracht bij een omgevings- en producttemperatuur van 10–25 °C. Schud de spuitbus vóór gebruik goed en spuit vanaf een afstand van ongeveer 30 cm van het oppervlak. Tectyl Stone Chipping Black is sneldrogend. Wanneer het product in één keer te dik wordt aangebracht, kunnen kleine gaatjes in de beschermlaag ontstaan. Het wordt aanbevolen om per spuitgang één laag aan te brengen, 2 tot 3 minuten te wachten en vervolgens een volgende laag aan te brengen. Herhaal dit totdat de gewenste laagdikte is bereikt.

Verwijdering

Tectyl Stone Chipping Black kan in natte toestand worden verwijderd met Tectyl Biocleaner, Tectyl 150 of lagedrukstoom. Na droging en uitharding kan Tectyl Stone Chipping Black worden verwijderd met Tectyl Biocleaner of Tectyl 150.

Kenmerken & Voordelen

Sterke en elastische bescherming

{{Tectyl Stone Chipping Black}} beschermt tegen corrosie en vormt een sterke en elastische beschermlaag die steenslagschade aan uw voertuig helpt voorkomen.

Overschilderbaar

{{Tectyl Stone Chipping Black}} kan worden overgeschilderd, zodat voertuigen er verzorgd blijven uitzien.

CORPRO
CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany
+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com
TM Handelsmerk van CorPro, geregistreerd in diverse landen © 2022

Tectyl™ Stone Chipping Black

Vertrouwd sinds 1930

Sinds 1930 verlengen Tectyl™ beschermende coatings de operationele levensduur van auto's, vrachtwagens, bussen en andere voertuigen en apparatuur. De naam Tectyl staat voor kwaliteitscoatings die eenvoudig aan te brengen, duurzaam en gemakkelijk te verwijderen zijn.

Voor meer informatie over Tectyl producten, programma's en diensten kunt u terecht op www.tectyleurope.com.

Gezondheid & Veiligheid

Het is niet waarschijnlijk dat dit product significante gezondheids- of veiligheidsrisico's met zich meebrengt, mits het op de juiste wijze wordt gebruikt in de aanbevolen toepassing en goede persoonlijke hygiënische normen worden gehandhaafd. Verwezen wordt naar het veiligheidsinformatieblad (SDS) dat op verzoek verkrijgbaar is via uw plaatselijke verkoopkantoor.

Bescherm het milieu

Leef de plaatselijke voorschriften na. Niet lozen in riolering, bodem of water.

Typische eigenschappen

Typische eigenschappen zijn gebaseerd op de huidige productie. Hoewel toekomstige productie zal voldoen aan de Tectyl-specificaties, kunnen variaties optreden.

Tectyl™ Stone Chipping Black	
Dichtheid @ 20°C	1.04 kg/ltr
Theoretische dekking Aanbevolen droge laagdikte	1.4 sqm/ltr
Viscositeit (Brookfield @ 25°C) @ 100 RPM	1300 mPa·s (cP)
Niet-vluchtig gewicht	48%
Droog aanvoelen @ 20°C	45 minuten
Uithardingstijd @ 20°C Bereik	2 - 3 uur
Opslagtemperatuur	10 - 35°C
Toepassingstemperatuur	10 – 25°C
Aard van het drijfgas	Dimethylether
VOC Inhoud ISO 11890-2 (10.4)	676 g/ltr

Opslag

Tectyl Stone Chipping Black moet worden opgeslagen bij temperaturen tussen 10 en 35 °C. Voorkom dat Tectyl Stone Chipping Black bevriest. Schud de spuitbus vóór gebruik goed. Onder de juiste opslagomstandigheden is Tectyl Stone Chipping Black bij voorkeur te gebruiken binnen 36 maanden na de productiedatum.

Voorzichtig

Voldoende ventilatie is vereist voor het uitharden en om de vorming van brandbare vloeistof tegen te gaan. De gedeeltelijk uitgeharde film mag niet worden blootgesteld aan ontstekingsbronnen zoals fakkels, vlammen, vonken, overmatige hitte of fakkels. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor aanvullende informatie over hantering en eerste hulp.

Opmerking

De toevoeging van andere producten onder deze coating wordt niet aanbevolen. Het gebruik van aanvullende coatings kan resulteren in chemische incompatibiliteit, waardoor de prestaties van deze coating worden beïnvloed, zoals vermeld in het hoofdstuk Prestatieniveau. Als een andere primer dan een door CorPro aanbevolen product nodig is, moet schriftelijke toestemming worden verkregen van CorPro.

Stand van de informatie

November 09, 2026

Geldigheid

Deze informatie is uitsluitend van toepassing op producten die in de volgende regio's zijn vervaardigd: Europa

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Handelsmerk van CorPro, geregistreerd in diverse landen © 2022