Tectyl™ Stone Chipping Black

Антикоррозийный состав премиум-класса на основе каучука/смолы в аэрозоле

Tectyl Stone Chipping Black - это антикоррозийное средство черного цвета на основе каучука/смолы, не содержащее растворителей. Продукт быстро сохнет, обладает шумопоглощающими свойствами и может быть окрашен. Специально разработан для защиты днища легковых и грузовых автомобилей, прицепов и других транспортных средств от коррозии и абразивных повреждений. Tectyl Stone Chipping Black застывает в черную, прочную, упругую, жесткую пленку, устойчивую к абразивному воздействию.

Одобрения / Уровни производительности

Tectyl™ Stone Chipping Black	
Рекомендуемая толщина сухой пленки над металлическим профилем	250 µm
Соляной туман Солевой аэрозоль; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 20 дней
Влажность Влажность; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 42 дней
Стойкость к каменной крошке SAE J400	4A - 4B
Защита в помещении (мин. месяцев)	min. 18 месяцев
Защита на улице (мин. месяцев)	min. 12 месяцев
Гравелометр SAE J400	4A-4B

Применение

Подготовка поверхности

Максимальная эффективность Tectyl Stone Chipping Black достигается только в том случае, если защищаемые металлические поверхности чистые, сухие, без ржавчины, масла и окалины. CorPro рекомендует температуру основания 10-35 °C во время нанесения продукта.

Нанесение

Tectyl Stone Chipping Black обеспечивает максимальную эффективность при распылении при температуре окружающей среды и продукта 10-25 °C. Перед использованием хорошо встряхните баллон и распыляйте на расстоянии примерно 30 см от поверхности. Tectyl Stone Chipping Black быстро сохнет, поэтому при нанесении слишком толстым слоем может возникнуть "штифт-холдинг". Рекомендуется нанести один слой за один проход, подождать 2-3 минуты и затем нанести еще один слой. Продолжайте так до тех пор, пока не будет достигнута необходимая толщина пленки.

Удаление

Tectyl Stone Chipping Black можно удалить во влажной фазе с помощью Tectyl Biocleaner, Tectyl 150 или пара низкого давления. После высыхания и затвердевания Tectyl Stone Chipping Black можно удалить с помощью Tectyl Biocleaner или Tectyl 150.

Характеристики и преимущества

Прочная и эластичная защита

{{Tectyl Stone Chipping Black}} Защищает от коррозии и создает прочный и эластичный слой для предотвращения сколов от камней на вашем автомобиле.

Overcoatable

{{Tectyl Stone Chipping Black}} это покрытие, которое сохраняет внешний вид автомобиля.

CORPRO

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Торговая марка CorPro, зарегистрированная в различных странах © 2022

Tectyl™ Stone Chipping Black

Надёжность с 1930 года

С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ продлевают срок службы легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой техники. Имя Tectyl является синонимом качественных покрытий, которые легко наносятся, долговечны и легко удаляются, когда больше не нужны.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Tectyl посетите www.tectyleurope.com.

Здоровье и безопасность

Данный продукт не представляет значительной опасности для здоровья и безопасности при правильном использовании в рекомендуемых целях и соблюдении правил личной гигиены. Обратитесь к паспорту безопасности (SDS), который можно получить по запросу через местный офис продаж.

Защитите окружающую среду

Соблюдайте местные нормы и правила. Не сбрасывайте в стоки, почву или воду.

Типичные свойства

Типичные свойства основаны на текущем производстве. Хотя будущее производство будет соответствовать спецификациям Tectyl, возможны отклонения.

Tectyl™ Stone Chipping Black	
Плотность @ 20°C	1.04 kg/ltr
Теоретический охват @ Рекомендуемая толщина сухой пленки	1.4 sqm/ltr
Вязкость (Brookfield @ 25°C) @ 100 RPM	1300 mPa·s (cP)
Нелетучая масса	48%
Сухой на ощупь @ 20°C	45 минут
Время отверждения @ 20°C Диапазон	2 - 3 часов
Температура хранения	10 - 35°C
Температура нанесения	10 – 25°C
Тип пропеллента	Dimethylether
Содержание ЛОС ISO 11890-2 (10.4)	676 g/ltr

Хранение

Tectyl Stone Chipping Black следует хранить при температуре 10-35 °C. Не замораживайте Tectyl Stone Chipping Black. Перед использованием хорошо встряхните. При правильных условиях хранения Tectyl Stone Chipping Black лучше всего использовать через 36 месяцев после даты производства.

Осторожно

Для отверждения и предотвращения образования горючей жидкости необходима достаточная вентиляция. Частично отвержденная пленка не должна подвергаться воздействию источников воспламенения, таких как факелы, пламя, искры, чрезмерное тепло или горелки. Дополнительную информацию по обращению и оказанию первой помощи см. в паспорте безопасности (SDS).

Примечание

Добавление каких-либо продуктов под это покрытие не рекомендуется. Использование дополнительных покрытий может привести к химической несовместимости, что повлияет на характеристики данного покрытия, указанные в разделе "Уровень эффективности". Если требуется грунтовка, отличная от рекомендованного компанией CorPro продукта, необходимо получить письменное разрешение от CorPro.

Актуальность информации

November 09, 2026

Срок действия

Данная информация применима только к продуктам, произведённым в следующих регионах: Европа

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com
TM Торговая марка CorPro, зарегистрированная в различных странах © 2022