

Премиум водоразтворим концентрат за предпазване от корозия

Tectyl TPC Invisible е концентрат за предпазване от корозия, разработен за разреждане във вода. **Tectyl TPC Invisible** може да се използва като временна антикорозионна защита на повърхността на промишлени и автомобилни части и оборудване за съхранение на закрито, без да е необходимо да се отстранява след това. **Tectyl TPC Invisible** дава ясен, прозрачен и в повечето случаи нелепнещ филм.

Одобрения / Ниша на изпълнение

Tectyl™ TPC Invisible	
Защита на закрито (мин. месеца)	min. 6 месеца

Приложения

Подготовка на повърхността

Максималната ефективност на **Tectyl TPC Invisible** може да бъде постигната само когато металните повърхности, които трябва да бъдат защитени, са чисти (незамърсени). CorPro препоръчва температурата на основата да бъде 10-35 °C по време на нанасянето на продукта.

Нанасяне

Tectyl TPC Invisible е предназначен за разреждане във вода. За най-добър резултат добавете 3% от **Tectyl TPC Invisible** към водата. В идеалния случай трябва да се използва деминерализирана или дестилирана вода. Обикновената чешмяна вода също може да се използва с по-висок процент (поне 5%) от **Tectyl TPC Invisible**. Лекото смесване преди ежедневната употреба ще позволи получаването на хомогенна смес. **Tectyl TPC Invisible** Не е предназначен за използване върху машини, които могат да влязат в контакт с храни.

Характеристики и предимства

Отлично представяне

{{Tectyl TPC Invisible}} осигурява отлична защита от корозия в среда с висока влажност, което го прави много универсално средство за предотвратяване на корозия.

Невидим и без необходимост от отстраняване

Антикорозионният слой е прозрачен и не оставя восъчен филм, което го прави много подходящ за последваща обработка без необходимо отстраняване в повечето случаи.

Ефективност за потребителя

Разреждане от 3% във вода вече дава силен антикорозионен защитен слой, който позволява металните части да се съхраняват в индустриална закрыта среда в продължение на 1-6 месеца без допълнителна защита.

Доверен от 1930 г.

От 1930 г. защитните покрития Tectyl™ удължават оперативния живот на автомобили, камиони, автобуси и други превозни средства и оборудване. Името Tectyl е синоним на качествени покрития, лесни за нанасяне, дълготрайни и лесно отстраними, когато вече не са необходими.

За повече информация относно продуктите, програмите и услугите Tectyl, посетете www.tectyleurope.com.

Здраве и безопасност

Няма вероятност този продукт да представлява значителна опасност за здравето или безопасността, когато се използва правилно в препоръчаното приложение и се поддържат добри стандарти за лична хигиена. Направена е препратка към информационния лист за безопасност (ИЛБ), който може да се получи при поискване от местния търговски офис.

Защитете околната среда

Спазвайте местните разпоредби. Да не се изхвърля в канализацията, почвата или водата.

Типични свойства

Типичните характеристики се основават на текущото производство. Въпреки че бъдещото производство ще отговаря на спецификациите на Tectyl, могат да се появят вариации.

Tectyl™ TPC Invisible	
Работен температурен диапазон при изсушаване и втвърдяване	10 - 85°C
Плътност при 20°C	1.13 kg/ltr
Температура на съхранение	10 - 35°C
Protection Outdoor Months Na	PASS
Тегло на твърди вещества	64%
Съдържание на твърди вещества	64%
Кинематичен вискозитет	60 cP



<https://tectyleurope.com>

Съхранение

Tectyl TPC Invisible трябва да се съхраняват при температури между 10 и 35 °C. Да не се замразява Tectyl TPC invisible. При подходящи условия на съхранение. Tectyl TPC Invisible е най-добър преди 24 месеца след датата на производство.

Внимание

Вижте информационния лист за безопасност за допълнителна информация за работа и първа помощ.

Актуалност на информацията

July 08, 2026

Валидност

Тази информация се отнася само за продукти, произведени в следните региони: Европа