Tectyl™ TPC Invisible

Ensiluokkainen vesiliukoinen, korroosiota ehkäisevä tiiviste.

Tectyl TPC Invisible on korroosionestokonsentraatti, joka on kehitetty veteen laimentamista varten. **Tectyl TPC Invisible** voidaan käyttää teollisuuden ja autoteollisuuden osien ja laitteiden väliaikaiseen pintakorroosiosuojaukseen sisätiloissa varastoitaessa ilman, että sitä tarvitsee poistaa jälkikäteen. **Tectyl TPC Invisible** antaa kirkkaan, läpinäkyvän ja useimmissa tapauksissa tarttumattoman kalvon.

Hyväksynnät / Suoritustasot

Tectyl™ TPC Invisible	
Sisätilojen suojaus (min. kuukautta)	min. 6 kuukautta

Käyttökohteet

Pinnan esikäsittely

Tectyl TPC Invisible voi toimia parhaalla mahdollisella tavalla vain, jos suojattavat metallipinnat ovat puhtaita (ei saastuneita). CorPro suosittelee, että alustan lämpötila on 10-35 °C tuotteen levittämishetkellä.

Levitys

Tectyl TPC Invisible on tarkoitettu laimennettavaksi veteen. Parhaan tuloksen saat lisäämällä veteen 3 % **Tectyl TPC Invisible**. Ihannetapauksessa tulisi käyttää demineralisoitua tai tislattua vettä. Myös tavallista vesijohtovettä voidaan käyttää, kun siihen lisätään suurempi osuus (vähintään 5 %) **Tectyl TPC Invisible**. Pieni sekoittaminen ennen päivittäistä käyttöä mahdollistaa homogeenisen seoksen. **Tectyl TPC Invisible** ei ole tarkoitettu käytettäväksi koneissa, jotka voivat joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.

Ominaisuudet & Hyödyt

Erinomainen suorituskyky

{{Tectyl TPC Invisible}} antaa erinomaisen korroosiosuojauksen erittäin kosteissa ympäristöissä, mikä tekee siitä erittäin monipuolisen korroosionestoaineen.

Näkymätön eikä poistoa tarvita

Korroosionestokerros on läpinäkyvä eikä jätä vahamaista kalvoa, minkä vuoksi se soveltuu hyvin jälkikäsittelyyn ilman, että sitä tarvitsee useimmissa tapauksissa poistaa.

Käyttäjän tehokkuus

3 %:n laimennos veteen antaa jo vahvan korroosiosuojakerroksen, jonka ansiosta metalliosia voidaan varastoida teollisissa sisätiloissa 1-6 kuukautta ilman lisäsuojausta.

Luotettu vuodesta 1930

Vuodesta 1930 lähtien Tectyl™ suojaavat pinnoitteet ovat pidentäneet autojen, kuorma-autojen, bussien ja muiden ajoneuvojen käyttöikää. Tectyl-nimi on synonyymi laadukkaille pinnoitteille, jotka ovat helppoja levittää, pitkäkestoisia ja helposti poistettavia tarvittaessa.

Lisätietoja Tectyl-tuotteista, ohjelmista ja palveluista saa osoitteesta www.tectyleurope.com.

Terveys & Turvallisuus

Tämä tuote ei todennäköisesti aiheuta merkittäviä terveys- tai turvallisuusriskejä, kun sitä käytetään asianmukaisesti suositellussa käyttötarkoituksessa ja noudatetaan hyvää henkilökohtaista hygieniaa. Viitataan käyttöturvallisuustiedotteeseen (SDS), joka on saatavissa pyynnöstä paikallisesta myyntikonttorista.

Suojele ympäristöä

Noudata paikallisia määräyksiä. Ei saa päästää viemäriin, maaperään tai veteen.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM CorPro:n tavaramerkki, rekisteröity eri maissa © 2022

Tectyl™ TPC Invisible

Tyypilliset ominaisuudet

Tyypilliset ominaisuudet perustuvat nykyiseen tuotantoon. Vaikka tuleva tuotanto noudattaa Tectyl-spesifikaatioita, vaihteluja voi esiintyä.

Tectyl™ TPC Invisible	
Käyttölämpötila-alue kuivattuna ja kovetettuna	10 - 85°C
Tiheys @ 20°C	1.13 kg/ltr
Säilytyslämpötila	10 - 35°C
Protection Outdoor N/A	PASS
Kiintoainepaino	64%
Kiintoainepitoisuus	64%
Kinemaattinen viskositeetti	60 cP

https://tectyleurope.com

Varastointi

Tectyl TPC Invisible on säilytettävä 10-35 °C:n lämpötilassa. Älä pakasta **Tectyl TPC invisible**. Asianmukaisissa varastointiolosuhteissa. **Tectyl TPC** Invisible on parasta ennen 24 kuukautta valmistuspäivästä.

Varoitus

Lisätietoja käsittelystä ja ensiapua koskevista tiedoista on käyttöturvallisuustiedotteessa.

Tietojen tila

November 09, 2026

Voimassaolo

Nämä tiedot koskevat vain seuraavilla alueilla valmistettuja tuotteita: Eurooppa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM CorPro:n tavaramerkki, rekisteröity eri maissa © 2022