

## Ensiluokkainen vesiliukoinen, korroosiota ehkäisevä tiiviste.

**Tectyl TPC Invisible** on korroosionestokonsentraatti, joka on kehitetty veteen laimentamista varten. **Tectyl TPC Invisible** voidaan käyttää teollisuuden ja autoteollisuuden osien ja laitteiden väliaikaiseen pintakorroosiosuojaukseen sisätiloissa varastoitaessa ilman, että sitä tarvitsee poistaa jälkikäteen. **Tectyl TPC Invisible** antaa kirkkaan, läpinäkyvän ja useimmissa tapauksissa tarttumattoman kalvon.

## Hyväksynyt / Suoritusstatot

| Tectyl™ TPC Invisible                   |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Sisätilojen suojaus<br>(min. kuukautta) | min. 6 kuukautta |

## Käyttökohteet

### Pinnan esikäsittely

**Tectyl TPC Invisible** voi toimia parhaalla mahdollisella tavalla vain, jos suojattavat metallipinnat ovat puhtaita (ei saastuneita). CorPro suosittelee, että alustan lämpötila on 10-35 °C tuotteen levittämishetkellä.

### Levitys

**Tectyl TPC Invisible** on tarkoitettu laimennettavaksi veteen. Parhaan tuloksen saat lisäämällä veteen 3 % **Tectyl TPC Invisible**. Ihannetapauksessa tulisi käyttää demineralisoitua tai tislattua vettä. Myös tavallista vesijohtovettä voidaan käyttää, kun siihen lisätään suurempi osuus (vähintään 5 %) **Tectyl TPC Invisible**. Pieni sekoittaminen ennen päivittäistä käyttöä mahdollistaa homogeenisen seoksen. **Tectyl TPC Invisible** ei ole tarkoitettu käytettäväksi koneissa, jotka voivat joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.

## Ominaisuudet & Hyödyt

### Erinomainen suorituskyky

{{Tectyl TPC Invisible}} antaa erinomaisen korroosiosuojauksen erittäin kosteissa ympäristöissä, mikä tekee siitä erittäin monipuolisen korroosionestoaineen.

### Näkymätön eikä poistoa tarvita

Korroosionestokerros on läpinäkyvä eikä jätä vahamaista kalvoa, minkä vuoksi se soveltuu hyvin jälkikäsitteilyyn ilman, että sitä tarvitsee useimmissa tapauksissa poistaa.

### Käyttäjän tehokkuus

3 %:n laimennos veteen antaa jo vahvan korroosiosuojakerroksen, jonka ansiosta metalliosia voidaan varastoida teollisissa sisätiloissa 1-6 kuukautta ilman lisäsuojausta.

## Luotettu vuodesta 1930

Vuodesta 1930 lähtien Tectyl™ suojaavat pinnoitteet ovat pidentäneet autojen, kuorma-autojen, bussien ja muiden ajoneuvojen käyttöikä. Tectyl-nimi on synonyymi laadukkaille pinnoitteille, jotka ovat helppoja levittää, pitkäkestoisia ja helposti poistettavia tarvittaessa.

Lisätietoja Tectyl-tuotteista, ohjelmista ja palveluista saa osoitteesta [www.tectyleurope.com](http://www.tectyleurope.com).

## Terveys & Turvallisuus

Tämä tuote ei todennäköisesti aiheuta merkittäviä terveys- tai turvallisuusriskejä, kun sitä käytetään asianmukaisesti suositellussa käyttötarkoituksessa ja noudatetaan hyvää henkilökohtaista hygieniaa. Viitataan käyttöturvallisuustiedotteeseen (SDS), joka on saatavissa pyynnöstä paikallisesta myyntikonttorista.

## Suojele ympäristöä

Noudata paikallisia määräyksiä. Ei saa päästää viemäriin, maaperään tai veteen.

## Tyypilliset ominaisuudet

Tyypilliset ominaisuudet perustuvat nykyiseen tuotantoon. Vaikka tuleva tuotanto noudattaa Tectyl-spesifikaatioita, vaihteluja voi esiintyä.

| Tectyl™ TPC Invisible                             |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Käyttölämpötila-alue<br>kuivattuna ja kovetettuna | 10 - 85°C   |
| Tiheys @ 20°C                                     | 1.13 kg/ltr |
| Säilytyslämpötila                                 | 10 - 35°C   |
| Protection Outdoor Months Na                      | PASS        |
| Kiintoainepaino                                   | 64%         |
| Kiintoainepitoisuus                               | 64%         |
| Kinemaattinen viskositeetti                       | 60 cP       |



<https://tectyleurope.com>

## Varastointi

**Tectyl TPC Invisible** on säilytettävä 10-35 °C:n lämpötilassa. Älä pakasta **Tectyl TPC invisible**. Asianmukaisissa varastointiolosuhteissa. **Tectyl TPC Invisible** on parasta ennen 24 kuukautta valmistuspäivästä.

## Varoitus

Lisätietoja käsittelystä ja ensiapua koskevista tiedoista on käyttöturvallisuustiedotteessa.

## Tietojen tila

July 10, 2026

## Voimassaolo

Nämä tiedot koskevat vain seuraavilla alueilla valmistettuja tuotteita: Eurooppa