

Premium vodotopljivi, koncentrat za prevenciju korozije

Tectyl TPC Invisible je koncentrat za prevenciju korozije, razvijen za razrjeđivanje u vodi. **Tectyl TPC Invisible** može se koristiti kao privremena zaštita od korozije površine industrijskih i automobilske dijelova i opreme za unutarnje skladištenje, bez potrebe za uklanjanjem nakon toga. **Tectyl TPC Invisible** daje proziran, transparentan i, u većini slučajeva, netakljiv film.

Odobrenja / Razine učinkovitosti

Tectyl™ TPC Invisible	
Zaštita unutarnjih prostora (min. mjeseci)	min. 6 mjeseci

Primjene

Priprema površine

Maksimalna izvedba **Tectyl TPC Invisible** može se postići samo kada su metalne površine koje treba zaštititi čiste (neonečišćene). CorPro preporučuje temperaturu podloge od 10-35 °C u trenutku primjene proizvoda.

Primjena

Tectyl TPC Invisible namijenjen je razrjeđivanju u vodi. Za najbolje rezultate, dodajte 3% **Tectyl TPC Invisible** u vodu. Idealno je koristiti demineraliziranu ili destiliranu vodu. Normalna voda iz slavine također se može koristiti s višim postotkom (najmanje 5%) **Tectyl TPC Invisible**. Lagano miješanje prije svakodnevne upotrebe omogućit će homogenu smjesu. **Tectyl TPC Invisible** nije namijenjen za upotrebu na strojevima koji mogu doći u kontakt s hranom.

Značajke i prednosti

Izvrсна izvedba

{{Tectyl TPC Invisible}} pruža izvrsnu zaštitu od korozije u visoko vlažnim okruženjima, što ga čini vrlo svestranim sredstvom za prevenciju korozije.

Nevidljivo i nije potrebna uklanjanja

Sloj za prevenciju korozije je transparentan i ne ostavlja voštani film, što ga čini vrlo pogodnim za naknadne obrade bez potrebnog uklanjanja u većini slučajeva.

Učinkovitost korisnika

Razrjeđenje od 3% u vodi već daje snažan zaštitni sloj od korozije, što omogućava pohranu metalnih dijelova u industrijskim unutarnjim okruženjima 1-6 mjeseci bez dodatne zaštite.

Pouzdanost od 1930.

Od 1930. zaštitne prevlake Tectyl™ produžuju radni vijek osobnih automobila, kamiona, autobusa i ostale vozila i opreme. Ime Tectyl sinonim je za kvalitetne prevlake koje su jednostavne za nanošenje, dugotrajne i lako uklonjive kada više nisu potrebne.

Za više informacija o Tectyl proizvodima, programima i uslugama posjetite www.tectyleurope.com.

Zdravlje i sigurnost

Ovaj proizvod vjerojatno neće predstavljati nikakve značajne zdravstvene ili sigurnosne rizike kada se pravilno koristi u preporučenoj primjeni i kada se održavaju dobri standardi osobne higijene. Upućuje se na Izvještaj o sigurnosti (SDS) koji je dostupan na zahtjev putem vaše lokalne prodajne kancelarije.

Zaštitite okoliš

Poštujte lokalne propise. Ne ispuštajte u odvodne sustave, tlo ili vodu.

Tipična svojstva

Tipična svojstva temelje se na trenutnoj proizvodnji. Iako će buduća proizvodnja biti u skladu s Tectyl specifikacijama, mogu se javiti odstupanja.

Tectyl™ TPC Invisible	
Raspon radne temperature kada se osuši i očvrstne	10 - 85°C
Gustoća @ 20°C	1.13 kg/ltr
Temperatura skladištenja	10 - 35°C
Protection Outdoor Months Na	PASS
Težina krutih tvari	64%
Sadržaj krutih tvari	64%
Kinematička viskoznost	60 cP



<https://tectyleurope.com>

Skladištenje

Tectyl TPC Invisible treba čuvati na temperaturama između 10-35 °C. Ne smrzavati **Tectyl TPC invisible**. Pod pravilnim uvjetima skladištenja. **Tectyl TPC Invisible** je najbolji do 24 mjeseca nakon datuma proizvodnje.

Oprez

Pogledajte Listu podataka o sigurnosti za dodatne informacije o rukovanju i prvoj pomoći.

Stanje informacija

July 09, 2026

Valjanost

Ove informacije odnose se samo na proizvode izrađene u sljedećim regijama: Europa