Tectyl™ TPC Invisible

Førsteklasses vannløselig, korrosjonshindrende konsentrat

Tectyl TPC Invisible er et korrosjonsforebyggende konsentrat, utviklet for fortynning i vann. **Tectyl TPC Invisible** kan brukes som midlertidig overflatekorrosjonsbeskyttelse av industri- og bildeler og utstyr for innendørs lagring, uten behov for fjerning i etterkant. **Tectyl TPC Invisible** gir en klar, gjennomsiktig og i de fleste tilfeller en ikke-klebrig film.

Godkjenninger / Ytelsesnivåer

Tectyl™ TPC Invisible	
Beskyttelse innendørs (min. måneder)	min. 6 måneder

Anvendelser

Overflateforberedelse

Maksimal ytelse for **Tectyl TPC Invisible** kan bare oppnås når metalloverflatene som skal beskyttes, er rene (ikke forurenset). CorPro anbefaler en temperatur på underlaget på 10-35 °C ved påføring av produktet.

Påføring

Tectyl TPC Invisible er beregnet på å fortynnes i vann. For best resultat, tilsett 3 % av **Tectyl TPC Invisible** til vannet. Ideelt sett bør det brukes demineralisert eller destillert vann. Vanlig vann fra springen kan også brukes med en høyere prosentandel (minst 5 %) av **Tectyl TPC Invisible**. En lett blanding før bruk hver dag vil gi en homogen blanding. **Tectyl TPC Invisible** er ikke beregnet for bruk på maskiner som kan komme i kontakt med matvarer.

Egenskaper & Fordeler

Excellent performance

{{Tectyl TPC Invisible}} gir utmerket korrosjonsbeskyttelse i miljøer med høy luftfuktighet, noe som gjør det til et svært allsidig korrosjonsforebyggende middel.

Usynlig og trenger ikke fjernes

Det korrosjonsbeskyttende laget er gjennomsiktig og etterlater ingen voksaktig film, noe som gjør det svært godt egnet for etterbehandling uten at det i de fleste tilfeller er nødvendig å fjerne det.

Brukereffektivitet

En 3 % fortynning i vann gir allerede et sterkt korrosjonsbeskyttende lag, noe som gjør at metalldeler kan lagres i industrielle innendørsmiljøer i 1-6 måneder uten ytterligere beskyttelse.

Betrodd siden 1930

Siden 1930 har Tectyl™ beskyttende belegg forlenget driftslevetiden til biler, lastebiler, busser og andre kjøretøy og utstyr. Navnet Tectyl er synonymt med kvalitetsbelegg som er enkle å påføre, langvarige og enkle å fjerne når de ikke lenger er nødvendige.

For mer informasjon om Tectyl-produkter, programmer og tjenester, besøk www.tectyleurope.com.

Helse & Sikkerhet

Dette produktet utgjør sannsynligvis ingen betydelig helse- eller sikkerhetsrisiko når det brukes på riktig måte og i henhold til anbefalt bruk og god personlig hygiene. Det henvises til sikkerhetsdatabladet (SDS) som er tilgjengelig på forespørsel via ditt lokale salgskontor.

Beskytt miljøet

Følg lokale forskrifter. Må ikke slippes ut i avløp, jord eller vann.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Varemerke tilhørende CorPro, registrert i ulike land © 2022

Tectyl™ TPC Invisible

Typiske egenskaper

Typiske egenskaper er basert på gjeldende produksjon. Fremtidig produksjon vil overholde Tectyl-spesifikasjonene, men variasjoner kan forekomme.

Tectyl™ TPC Invisible	
Driftstemperaturområde når den er tørket og herdet	10 - 85°C
Tetthet @ 20°C	1.13 kg/ltr
Lagringstemperatur	10 - 35°C
Protection Outdoor N/A	PASS
Fast stoff vekt	64%
Fast stoff innhold	64%
Kinematisk viskositet	60 cP

https://tectyleurope.com

Lagring

Tectyl TPC Invisible bør oppbevares ved temperaturer mellom 10-35 °C. Må ikke fryses **Tectyl TPC invisible**. Under riktige lagringsforhold. **Tectyl TPC** Invisible er best før 24 måneder etter produksjonsdato.

Forsiktig

Se sikkerhetsdatabladet for ytterligere informasjon om håndtering og førstehjelp.

Informasjonens tilstand

November 09, 2026

Gyldighet

Denne informasjonen gjelder bare for produkter produsert i følgende regioner: Europa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Varemerke tilhørende CorPro, registrert i ulike land © 2022