Tectyl™ TPC Invisible

Hoogwaardig, wateroplosbaar corrosiebeschermingsconcentraat

Tectyl TPC Invisible is een corrosiebeschermingsconcentraat dat is ontwikkeld om met water te worden verdund. **Tectyl TPC Invisible** kan worden gebruikt voor de tijdelijke bescherming tegen oppervlaktecorrosie van industriële onderdelen, voertuigonderdelen en apparatuur tijdens opslag binnenshuis, zonder dat de beschermlaag achteraf hoeft te worden verwijderd. **Tectyl TPC Invisible** vormt een heldere, transparante en in de meeste gevallen niet-kleverige beschermlaag.

Goedkeuringen / Prestatieniveaus

Tectyl™ TPC Invisible	
Bescherming binnenshuis (min. maanden)	min. 6 maanden

Toepassingen

Oppervlaktebehandeling

De maximale prestaties van **Tectyl TPC Invisible** worden alleen bereikt wanneer de te beschermen metalen oppervlakken schoon en vrij van verontreinigingen zijn. CorPro adviseert een ondergrondtemperatuur van 10–35 °C tijdens het aanbrengen van het product.

Toepassing

Tectyl TPC Invisible is bedoeld om met water te worden verdund. Voeg voor het beste resultaat 3% **Tectyl TPC Invisible** aan het water toe. Gebruik bij voorkeur gedemineraliseerd of gedestilleerd water. Gewoon leidingwater kan ook worden gebruikt, maar dan met een hogere concentratie **Tectyl TPC Invisible** van minimaal 5%. Door het mengsel dagelijks vóór gebruik licht door te roeren, blijft het homogeen. **Tectyl TPC Invisible** is niet bedoeld voor gebruik op machines die in contact kunnen komen met levensmiddelen.

Kenmerken & Voordelen

Uitstekende prestaties

{{Tectyl TPC Invisible}} biedt uitstekende corrosiebescherming in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, waardoor het een zeer veelzijdig corrosiebeschermingsmiddel is.

Onzichtbaar en verwijderen niet nodig

De corrosiewerende beschermlaag is transparant en laat geen waxachtige film achter. Hierdoor is het product zeer geschikt voor verdere oppervlaktebehandelingen, waarbij de beschermlaag in de meeste gevallen niet hoeft te worden verwijderd.

Efficiënt in gebruik

Een verdunning van slechts 3% in water vormt al een sterke corrosiewerende beschermlaag, waardoor metalen onderdelen gedurende 1–6 maanden zonder aanvullende bescherming in industriële binnenomgevingen kunnen worden opgeslagen.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Handelsmerk van CorPro, geregistreerd in diverse landen © 2022

Tectyl™ TPC Invisible

Vertrouwd sinds 1930

Sinds 1930 verlengen Tectyl™ beschermende coatings de operationele levensduur van auto's, vrachtwagens, bussen en andere voertuigen en apparatuur. De naam Tectyl staat voor kwaliteitscoatings die eenvoudig aan te brengen, duurzaam en gemakkelijk te verwijderen zijn.

Voor meer informatie over Tectyl producten, programma's en diensten kunt u terecht op www.tectyleurope.com.

Gezondheid & Veiligheid

Het is niet waarschijnlijk dat dit product significante gezondheids- of veiligheidsrisico's met zich meebrengt, mits het op de juiste wijze wordt gebruikt in de aanbevolen toepassing en goede persoonlijke hygiënische normen worden gehandhaafd. Verwezen wordt naar het veiligheidsinformatieblad (SDS) dat op verzoek verkrijgbaar is via uw plaatselijke verkoopkantoor.

Bescherm het milieu

Leef de plaatselijke voorschriften na. Niet lozen in riolering, bodem of water.

Typische eigenschappen

Typische eigenschappen zijn gebaseerd op de huidige productie. Hoewel toekomstige productie zal voldoen aan de Tectyl-specificaties, kunnen variaties optreden.

Tectyl™ TPC Invisible	
Bedrijfstemperatuurbereik gedroogd en uitgehard	10 - 85°C
Dichtheid @ 20°C	1.13 kg/ltr
Opslagtemperatuur	10 - 35°C
Protection Outdoor N/A	PASS
Vaste stofgewicht	64%
Vaste stofgehalte	64%
Kinematische viscositeit	60 cP

https://tectyleurope.com

Opslag

Tectyl TPC Invisible moet worden opgeslagen bij temperaturen tussen 10 en 35 °C. Voorkom dat **Tectyl TPC Invisible** bevriest. Onder de juiste opslagomstandigheden is **Tectyl TPC** Invisible bij voorkeur te gebruiken binnen 24 maanden na de productiedatum.

Voorzichtig

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie over hantering en eerste hulp.

Stand van de informatie

November 09, 2026

Geldigheid

Deze informatie is uitsluitend van toepassing op producten die in de volgende regio's zijn vervaardigd: Europa

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Handelsmerk van CorPro, geregistreerd in diverse landen © 2022