

## Premium višenamjenska, sredstvo za prevenciju korozije u aerosolu

**Tectyl Underbody Coating Bronze** je osnovna smola na bazi otapala, koja sprečava koroziju. Posebno je pogodna za nanošenje na donji dio vozila. **Tectyl Underbody Coating Bronze** stvrdnjava se u brončanu, elastičnu, čvrstu i otporna na abraziju film.

### Odobrenja / Razine učinkovitosti

| Tectyl™ Underbody Coating Bronze                                                              |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Preporučena debljina suhog filma</b><br>preko metalnog profila                             | 250 µm          |
| <b>Soli Sprej</b><br>Soli sprej; 5 % NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008) | min. 40 dani    |
| <b>Vlažnost</b><br>Vlažnost; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)   | min. 100 dani   |
| <b>Zaštita unutarnjih prostora</b><br>(min. mjeseci)                                          | min. 36 mjeseci |
| <b>Zaštita na otvorenom</b><br>(min. mjeseci)                                                 | min. 21 mjeseci |

### Primjene

#### Priprema površine

Maksimalna izvedba **Tectyl Underbody Coating Bronze** može se postići samo kada su metalne površine koje treba zaštititi čiste, suhe i bez hrđe, ulja i čelične prašine. CorPro preporučuje temperaturu podloge od 10-35 °C u trenutku primjene proizvoda. Izbjegavajte izravni kontakt proizvoda s PVC-om zbog moguće nekompatibilnosti materijala.

#### Primjena

**Tectyl Underbody Coating Bronze** daje maksimalnu učinkovitost kada se nanosi na temperaturi okoline i proizvoda od 10-25 °C. Dobro protresite limenku prije upotrebe i prskajte na udaljenosti od otprilike 30 cm od površine. **Tectyl Underbody Coating Bronze** brzo se suši, a to može uzrokovati 'pin-holing' kada se nanosi previše debelo odjednom. Preporučuje se prskati jedan sloj po prolazu, pričekati 2 do 3 minute i zatim prskati još jedan sloj. Nastavite tako dok ne dobijete potrebnu debljinu filma.

## Značajke i prednosti

### Superior Protection

Na preporučenom DFT, otpornost na vodu i pomak pružaju izvanrednu zaštitu od udaraca kamenčića i korozije.

### Processing

{{Tectyl Underbody Coating Bronze}} je lako primjenjiva, elastična, zaštitna podvozna obloga.

### Multi-functional

{{Tectyl Underbody Coating}} može se primijeniti na mnogim različitim vozilima, kao što su automobili, kamioni, autobusi, kamp-prikolice, ali i prikolice i karavani.

### Multiple substrates

Podvozna obloga može se također koristiti na različitim podlogama, kao što je drvena donja strana kamp-prikolica ili karavana.

## Pouzdanost od 1930.

Od 1930. zaštitne prevlake Tectyl™ produžuju radni vijek osobnih automobila, kamiona, autobusa i ostale vozila i opreme. Ime Tectyl sinonim je za kvalitetne prevlake koje su jednostavne za nanošenje, dugotrajne i lako uklonjive kada više nisu potrebne.

Za više informacija o Tectyl proizvodima, programima i uslugama posjetite [www.tectyleurope.com](http://www.tectyleurope.com).

## Zdravlje i sigurnost

Ovaj proizvod vjerojatno neće predstavljati nikakve značajne zdravstvene ili sigurnosne rizike kada se pravilno koristi u preporučenoj primjeni i kada se održavaju dobri standardi osobne higijene. Upućuje se na Izvješće o sigurnosti (SDS) koje je dostupno na zahtjev putem vašeg lokalnog prodajnog ureda.

## Zaštitite okoliš

Poštujte lokalne propise. Ne ispuštajte u odvodne sustave, tlo ili vodu.

## Tipična svojstva

Tipična svojstva temelje se na trenutnoj proizvodnji. Iako će buduća proizvodnja biti u skladu s Tectyl specifikacijama, mogu se javiti odstupanja.

| Tectyl™ Underbody Coating Bronze |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Gustoća @ 20°C                   | 0.92 kg/ltr      |
| Suho na dodir @ 20°C             | 3 sati           |
| Vrijeme sušenja @ 20°C           | 24 sati          |
| Temperatura skladištenja         | 10 - 35°C        |
| Temperatura primjene             | 10 – 25°C        |
| Vrsta pogonskog goriva           | Propane / Butane |
| VOC Sadržaj ISO 11890-2 (10.4)   | 593 g/ltr        |

## Skladištenje

Tectyl Underbody Coating Bronze treba čuvati na temperaturama između 10-35 °C. Ne smrzavati Tectyl Underbody Coating Bronze. Dobro protresite prije upotrebe. Pod pravilnim uvjetima skladištenja Tectyl Underbody Coating Bronze najbolje je upotrijebiti unutar 36 mjeseci nakon datuma proizvodnje.

## Opres

Adekvatna ventilacija je potrebna za stvrdnjavanje i kako bi se osiguralo protiv stvaranja zapaljive tekućine. Djelomično stvrdnuti film ne smije biti izložen izvorima paljenja kao što su baklje, plamen, iskrice, pretjerana toplina ili baklje. Pogledajte Listu sigurnosnih podataka (SDS) za dodatne informacije o rukovanju i prvoj pomoći.

## Napomena

Dodavanje bilo kojeg proizvoda preko ili ispod ove prevlake nije preporučljivo. Korištenje dodatnih prevlaka moglo bi rezultirati kemijskom nespojivošću, čime bi se utjecalo na performanse ove prevlake kako je navedeno u odjeljku Razina performansi. Ako je potrebna temeljna boja, osim proizvoda preporučenog od strane CorPro, potrebno je dobiti pisanu autorizaciju od CorPro.

## Stanje informacija

July 10, 2026

## Valjanost

Ove informacije odnose se samo na proizvode izrađene u sljedećim regijama: Europa



<https://tectyleurope.com>