Tectyl™ Underbody Coating Bronze

Hoogwaardig universeel corrosiebeschermingsmiddel in een spuitbus

Tectyl Underbody Coating Bronze is een corrosiebeschermingsmiddel op basis van wax en asfalt, met oplosmiddelen. Het product is bijzonder geschikt voor toepassing op de onderzijde van voertuigen. Tectyl Underbody Coating Bronze hardt uit tot een bronskleurige, veerkrachtige, sterke en slijtvaste beschermlaag.

Goedkeuringen / Prestatieniveaus

Tectyl™ Underbody Coating Bronze	
Aanbevolen droge verflaagdikte over metalen profiel	250 µm
Zoutnevel Zoutnevel; 5% NaCl @ 35°C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 40 dagen
Vochtigheid Vochtigheid; 100 % RH; @ 40°C; ISO 6270-2 CH (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	min. 100 dagen
Bescherming binnenshuis (min. maanden)	min. 36 maanden
Bescherming buiten (min. maanden)	min. 21 maanden

Toepassingen

Oppervlaktebehandeling

De maximale prestaties van Tectyl Underbody Coating Bronze worden alleen bereikt wanneer de te beschermen metalen oppervlakken schoon, droog en vrij van roest, olie en walshuid zijn. CorPro adviseert een ondergrondtemperatuur van 10–35 °C tijdens het aanbrengen van het product. Vermijd direct contact van het product met PVC vanwege mogelijke materiaalincompatibiliteit.

Toepassing

Tectyl Underbody Coating Bronze levert optimale prestaties wanneer het wordt aangebracht bij een omgevings- en producttemperatuur van 10–25 °C. Schud de spuitbus vóór gebruik goed en spuit vanaf een afstand van ongeveer 30 cm van het oppervlak. Tectyl Underbody Coating Bronze is sneldrogend. Wanneer het product in één keer te dik wordt aangebracht, kunnen kleine gaatjes in de beschermlaag ontstaan. Het wordt aanbevolen om per spuitgang één laag aan te brengen, 2 tot 3 minuten te wachten en vervolgens een volgende laag aan te brengen. Herhaal dit totdat de gewenste laagdikte is bereikt.

Verwijdering

Tectyl Underbody Coating Bronze kan in natte toestand worden verwijderd met Tectyl Biocleaner, Tectyl 150 of lagedrukstoom. Na droging en uitharding kan Tectyl Underbody Coating Bronze worden verwijderd met Tectyl Biocleaner of Tectyl 150.

Kenmerken & Voordelen

Uitstekende bescherming

Bij de aanbevolen droge laagdikte (DFT) zorgen de waterbestendigheid en waterverdringende eigenschappen voor uitzonderlijke bescherming tegen steenslag en corrosie.

Verwerking

Tectyl Underbody Coating Bronze is een eenvoudig aan te brengen, elastische en beschermende ondercoating.

Multifunctioneel

Tectyl Underbody Coating kan worden toegepast op uiteenlopende voertuigen, zoals personenauto's, vrachtwagens, bussen en campers, maar ook op aanhangwagens en caravans.

Verschillende ondergronden

De ondercoating kan ook worden aangebracht op verschillende ondergronden, zoals de houten onderzijde van campers of caravans.

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

tectyleurope.com

TM Handelsmerk van CorPro, geregistreerd in diverse landen © 2022

Tectyl™ Underbody Coating Bronze

Vertrouwd sinds 1930

Sinds 1930 verlengen Tectyl™ beschermende coatings de operationele levensduur van auto's, vrachtwagens, bussen en andere voertuigen en apparatuur. De naam Tectyl staat voor kwaliteitscoatings die eenvoudig aan te brengen, duurzaam en gemakkelijk te verwijderen zijn.

Voor meer informatie over Tectyl producten, programma's en diensten kunt u terecht op www.tectyleurope.com.

Gezondheid & Veiligheid

Het is niet waarschijnlijk dat dit product significante gezondheids- of veiligheidsrisico's met zich meebrengt, mits het op de juiste wijze wordt gebruikt in de aanbevolen toepassing en goede persoonlijke hygiënische normen worden gehandhaafd. Verwezen wordt naar het veiligheidsinformatieblad (SDS) dat op verzoek verkrijgbaar is via uw plaatselijke verkoopkantoor.

Bescherm het milieu

Leef de plaatselijke voorschriften na. Niet lozen in riolering, bodem of water.

Typische eigenschappen

Typische eigenschappen zijn gebaseerd op de huidige productie. Hoewel toekomstige productie zal voldoen aan de Tectyl-specificaties, kunnen variaties optreden.

Tectyl™ Underbody Coating Bronze	
Dichtheid @ 20°C	0.92 kg/ltr
Droog aanvoelen @ 20°C	3 uur
Uithardingstijd @ 20°C	24 uur
Opslagtemperatuur	10 - 35°C
Toepassingstemperatuur	10 – 25°C
Aard van het drijfgas	Propane / Butane
VOC Inhoud ISO 11890-2 (10.4)	593 g/ltr

Opslag

Tectyl Underbody Coating Bronze moet worden opgeslagen bij temperaturen tussen 10 en 35 °C. Voorkom dat Tectyl Underbody Coating Bronze bevriest. Schud de spuitbus vóór gebruik goed. Onder de juiste opslagomstandigheden is Tectyl Underbody Coating Bronze bij voorkeur te gebruiken binnen 36 maanden na de productiedatum.

Voorzichtig

Voldoende ventilatie is vereist voor het uitharden en om de vorming van brandbare vloeistof tegen te gaan. De gedeeltelijk uitgeharde film mag niet worden blootgesteld aan ontstekingsbronnen zoals fakkels, vlammen, vonken, overmatige hitte of fakkels. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor aanvullende informatie over hantering en eerste hulp.

Opmerking

De toevoeging van een product over of onder deze coating wordt niet aanbevolen. Het gebruik van aanvullende coatings kan resulteren in chemische incompatibiliteit, waardoor de prestaties van deze coating worden beïnvloed, zoals vermeld in het hoofdstuk Prestatieniveau. Als een andere primer dan een door CorPro aanbevolen product nodig is, moet schriftelijke toestemming worden verkregen van CorPro.

Stand van de informatie

November 09, 2026

Geldigheid

Deze informatie is uitsluitend van toepassing op producten die in de volgende regio's zijn vervaardigd: Europa

https://tectyleurope.com

CorPro GmbH
Düsseldorfer Straße 40a
65760 Eschborn
Germany

+49 6196 56100-0
+49 (0)6173 9373-30
info@corpro.gmbh
corpro.gmbh

TM Handelsmerk van CorPro, geregistreerd in diverse landen © 2022